



Polyfilla® Coulis pour Carrelage Mural

DESCRIPTION

Le Polyfilla® Coulis pour Carrelage Mural de LePage® est un produit de jointoiement prêt à l'emploi sur les carreaux muraux en céramique, spécialement formulé pour repousser l'eau et les taches. Il est recommandé pour la pose de nouveaux carreaux de céramique et pour la réfection des joints. Une fois sec, il forme un joint dur, durable et imperméable entre les carreaux. Le Polyfilla Coulis pour Carrelage Mural est siliconé et ne nécessite pas de produit d'étanchéité.

Disponible sous :

N° d'article	Emballage	Format
394892	Tube souple	162 ml

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Prêt à l'emploi, pas de mélange requis
- Prise rapide pour des réparations rapides
- Siliconé pour une meilleure adhérence sur surfaces mouillées
- Résistant à la pénétration de l'eau, l'utilisation d'un scellant pour coulis n'est pas nécessaire
- Résistant aux taches, il reste blanc

RECOMMANDÉ POUR

Le Polyfilla® Coulis pour Carrelage Mural de LePage peut être utilisé sur les joints de carreaux muraux en céramique dans la baignoire, la douche ou les cuisines. Utiliser pour jointoyer les zones nouvellement carrelées ou pour réparer les anciens joints.

LIMITATIONS

- N'est pas recommandé pour des applications nécessitant des immersions continues sous l'eau
- Le produit ne doit pas être dilué avec de l'eau ou un solvant
- Non recommandé pour le jointoiement des carreaux de sol ou pour les surfaces horizontales
- Non recommandé pour les joints se trouvant entre la baignoire/douche et les carreaux de céramique
- Non recommandé pour les joints situés entre les comptoirs et les carreaux
- Non recommandé pour les joints d'une largeur supérieure à 3 mm (1/8 po)
- Non approuvé pour le contact avec les aliments

DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés physiques typiques à l'état humide

<u>Couleur</u> :	Blanc cassé	<u>Viscosité</u> :	600 à 750 Mcps
<u>Apparence</u> :	Pâte lisse (solide)	<u>% de solides</u> :	84 %
<u>Base</u> :	Acrylique	<u>pH</u> :	8,0 à 8,8
<u>Odeur</u> :	Légère	<u>Poids spécifique</u> :	1,01
<u>Durée de conservation</u> :	18 mois à compter de la date de fabrication (non ouvert)		
<u>Taux de couverture</u> :	0,4 m ² à 0,5 m ² (carreaux de céramique de 10 cm x 10 cm avec des lignes de jointoiement de 3 mm) Les variations dans la largeur et la profondeur des joints déterminent la couverture réelle de l'application		



FICHE TECHNIQUE

Révision : 26 juin 2025
Remplace : 09 août 2016
N° de réf : 252822

DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés typiques de l'application

<u>Température d'application</u>	Appliquer et laisser durcir à une température supérieure à 10 °C (50 °F)
<u>Temps ouvert :</u>	15 minutes*
<u>Temps de séchage :</u>	24 à 48 heures*

* Varie en fonction de la température, de l'humidité et de la profondeur de remplissage

Propriétés de rendement typiques après polymérisation

<u>Couleur :</u>	Blanc cassé	<u>Peinturable :</u>	Oui
<u>Consistance une fois sec :</u>	Solide dur et non flexible	<u>Résistance à l'eau :</u>	Oui, après la polymérisation
<u>Résistance à l'eau :</u>	Oui, après la polymérisation complète	<u>Résistance aux produits chimiques :</u>	Résistant aux nettoyeurs agressifs

MODE D'EMPLOI

Outils généralement requis :

Taloche en caoutchouc, éponges et chiffons.

Mesures de sécurité :

Porter des gants et des lunettes de sécurité. Se laver les mains après l'utilisation.

Préparation :

Appliquer et laisser durcir à une température supérieure à 10 °C (50 °F) Les joints doivent être propres, secs et exempts de graisses, de poussières ainsi que d'autres contaminants. L'adhésif du carrelage doit être complètement durci. La présence de débris, de vieux joints, d'entretoises ou d'un excès de colle à carrelage peut conduire à une couleur inégale et une mauvaise adhérence. Ne convient pas aux joints d'une largeur supérieure à 3 mm (1/8 po). Pour réparer les poches d'air ou les fissures, appliquez à nouveau du coulis pour carrelage dès que le coulis initial a complètement durci. Si vous utilisez un tube souple, enlevez le capuchon et coupez l'embout pour obtenir le diamètre de cordon souhaité.

Application :

Compacter uniformément le coulis dans les joints à l'aide d'une taloche en caoutchouc dur, en travaillant en diagonale sur les joints. Il est important de travailler sur une petite surface à la fois. Appliquez et enlevez l'excès de coulis avec une éponge humide dans les 15 minutes suivant l'application. Laissez le coulis durcir pendant 15 minutes supplémentaires, puis enlevez les résidus en diagonale sur la surface avec une éponge humide jusqu'à ce qu'elle paraisse propre. Pour les carreaux rugueux ou texturés, appliquez et enlevez l'excédent par surfaces encore plus petites à la fois. Lorsque le joint est ferme, au bout d'environ une heure, polissez la pellicule de surface avec un chiffon propre et sec. Il durcit en 24 heures.



FICHE TECHNIQUE

Révision : 26 juin 2025
Remplace : 09 août 2016
N° de réf : 252822

MODE D'EMPLOI

Nettoyage :

Nettoyer immédiatement les mains avec de l'eau. Nettoyer les outils à l'eau chaude savonneuse dans l'heure qui suit leur utilisation.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

ENDOMMAGÉ PAR LE GEL. Stockez au-dessus du point de congélation. Conservez le produit hermétiquement fermé pour éviter son séchage. Le produit ne doit pas être jeté dans les égouts pour éviter de les boucher. Pour éliminer le produit non désiré, pressez le tube ou grattez le pot, laissez durcir et jetez avec les ordures. Essuyez/rincez le récipient et mettez-le avec les plastiques à recycler.

MESURES DE PRÉCAUTION SUR L'ÉTIQUETAGE

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

Consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour plus d'informations

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Les informations et recommandations contenues dans la présente reposent sur nos recherches et sont considérées comme exactes, mais aucune garantie, expresse ou implicite, n'est donnée ni ne devrait être inférée. Henkel recommande aux acheteurs et aux utilisateurs de tester les produits afin de déterminer l'acceptabilité de leur qualité et de leur adéquation à l'utilisation prévue. Toutes les applications d'adhésif et de scellant doivent être testées dans des conditions d'utilisation simulées ou réelles afin de s'assurer que l'adhésif ou le scellant satisfait ou dépasse toutes les spécifications requises pour le projet. Les conditions d'assemblage pouvant être déterminantes pour le rendement de l'adhésif et du scellant, il est également recommandé d'effectuer les tests sur des échantillons assemblés dans des conditions de production simulées ou réelles. Rien de ce qui est contenu dans le présent document ne doit être interprété comme impliquant l'inexistence de tout brevet pertinent ou comme constituant une permission, une incitation ou une recommandation de pratiquer toute invention couverte par un brevet, sans l'autorisation du propriétaire du brevet.

GARANTIE LIMITÉE

Ce produit est garanti par Henkel Corporation comme étant exempt de défauts matériels lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions. La seule obligation de Henkel sera, à sa discrétion, de remplacer ou de rembourser le prix d'achat du produit prouvé défectueux. Henkel n'offre aucune autre garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties de COMMERCIALISATION et d'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER et ne sera pas responsable des dommages indirects ou accessoires. Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques, qui varient d'une province à l'autre. Pour obtenir de l'aide concernant la garantie, contactez Henkel au 1.800.624.7767, du lundi au vendredi, de 9h00 à 16h00 HE.



La marque LEPAGE® fait partie de la famille des marques de Henkel. Fondée en 1876, Henkel est un chef de file mondial dans les secteurs de la consommation et de l'industrie. Henkel opère dans le monde entier avec des marques et des technologies de pointe dans trois secteurs d'activité : Lessives et produits d'entretien, Soins de beauté et Technologies adhésives.

Henkel Canada Corporation – Siège social des adhésifs professionnels et grand public – Mississauga (ON) L5N 6C3
www.henkel-northamerica.com



Pour une assistance technique, composez le 1-800-624-7767 - lun-ven - 9h00 - 16h00 HE
www.lepage.ca