

### ОПИС ПРОДУКТУ

LOCTITE® 262™ має такі характеристики:

<b>Технологія</b>	Акрил
<b>Хімічний тип</b>	Ефір диметакрилату
<b>Зовнішній вигляд (незатверділий)</b>	Червона рідина
<b>Флуоресценція</b>	Позитивна під УФ-світлом
<b>Компоненти</b>	Однокомпонентний – не потребує змішування
<b>В'язкість</b>	Середня, тиксотропний
<b>Затвердіння</b>	Анаеробне
<b>Вторинне твердіння</b>	Активатор
<b>Застосування</b>	Фіксація різьби
<b>Міцність</b>	Середня до високої

LOCTITE® 262™ застосовується для довготривалої фіксації і герметизації різьбових з'єднань. Продукт твердіє за відсутності повітря між металевими поверхнями, запобігає ослабленню та втраті герметичності під впливом ударів і вібрації. Типові області застосування включають фіксацію і герметизацію великих болтів і шпильок (до M25). Тиксотропний характер LOCTITE® 262™ зменшує стікання рідкого продукту після нанесення на поверхню.

### Mil-S-46163A

LOCTITE® 262™ протестований відповідно до вимог військових технічних умов Mil-S-46163A. **Примітка:** потребує перевірки на відповідність місцевому законодавству. Будь ласка, зв'яжіться з вашим місцевим Технічним Центром для отримання додаткової інформації та роз'яснень.

### ASTM D5363

Кожна партія продукту, яка вироблена в Північній Америці, випробувана за загальними вимогами, визначеними у пунктах 5.1.1 і 5.1.2, а також відповідає вимогам, визначеним у розділі 5.2.

### ТИПОВІ ВЛАСТИВОСТІ НЕЗАТВЕРДІЛОГО ПРОДУКТУ

Питома вага за темп. 25 °C 1,1

Температура Спалаху - Дивись Паспорт Безпеки Продукту (SDS)

В'язкість за Брукфільдом - відн. темп., 25 °C, мПа·с (сПз):

Шпindel 3, швидкість 20 об/хв., Helipath 1 200 до 2 400


В'язкість, EN 12092 - MV, 25 °C, після 180 с, мПа·с (сПз):

Швидкість зсуву 129 с<sup>-1</sup> 400

### ТИПОВИЙ ПРОЦЕС ТВЕРДІННЯ


#### Швидкість твердіння залежно від матеріалу основи

Швидкість твердіння залежатиме від матеріалу основи. Наведений нижче графік демонструє типову залежність моменту зриву від часу на сталевих болтах і гайках M10 відносно різних матеріалів основи, випробовуваних відповідно до ISO 10964.




#### Швидкість твердіння залежно від зазору

Швидкість твердіння буде залежати від величини зазору. Зазор в різьбових з'єднаннях залежить від типу різьби, якості та розміру. Наведений нижче графік демонструє зростання міцності продукту залежно від часу на сталевих валу і втулці для різних величин зазорів, випробовуваних відповідно до ISO 10123.




#### Швидкість твердіння залежно від температури

Швидкість твердіння залежатиме від температури. Наведений нижче графік демонструє залежність моменту зриву від часу за різних температур на сталевих болтах і гайках M10, випробовуваних відповідно до ISO 10964.



**Швидкість твердіння залежно від активатора**

В умовах, коли швидкість твердіння недопустимо низька, або для значних зазорів, нанесення активатора на поверхню підвищить швидкість твердіння. Наведений нижче графік показує залежність моменту зриву від часу на сталевих гайках і болтах М10 покритих дихроматом цинку із застосуванням Активаторів 7471™ та 7649™ і випробуваних відповідно до ISO 10964.

**ТИПОВІ ВЛАСТИВОСТІ ЗАТВЕРДІЛОГО ПРОДУКТУ****Фізичні властивості:**

Коефіцієнт теплового розширення, ISO 11359-2, K <sup>-1</sup>	80×10 <sup>-6</sup>
Коефіцієнт теплопровідності, ISO 8302, Вт/(м·К)	0,1
Питома теплоємність, кДж/(кг·К)	0,3

**ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАТВЕРДІЛОГО ПРОДУКТУ****Клейові властивості**

Після 24 годин за темп. 22 °С

Момент зриву, ISO 10964:

М10 сталеві болти і гайки	Н·м	22	(фунт.дюйм)	(190)
---------------------------	-----	----	-------------	-------

Зусилля відкручування, ISO 10964:

М10 сталеві болти і гайки	Н·м	32	(фунт.дюйм)	(280)
---------------------------	-----	----	-------------	-------

Момент зриву, ISO 10964, попередній натяг до 5 Н·м:

М10 сталеві болти і гайки	Н·м	38	(фунт.дюйм)	(340)
---------------------------	-----	----	-------------	-------

Макс. зусилля відкручування, ISO 10964, попередній натяг до 5 Н·м:

М10 сталеві болти і гайки	Н·м	40	(фунт.дюйм)	(350)
---------------------------	-----	----	-------------	-------

Міцність на зсув, ISO 10123:

Сталеві вал і втулка	Н/мм <sup>2</sup>	≥10	(psi)	(≥1 450)
----------------------	-------------------	-----	-------	----------

Після 1 години за темп. 22 °С

Міцність на зсув, ISO 10123:

Сталеві вал і втулка	Н/мм <sup>2</sup>	≥3	(psi)	(≥435)
----------------------	-------------------	----	-------	--------

**ТИПОВА СТІЙКІСТЬ ДО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА**


Твердіння протягом 1 тижня за темп. 22 °С

Момент зриву, ISO 10964, попередній натяг до 5 Н·м:


М10 гайки і болти сталеві з фосфатом цинку

**Температурна міцність**

Випробувано за температури

**Температурне старіння**

Старіння за зазначених температур, випробування за темп. 22 °С

**Стійкість до хімічних речовин / розчинників**

Старіння за зазначених умов та випробування за температури 22 °С.

Середовище	°С	% від початкової міцності			
		100 h	500 h	1000 h	5000 h
Моторне мастило (MIL-L-46152)	125	85	85	75	75
Етилований бензин	22	100	100	100	100
Гальмівна рідина	22	100	100	100	100
Вода/гліколь 50/50	87	100	85	85	85
Ацетон	22	95	95	95	95
Етанол	22	95	95	95	95
Рідина нейтралізації вихлопних газів (AdBlue®)	22		128	140	125

**ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ**

Цей продукт не рекомендовано використовувати в середовищі чистого кисню та/або збагачених киснем системах, його не слід вибирати в якості герметика для хлору та інших сильних окиснювачів.

**Інформація щодо безпечного застосування продукту міститься в паспорті безпеки матеріалу (SDS).**

У тих випадках, коли використовуються водні миючі засоби для очищення поверхні перед склеюванням, важливо перевірити сумісність миючого розчину з клеєм. У деяких випадках миючі розчини можуть чинити негативний вплив на властивості клею.

Цей продукт зазвичай не рекомендується для використання на пластмасах (особливо на термопластах, це може призвести до розтріскування пластику). Користувачам рекомендується перевірити сумісність продукту з такими матеріалами.

**Спосіб застосування:****Для збирання**

- Для досягнення найкращих результатів, очистити всі поверхні (зовнішні та внутрішні) за допомогою очисників LOCTITE® на основі розчинника і дати висохнути.
- Якщо матеріал є неактивним металом, або швидкість твердіння занадто повільна, нанести на різьбу активатор і дати висохнути згідно його характеристик.
- Ретельно струснути продукт перед використанням.
- Для запобігання забруднення продукту не слід торкатися кінчиком носика металевих поверхонь при нанесенні.
- Для наскрізних отворів** нанести кілька крапель продукту на болт в області фіксації.
- Для глухих отворів** нанести кілька крапель продукту на внутрішню різьбу в нижній частині отвору.
- Для герметизації** нанести продукт безперервною смужкою на 360° на робочі витки зовнішньої різьби, залишаючи перший виток вільним. Для великих різьб і зазорів також нанести продукт на внутрішню різьбу безперервною смужкою на 360°.
- Зібрати та затягнути за необхідності.

**Для розбирання**

- Застосувати локалізований нагрів гайки або болта приблизно до 250°C. Розібрати гарячим.

**Для очищення**

- Затверділий продукт може бути видалений за допомогою комбінації витримки в розчиннику LOCTITE і механічної обробки, наприклад металевою щіткою.

**Not for product specifications**

The technical data contained herein are intended as reference only and are not considered specifications for the product. Product specifications are located on the Certificate of Analysis or please contact Henkel representative.

**Зберігання**

Зберігати продукт в закритій упаковці в сухому місці. Інформація щодо зберігання може бути вказана на етикетці. **Оптимальні умови зберігання: від 8°C до 21°C. За температур нижче 8°C або вище 28°C може відбутися зміна властивостей продукту.** Перелитий з упаковки продукт може бути забруднений в процесі використання. Не повертати продукт назад в упаковку. Компанія Henkel не несе відповідальності за продукт, який був забруднений або зберігався в умовах, відмінних від зазначених вище. Якщо вам необхідна додаткова інформація, зверніться до найближчого центру технічної підтримки або в службу підтримки клієнтів.

**Переклад величин**

(°C x 1.8) + 32 = °F  
 кВ/мм x 25.4 = В/міл  
 мм / 25.4 = дюйм  
 мкм / 25.4 = міл  
 Н x 0.225 = фунт  
 Н/мм x 5.71 = фунт/дюйм  
 Н/мм² x 145 = psi  
 МПа x 145 = psi  
 Н·м x 8.851 = фунт·дюйм  
 Н·м x 0.738 = фунт·дюйм  
 Н·мм x 0.142 = унція·дюйм  
 МПа·с = сГз

**Відмова від відповідальності****Примітка:**

Інформація, що міститься в цьому Листі технічної інформації (ТІ), зокрема рекомендації з використання і застосування продукту, заснована на нашому знанні та досвіді використання продукту на дату складання Листа ТІ. Цей продукт може мати багато варіантів застосування, а також може застосовуватися в різних умовах і в незалежних від нас обставинах. У зв'язку з цим Henkel не несе відповідальності за придатність нашої продукції для виробничих процесів і умов, у яких Ви використовуєте цю продукцію, а також за належне застосування й результати застосування даної продукції. Ми наполегливо рекомендуємо Вам провести попередні випробування, щоб підтвердити придатність нашої продукції для Ваших цілей. Будь-яка відповідальність щодо інформації, яка міститься в Листі ТІ або в будь-яких інших письмових або усних рекомендаціях щодо цього продукту виключається, за винятком однозначно узгоджених випадків і явно встановлених випадків смерті або пошкодження здоров'я через нашу злочинну недбалість, а також на підставі, передбаченій чинним законодавством щодо відповідальності за якість продукції.

**Якщо продукція поставляється компаніями Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS і Henkel France SA, зверніть увагу на таке:**

І якщо у компанії Henkel з якихось юридичних підстав виникає відповідальність, то така відповідальність Henkel у жодному разі не перевищує вартості відповідної поставки.

**Якщо продукція поставляється компанією Henkel Colombiana S.A.S., застосовується таке положення про обмеження відповідальності:**

Інформація, що міститься в цьому Листі технічної інформації (ТІ), зокрема рекомендації з використання і застосування продукту, заснована на нашому знанні та досвіді використання продукту на дату складання Листа ТІ. У зв'язку з цим, Henkel не несе відповідальності за придатність нашої продукції для виробничих процесів і умов, у яких Ви використовуєте цю продукцію, а також за



належне застосування й результати застосування даної продукції. Ми настійно рекомендуємо Вам провести попередні випробування, щоб підтвердити придатність нашої продукції для Ваших цілей.

Будь-яка відповідальність щодо інформації, яка міститься в Листі ТІ або в будь-яких інших письмових або усних рекомендаціях щодо цього продукту, виключається, за винятком однозначно узгоджених випадків і явно встановлених випадків смерті або пошкодженню здоров'я через нашу злочинну недбалість, а також на підставі, передбаченій чинним законодавством щодо відповідальності за якість продукції.

**Якщо продукція поставляється компаніями Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., або Henkel Canada, Inc., застосовується таке положення про обмеження відповідальності:**

Дані, наведені в цьому Листі ТІ, надаються тільки з метою інформування і вважаються достовірними. Ми не можемо нести відповідальність за результати, отримані іншими особами, методи роботи яких не залежать від нас. Користувач зобов'язаний визначити придатність даного виробничого методу для своїх цілей і вжити таких запобіжних заходів, які можуть бути рекомендовані для захисту людей і майна від ризиків, що виникають при обігу й використанні цієї продукції. У зв'язку з цим, **Henkel Corporation особливо відмовляється від будь-яких явних і неявних гарантій, зокрема гарантії товарної якості або товарної придатності для конкретних цілей, що впливають із продажу або використання продукції Henkel Corporation. Henkel Corporation особливо відмовляється від будь-якої відповідальності за непрямі чи ненавмисні збитки будь-якого виду, зокрема за упущену вигоду.** Наведені обговорення, що стосуються різних процесів або з'єднань, не повинні тлумачитися як твердження, що такі процеси або з'єднання вільні від дії патентів, які перебувають у власності інших осіб, або як ліцензія, передбачена патентами корпорації Henkel, для таких процесів або з'єднань. Ми рекомендуємо кожному користувачеві проводити попередні випробування передбаченого застосування до основного використання продукції, використовуючи ці дані як інструкції для своїх дій. Стосовно цієї продукції можуть діяти один або кілька патентів або патентних заявок США чи інших держав.

#### **Використання товарних знаків**

Якщо не зазначено інше, усі товарні знаки в даному документі є зареєстрованими товарними знаками компанії Henkel і її філій у США та в інших країнах. ® позначає товарний знак, зареєстрований у Патентному відомстві США.

Посилання 0.0

