

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

LOCTITE® 496™ apresenta as seguintes características:

<b>Tecnologia</b>	Cianoacrilato
Base Química	Metil cianoacrilato
Aparência (não curado)	Líquido transparente, incolor <sup>LMS</sup>
Componentes	Monocomponente - não necessita de mistura
Viscosidade	Baixa
<b>Cura</b>	Umidade
<b>Aplicação</b>	Adesão
Principais substratos	Metais, Borrachas e Plásticos

LOCTITE® 496™ é um adesivo de uso geral e indicado para adesão de substratos metálicos.

**Descrição de Item Comercial A-A-3097:**

LOCTITE® 496™ foi qualificado para a Descrição de Item Comercial A-A-3097 (Estados Unidos). **Nota:** Esta é uma aprovação regional. Por favor, contacte o Centro de Engenharia para maiores informações e esclarecimentos.

**PROPRIEDADES DO MATERIAL NÃO CURADO**

Densidade @ 25 °C	1,1
Ponto de Fulgor - Ver FISPQ	
Viscosidade, Cone & Plate, mPa·s (cP):	
Temperatura: 25 °C, taxa de cisalhamento: 3 000 70e 120 <sup>LMS</sup> s <sup>-1</sup>	
Viscosidade Brookfield - LVF, 25 °C, mPa·s (cP):	
Haste 1, veloc. 30 rpm	100e 120

**DESEMPENHO DE CURA**

Sob condições normais, a umidade da superfície inicia o processo de cura. Embora a resistência funcional plena seja obtida em período relativamente curto, a cura prossegue por no mínimo 24 horas antes que se obtenha a resistência total a produtos químicos/solventes.

**Velocidade de Cura vs. Substrato**

A velocidade de cura depende do substrato usado. A tabela abaixo mostra o tempo de fixação obtido para diferentes materiais a 22°C e 50% de umidade relativa. Este é definido como o tempo necessário para desenvolver uma resistência a tração paralela de 0,1 N/mm<sup>2</sup>.

Tempo de Fixação, ISO 4587, segundos:


Aço(desengraxado)	20e 40
Alumínio	30e 60
Dicromato de zinco	30e 60
Neoprene	<10
Borracha nitrílica	<10
ABS	10e 30
PVC	30e 70
Policarbonato	20e 70
Fenólica	10e 30

**Velocidade de Cura vs. Folga**

A velocidade de cura depende da folga entre as partes. Pequenas folgas geram alta velocidade de cura, aumentando-se a folga reduz-se a velocidade de cura.

**Velocidade de Cura vs. Umidade**

A velocidade de cura depende da umidade relativa do ambiente. O gráfico seguinte mostra a resistência à tração, desenvolvida em função do tempo, em borracha Buna N em diferentes níveis de umidade


**Velocidade de Cura vs. Ativador**

Quando o tempo de cura é demasiadamente longo, devido à presença de grandes folgas, a aplicação de um ativador na superfície vai aumentar a velocidade de cura. Entretanto, isto pode reduzir a resistência final da adesão, razão pela qual recomendamos a realização de testes para confirmação do efeito obtido.



**PROPRIEDADES DO PRODUTO CURADO**

Após 24 horas @ 22 °C

**Propriedades Físicas:**

- Coefficiente de dilatação térmica, ASTM D 696,  $K 80 \times 10^{-6}$
- Coefficiente de condutividade térmica, ASTM 0,1 C177,  $W/(m \cdot K)$
- Temperatura de Transição Vítrea, ASTM E 228, 165 °C

**Propriedades Elétricas:**

- Constante Dielétrica / Fator de Dissipação, IEC 60250:
  - 0,1 kHz 2,65 / <0,02
  - 1 kHz 2,75 / <0,02
  - 10 kHz 2,75 / <0,02
- Resistividade Volumétrica, IEC 60093,  $\Omega \cdot cm$   $10 \times 10^{15}$
- Resistividade Superficial, IEC 60093,  $\Omega$   $10 \times 10^{15}$
- Resistência Dielétrica, IEC 60243-1, kV/mm 25

**DESEMPENHO DO PRODUTO CURADO**

**Propriedades do Produto**

Curado por 2 minutos @ 22 °C

Resistência à tração paralela em lâminas, ISO 4587:

- Aço (jateado) N/mm<sup>2</sup>  $\geq 5,0^{LMS}$
- (psi) ( $\geq 725$ )

Curado por 24 horas @ 22 °C

Resistência à tração paralela em lâminas, ISO 4587:

- Aço (jateado) N/mm<sup>2</sup> 20e 30
- (psi) (2 900e 4 350)
- Alumínio (apassivado) N/mm<sup>2</sup> 15e 22
- (psi) (2 175e 3 190)
- Bicromatizado N/mm<sup>2</sup> 4e 12
- (psi) (580e 1 740)
- ABS N/mm<sup>2</sup> 6e 20
- (psi) (870e 2 900)
- PVC N/mm<sup>2</sup> 6e 20
- (psi) (870e 2 900)
- Polycarbonato N/mm<sup>2</sup> 5e 20
- (psi) (725e 2 900)
- Fenólica N/mm<sup>2</sup> 5e 15
- (psi) (725e 2 175)
- Neoprene N/mm<sup>2</sup> 5e 15
- (psi) (725e 2 175)
- Nitrílica N/mm<sup>2</sup> 5e 15
- (psi) (725e 2 175)

Resistência à tração topo a topo, ISO 6922:

- Aço (jateado) N/mm<sup>2</sup> 12e 25
- (psi) (1 740e 3 625)
- Buna-N N/mm<sup>2</sup> 5e 15
- (psi) (725e 2 175)

Curado por 30 segundos @ 22 °C

Resistência à tração topo a topo, ISO 6922:

- Buna-N N/mm<sup>2</sup>  $\geq 4,5^{LMS}$
- (psi) ( $\geq 652$ )

**RESISTÊNCIA AO AMBIENTE DE TRABALHO**


Após 1 semana @ 22 °C

Resistência à tração paralela em lâminas, ISO 4587:

- Aço doce (jateado)


**Resistência ao calor**

Testado à temperatura



**Envelhecimento ao Calor**

Envelhecido a temperatura indicada e testado @ 22 °C



**Resistência Química / Solventes**

Envelhecido sob as condições indicadas e testado @ 22 °C.

Ambiente	°C	% da resistência inicial		
		100 h	500 h	1000 h
Óleo de motor (MIL-L-46152)	40	100	100	100
Gasolina	22	95	95	95
isopropanol	22	95	95	95
Etanol	22	100	100	100
Freon TA	22	95	95	95
Calor/ Umidade 95% UR	40	70	50	40
Calor/Umidade 95% UR em polycarbonato	40	100	100	100

**INFORMAÇÕES GERAIS**

Este produto não é recomendado para uso em sistemas de oxigênio puro ou em altas concentrações e não deve ser especificado como vedante para cloro e outros materiais fortemente oxidantes.

Para informações seguras de manuseio deste produto, consulte a Ficha com Dados de Segurança (FDS).

**Método de Uso**

1. Para melhores resultados, as superfícies a serem aderidas devem estar limpas e livres de oleosidade.
2. Este produto tem melhor atuação em pequenas folgas (0,05 mm).
3. O excesso de adesivo pode ser dissolvido com solventes de limpeza Loctite, nitrometano ou acetona.



**Especificação Loctite de Material<sup>LMS</sup>**

LMS datada de Julho 29, 2005. Os relatórios de ensaios de cada lote são disponíveis para as propriedades indicadas. Os relatórios de testes LMS incluem parâmetros de testes selecionados de Controle de Qualidade, e são considerados apropriados para especificações para uso pelo cliente. Adicionalmente, são realizados controles completos que garantem a qualidade e consistência do produto. Requisitos específicos de especificações do cliente podem ser coordenados através do departamento da Qualidade da Henkel.

**Armazenamento**

Armazene o produto em sua embalagem fechada em local seco. Informações de armazenagem devem estar indicadas no rótulo do produto.

**Armazenagem ideal : 2 °C a 8 °C. Armazenagem abaixo de 2 °C ou acima de 8 °C pode afetar as propriedades do produto.** Produto removido de sua embalagem pode ser contaminado durante o seu uso. Não retorne o produto para a embalagem. A Henkel Ltda não pode assumir responsabilidades por produto que foram contaminados ou não armazenados em condições indicadas. Para maiores informações, por favor, entre em contato com o Centro de Assistência Técnica de sua localidade.

**Conversões**

$(^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$   
 $\text{kV/mm} \times 25.4 = \text{V/mil}$   
 $\text{mm} / 25.4 = \text{polegadas}$   
 $\mu\text{m} / 25.4 = \text{mil}$   
 $\text{N} \times 0.225 = \text{lb}$   
 $\text{N/mm} \times 5.71 = \text{lb/in}$   
 $\text{N/mm}^2 \times 145 = \text{psi}$   
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$   
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 8.851 = \text{lb}\cdot\text{in}$   
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 0.738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$   
 $\text{N}\cdot\text{mm} \times 0.142 = \text{oz}\cdot\text{in}$   
 $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$

**Aviso****Nota:**

A informação contida nesta Folha de Dados Técnicos (FDT), incluindo as recomendações para utilização e aplicação do produto, tem como referência o nosso conhecimento e experiência do produto como até à data desta FDT. O produto pode ter uma ampla gama de aplicações, assim como aplicações e condições de trabalho divergentes no seu ambiente que estão fora do nosso controle. A Henkel, conseqüentemente, não é responsável pela adequação do seu produto, pelos processos de produção e condições nas quais o utiliza, assim como pelas suas aplicações e resultados pretendidos. Recomendamos que realize os seus próprios testes prévios para confirmar a adequação do nosso produto.

Exclui-se qualquer responsabilidade relativa à informação constante na Ficha de Dados Técnicos ou quaisquer recomendações escritas ou orais relativamente ao referido produto, exceto se explicitamente acordado e em caso de morte ou ferimento pessoal resultante de negligência por parte da Henkel e qualquer responsabilidade sob qualquer aplicação obrigatória da lei de responsabilidade pelo produto.

**No caso de os produtos serem entregues pela Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS ou Henkel France SA por favor observe ainda o seguinte:**

No caso de a Henkel ser ainda assim responsabilizada, qualquer que seja a base legal, a responsabilidade da Henkel não poderá ultrapassar, em caso algum, o montante da entrega em causa.

**No caso de os produtos serem entregues pela Henkel**

**Colombiana, S.A.S. aplica-se a seguinte exoneração de responsabilidade:** A informação fornecida nesta Folha de Dados Técnicos (FDT) incluindo as recomendações para o utilizador e para a aplicação do produto são baseadas no nosso conhecimento e experiência em relação ao produto à data da FDT. A Henkel não poderá ser responsabilizada pela adequação do nosso produto aos processos e condições de produção nos quais sejam usados, nem pelas aplicações finais e resultados. Recomendamos vivamente que realizem ensaios prévios para confirmar a adequação do nosso produto.

Qualquer responsabilidade a respeito da informação na Folha de Dados Técnicos ou a respeito de quaisquer outras recomendações escritas ou orais em relação ao produto em causa é excluída, exceto acordo expresso em contrário e exceto em relação à morte ou ferimentos pessoais causados pela nossa negligência e qualquer responsabilidade ao abrigo da regulamentação aplicável ao produto considerado.

**No caso de os produtos serem entregues pela Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc. ou pela Henkel Canada Corporation, aplica-se a seguinte exoneração de responsabilidade:**

Os dados contidos na presente são fornecidos apenas para informação, sendo julgados confiáveis. Não podemos assumir responsabilidade pelos resultados obtidos por terceiros sobre cujos métodos não temos controle. Constitui responsabilidade do usuário determinar a aplicabilidade aos seus próprios fins de qualquer método de produção mencionado na presente e adotar as devidas e recomendáveis precauções para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer danos que possam derivar de tal manipulação e uso. À luz desta condição, a Henkel Ltda não assume responsabilidade quanto a quaisquer garantias, expressas ou implícitas, inclusive garantias de comercialização ou adequação a determinado fim, surgidas da venda ou uso dos produtos de sua fabricação. A Henkel Ltda não assume nenhuma responsabilidade por qualquer tipo de dano conseqüente ou imprevisto, inclusive lucros cessantes. A presente discussão de vários processos ou composições não deve ser interpretada como representação de que eles estejam livres da jurisdição de patentes detidas por terceiros ou como uma licença, sob qualquer patente da Henkel Ltda que possa cobrir tais processos ou composições. Recomendamos a cada usuário em potencial testar a aplicação que pretende antes do uso repetido do produto, usando os dados da presente como guia. Este produto pode estar coberto por uma ou mais patentes, concedidas ou requeridas, norte-americanas ou de outros países, ou por aplicações patenteadas.

**Utilização de Marca registrada:** [Salvo exceções identificadas] Todas as marcas registradas neste documento são da Henkel e suas afiliadas nos EUA e outros países.

Referência 2.4

