

**LOCTITE**[®]**Techninių duomenų lapas**
10.2017

Loctite 60 sec universalūs klėjai

1. CHARAKTERISTIKOS

Loctite 60 sec universalūs klėjai yra greitai veikiantys, universalūs vienkomponentiniai įvairioms paskirtims skirti klėjai, greitai ir tvirtai sujungiantys įvairias dažnai naudojamas medžiagas. Jie skirti naudoti buityje. Kadangi klėjai yra nelašančio gelio formos, juos galima naudoti ant vertikalių ar kabančių paviršių. Tai idealūs klėjai klijuoti įvairias medžiagas – daugumą plastikų, gumas, metalą, medieną, keramiką, odą, tekstilę, kartoną ir popierių; nebūtina, kad viena klijuojamų medžiagų pusė būtų porėta.

Loctite 60 sec universalūs klėjai atsparūs smūgiams, jie puikiai tinka situacijose, kai reikia tam tikro lankstumo. Klijų receptūra užtikrina, kad susidarius jungtims dar kurį laiką galima patikslinti klijuojamų objektų padėtį. Loctite 60 sec universalūs klėjai atitinka medienos klėjams taikomo standarto EN204 D3 reikalavimus; jie atsparūs vandeniui, tačiau netinka medžiagoms, kurias nuolat veikia drėgmė.

Sukibimo greitis (1 kg/cm²): pirminis sukibimas pasiekiamas per maždaug 45–90 sekundžių, priklausomai nuo klijuojamų medžiagų.

Sukibimo tvirtumas (ISO 4587, tempiamoji šlytis): 7–15 N/mm² (70–150 kg/cm²) per 24 valandas, priklausomai nuo klijuojamų medžiagų. Pagal standartą EN204-D3 klėjai yra atsparūs vandeniui.



2. NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

1. Įsitikinkite, kad visi klijuojami paviršiai yra švarūs, sausi ir tiksliai priglundantys.
2. Pasirūpinkite, kad klijų nepatektų ant odos.
3. Švelniai suspauskite tūbelę ties jos užsuktu galu ir ant vieno iš klijuojamų paviršių išspauskite nedaug (1 lašą 6,5 cm² plotui) Loctite 60 sec klijų.
4. Nedelsdami prispauskite klijuojamus paviršius vieną prie kito ir mažiausiai 1 minutę nejudindami palaikykite suspaudę rankomis.
5. Padėkite netrukdomai 10 minučių, dar geriau – per naktį, kad paviršiai sukibtų visa jėga.
6. Venkite nutekėjimų, apsaugokite darbinius paviršius.
7. Norint pasiekti geriausių rezultatų, klijuoti reikia kambario temperatūroje (15–25° C) ir mažiausiai 30 % santykinės drėgmės aplinkoje. Sukibimo laikas gali pailgėti, jei klijuojama labai šaltoje ir (arba) sausoje aplinkoje.
8. Kad produkto naudojimo laikas būtų kiek įmanoma ilgesnis, naudokite tik minimalų klijų kiekį, audiniu nuo antgalio pašalinkite klijų likučius, užsukite kamštelį ir pakuotę laikykite vėsioje ir sausoje vietoje.



3. TECHNINIAI DUOMENYS

Sudėtis	Etil-2-cianakrilatas
Išvaizda	Skaidrus gelis
Tankis	1,1 g/cm ³ 20° C temperatūroje
Klampus	Nenutekantis gelis
Pakuotė	20 g aliuminio tūbelė
Sauga	Žr. SDL IDH 1926306
Tinkamumo naudoti laikas laikant 2–8° C temperatūroje	24 mėnesiai neatidarius

4. APRIBOJIMAI

- Nenaudokite ant dulkių, nešvarių ar drėgnų paviršių.
- Netinka klijuoti polipropilena, polietilena, PTFE, silikono gumą, stiklą ir putplastį.
- Niekada nenaudokite klijuoti gaminiams, kuriuose bus laikomi karšti skysčiai.
- Netinka klijuoti gaminiams, kuriuose bus plyšių.

5. LAIKYMAS

Panaudoję būtinai nuvalykite antgalį ir užsukite kamštelį. Laikykite vėsioje, sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

6. SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudodami gaminį perskaitykite medžiagos saugos duomenų lapą; jį galima gauti paprašius.

„Šiame Techninių duomenų lape (angl. TDS) pateikiama informacija, įskaitant produkto naudojimo ir pritaikymo rekomendacijas, grindžiama mūsų žiniomis ir patirtimi, turima iki šio TDS parengimo datos. Produktas gali būti naudojamas įvairiais būdais, taip pat naudojamas skirtingais būdais ir įvairiomis darbinėmis jūsų aplinkos sąlygomis, kurių mes nekontroliuojame. Todėl bendrovė „Henkel“ nėra atsakinga už jos gaminamų produktų tinkamumą gamybos procesams ir sąlygoms, kuriomis jūs juos naudojate, taip pat ketinamoms naudojimui paskirtims bei rezultatams. Mes primygtinai rekomenduojame produkto tinkamumui patvirtinti patiems atlikti jo išankstinius tyrimus.

Mes neprisiimame jokios atsakomybės už Techninių duomenų lape pateikiamą informaciją ir bet kokias kitas raštu ar žodžių pateiktas rekomendacijas apie šiuos produktus, išskyrus atvejus, aiškiai aptartus kituose dokumentuose, bei su mirtimi ar asmens sužalojimu susijusius atvejus, atsiradusius dėl mūsų nerūpestingumo ar atsakomybės, numatytos taikytinuose įstatymuose, kuriais nustatoma privaloma atsakomybė už produktą.“

Henkel Balti OÜ

Sõbra 43

50106 Tartu, Estonia

Tel. (+372) 7305 800

Internet: www.loctite-superattak.lt