

LOCTITE® AA 3926™

Původní název LOCTITE® 3926™
září 2020

Popis výrobku

LOCTITE® AA 3926™ má následující vlastnosti:

Technologie	Akrylát
Chemický typ	UV akrylát
Vzhled (nevytvrzený)	Průsvitná až zamlžená kapalina neobsahující nerozpuštěné pevné látky ^{LMS}
Fluorescence	Pozitivní pod UV zářením ^{LMS}
Složky	Jednosložkový
Viskozita	Střední
Vytvrzení	Ultrafialové záření (UV)/ viditelné světlo
Výhody vytvrzení	Výroba - vysoká rychlost vytvrzení
Aplikace	Lepení

LOCTITE® AA 3926™ je vhodný pro širokou škálu aplikací které požadují rychlé vytvrzení, pružnost, vysokou adhezi a odolnost vůči podmínkám v autoklávu. LOCTITE® AA 3926™ vytvrzuje během několika sekund při osvětlení UV zářením vhodné vlnové délky a intenzity a dosahuje vynikající adheze ke sklu, plastům a kovům. Schopnost tohoto produktu být fluorescentní pod UV zářením usnadňuje kontrolu nanesení produktu v lepené sestavě. LOCTITE® AA 3926™ byl speciálně vyvinut pro lepení kanyl z nerezové oceli do hrdel, stříkaček a lancet pro sestavy jehel. Viskozita tohoto produktu jej činí velmi vhodným pro aplikace, kdy bude lepidlo dávkováno na kanyly před sestavením s hrdlem, pro jehly s větší spárou nebo kanyly ukončené ve svérce pro minimalizaci možného zablokování kanyly. Je vhodný pro spojování jednorázových zdravotních pomůcek.

ISO-10993

LOCTITE® AA 3926™ byl testován dle Henkel protokolu založeného na standardu ISO 10993, který je vnímán jako vodítko při výběru produktů určených pro použití v oblasti výroby zdravotních pomůcek.

TYPICKÉ VLASTNOSTI NEVYTVRZENÉHO MATERIÁLU

Měrná hmotnost při 25 °C	1,08
Bod vzplanutí - viz Bezpečnostní list	
Viskozita, Brookfield - RVT, 25 °C, mPa·s (cP):	
Vřeteno 4, rychlost 20 ot/min.	3 000 až 8 000 ^{LMS}

PROVOZNÍ VLASTNOSTI PŘI VYTVRZOVÁNÍ

Doba fixace

Doba fixace je definována jako čas potřebný k získání pevnosti ve smyku 0.1 N/mm².

UV doba fixace, sklo, sekundy:

UV záření:

6 mW/cm², měřeno při 365 nm ≤5^{LMS}

UV zdroj Zeta® 7410 :

30 mW/cm², měřeno při 365 nm <5

Bezelektrodová výbojka typu D:

100 mW/cm², měřeno při 365 nm <5

Dosažení nelepivosti

Dosažení nelepivosti je doba potřebná k dosažení nelepivého povrchu.

Dosažení nelepivosti, sek.:

Zeta® 7410:


30 mW/cm², při vlnové délce 365 nm >60

Bezelektrodová výbojka typu D:

100 mW/cm², měřeno při 365 nm >60

Hloubka vytvrzení

Graf níže ukazuje nárůst hloubky vytvrzení v čase při intenzitě 100mW/cm² naměřené z tloušťky vytvrzeného produktu vytvarovaného v hliníkové misce na vážení.



TYPICKÉ VLASTNOSTI VYTVRZENÉHO MATERIÁLU

Vytvrzáno při intenzitě 100 mW/cm², při vlnové délce 365 nm po dobu 30 sekund každá strana při použití bezelektrodové výbojky typu D

Fyzikální vlastnosti:

Koeficient teplotní roztažnosti, ASTM D 696, K ⁻¹ :	
Pod teplotou skelného přechodu	130×10 ⁻⁶
Nad teplotou skelného přechodu	220×10 ⁻⁶
Teplota skelného přechodu, ISO 11359-2, °C	58
Absorbce vody, ISO 62, %:	
2 hodin ve vařící vodě	5,1
7 dní ve vodě při 22 °C	5,1
Lineární smrštění, %	1,9
Tvrdost Shore, ISO 868, Tvrdoměr typu D	57
Prodloužení při přetržení, ISO 527-3, %	331
Pevnost v tahu, ISO 527-3	N/mm ² 19
	(psi) (2 740)
Modul pružnosti v tahu, ISO 527-3	N/mm ² 143

(psi) (20 700)

UV hloubka vytvrzení, mm:

Vytvrzeno při 100 mW/cm² ,
při vlnové délce 365 nm po dobu 10 sekund, při
použití bezelektrokové výbojky typu D $\geq 2,2^{LMS}$

TYPICKÉ VLASTNOSTI VYTVRZENÉHO MATERIÁLU**Adhezní vlastnosti**

Vytvrzováno při intenzitě 1 000 mW/cm² , při vlnové délce 365 nm
po dobu 10 sekund při použití bezelektrokové výbojky typu D

Pevnost při vytahování jehly:

Materiál	Kanyla velikost 22	Kanyla velikost 27
ABS	N 80 (lb) (18)	N 53 (lb) (12)
Akrylát	N 85 (lb) (19)	N 58 (lb) (13)
Polykarbonát	N 107 (lb) (24)	N 44 (lb) (10)
Polyetylén	N 18 (lb) (4)	N 18 (lb) (4)
Polyetylén (předupravený plazmou)	N 85 (lb) (19)	N 71 (lb) (16)
Polypropylen	N 18 (lb) (4)	N 36 (lb) (8)
Polypropylen (předupravený plazmou)	N 89 (lb) (20)	N 76 (lb) (17)
Polystyrén	N 67 (lb) (15)	N 27 (lb) (6)
Polyuretan	N 85 (lb) (19)	N 49 (lb) (11)

Vytvrzováno při 100 mW/cm² , při vlnové délce 365 nm po dobu
30 sekund

Pevnost ve smyku, ISO 13445:

Akrylát na Sklo	N/mm ² 4,3 (psi) (630)
Akrylát naAkrylát	N/mm ² 6,7 (psi) (970)
G-10 Epoxidový kompozit na Sklo	N/mm ² 7,4 (psi) (1 070)
Nylon na Sklo	N/mm ² 4,1 (psi) (590)
Polybutylen Terephthalát na Sklo	N/mm ² 5,9 (psi) (850)
Polykarbonát na Polykarbonát	N/mm ² 20,1 (psi) (2 910)
Polyvinylchlorid na Sklo	N/mm ² 4,4 (psi) (640)
Hliník (otryskaná) na Sklo	N/mm ² 9,4 (psi) (1 360)
Ocel (otryskaná) na Sklo	N/mm ² 9,2 (psi) (1 330)

TYPICKÁ ODOLNOST VŮČI PROSTŘEDÍ


Vytvrzováno při intenzitě 100 mW/cm² , při vlnové délce 365 nm
po dobu 30 sekund

Pevnost ve smyku, ISO 13445:

Polykarbonát

Stárnutí za tepla

Stárnutí při uvedené teplotě a zkoušeno při 22 °C

**Odolnost proti chemikáliím a rozpouštědlům**

Stárnutí za uvedených podmínek a zkoušeno při 22 °C.

Prostředí	°C	% původní pevnosti			
		24 h	100 h	500 h	1000 h
95% RV	40	-----	95	85	55
Máčení ve vodě	22	-----	80	70	75
Isopropanol	22	115	-----	-----	-----
Heptan	22	80	-----	-----	-----

Teplotní stabilita jehlových kompletů

Stárnutí při 60 °C a testováno při 22 °C

Pevnost při vytahování jehly, % původní pevnosti **4 týdny 8 týdnů:**

Polykarbonát:		
Kanyla č. 22	115	80
Kanyla č. 27	105	100
Polypropylén (předupravený plazmou):		
Kanyla č. 22	80	75
Kanyla č. 27	105	80
Polystyrén:		
Kanyla č. 22	90	85
Kanyla č. 27	150	120

ODOLNOST JEHLOVÝCH KOMPLETŮ VŮČI STERILIZACI

Sterilizováno jak uvedeno níže, zkoušeno při 22 °C

Pevnost při vytahování jehly, % původní pevnosti:

	Gamma 30kGy	ETO 1 Cyklus	Autokláv 1 Cyklus 5 Cyklů	
Polykarbonát:				
Kanyla č. 22	115	90	85	80
Kanyla č. 27	95	105	85	105
Polypropylén (předupravený plazmou):				
Kanyla č. 22	115	105	90	75
Kanyla č. 27	125	110	85	70
Polystyrén:				
Kanyla č. 22	110	120	----	----
Kanyla č. 27	100	165	----	----



VŠEOBECNÉ INFORMACE

Tento produkt se nedoporučuje používat v čistě kyslíkových nebo na kyslík bohatých systémech a neměl by se používat k těsnění chlóru či jiných silně oxidačních materiálů.

Informace pro bezpečné zacházení s tímto produktem najdete v Bezpečnostním listě (BL).

Pokyny pro použití

1. Tento produkt je citlivý na světlo; proto by měl být během skladování a manipulace vystaven co nejméně dennímu i umělému světlu a UV záření.
2. Produkt by měl být dávkován z aplikátoru černou hadičkou.
3. Pro co nejlepší výsledek lepení by měly být lepené povrchy čisté a odmaštěné.
4. Rychlost vytvrzení závisí na intenzitě UV zdroje, vzdálenosti od zdroje, požadované hloubce vytvrzení nebo velikosti spáry a na průchodu UV záření skrze materiál, kterým záření musí procházet.
5. U tepelně citlivých podkladů jako jsou termoplasty, by mělo být prováděno chlazení.
6. Je třeba zkontrolovat třídu plastů kvůli riziku praskání napětím (stress cracking) vlivem působení tekutých lepidel.
7. Přetok nevytvrzeného produktu může být ořten pomocí organických rozpouštědel (např. Acetonem).
8. Spoj by měl být ponechán aby vychladnul dříve, než dojde k jeho provoznímu zatížení.

Materiálová specifikace Loctite^{LMS}

LMS je zavedena od 2. Červen 2003. Pro udávané vlastnosti produktu jsou pro každou dávku k dispozici zkušební protokoly. Protokoly LMS dále obsahují vybrané parametry řízení jakosti, které se považují za vhodné ke specifikaci pro zákazníka. V neposlední řadě funguje na místě komplexní systém kontroly, který zajišťuje kvalitu výrobku a jeho shodu. Zvláštní požadavky upřesněné zákazníkem mohou být řešeny pomocí systému "Henkel Quality".

Skladování

Produkt skladujte v neotevřených originálních nádobách na suchém místě. Informace o skladování produktu jsou uvedeny na etiketě nádob.

Optimální podmínky skladování:

8 °C až 21 °C. Skladování pod 8 °C nebo nad 28 °C může nepříznivě ovlivnit vlastnosti produktu. Materiál odebraný z nádoby může být během používání kontaminován. Proto jej nikdy nevracejte do originálního obalu. Společnost Henkel nemůže nést odpovědnost za produkt, který byl kontaminován nebo skladován za podmínek jiných, než výše uvedených. Pokud jsou potřebné další informace, kontaktujte Vaše místní technické nebo zákaznické oddělení Henkel Loctite.

Převody

$(^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$
 $\text{kV/mm} \times 25.4 = \text{V/mil}$
 $\text{mm} / 25.4 = \text{inches}$
 $\mu\text{m} / 25.4 = \text{mil}$
 $\text{N} \times 0.225 = \text{lb}$
 $\text{N/mm} \times 5.71 = \text{lb/in}$
 $\text{N/mm}^2 \times 145 = \text{psi}$
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$
 $\text{N} \cdot \text{m} \times 8.851 = \text{lb} \cdot \text{in}$
 $\text{N} \cdot \text{m} \times 0.738 = \text{lb} \cdot \text{ft}$
 $\text{N} \cdot \text{mm} \times 0.142 = \text{oz} \cdot \text{in}$
 $\text{mPa} \cdot \text{s} = \text{cP}$

Poznámka: Informace obsažené v tomto technickém listu (TL) včetně doporučení pro použití a aplikaci produktu jsou založeny na našich znalostech o produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Produkt může mít řadu různých aplikací a ve Vašem prostředí se může jednat o aplikace a pracovní podmínky, které jsou mimo naši kontrolu. Společnost Henkel tedy neručí za vhodnost svého produktu pro výrobní procesy a podmínky, za kterých je používáte, ani negarantuje dosažení Vámi zamýšlených výsledků. Doporučujeme, abyste předem provedli zkoušky k potvrzení vhodnosti našeho produktu pro Vaši konkrétní aplikaci.

Veškerá odpovědnost za informace v technickém listu či za libovolná jiná písemná či ústní doporučení týkající se dotčeného produktu se vylučuje, s výjimkou situací, kdy byla výslovně sjednána, kdy naše nedbalost způsobila smrt či zranění, a s výjimkou odpovědnosti, která povinně vyplývá z platných zákonů o odpovědnosti za výrobky.

V případě, že produkty dodává Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS a Henkel France SA, vezměte na vědomí také následující skutečnost: Bude-li společnost Henkel z libovolných právních důvodů přesto pohnána k odpovědnosti, její odpovědnost v žádném případě nepřekročí hodnotu dotčené dodávky.

Pokud produkty dodává Henkel Colombiana, S.A.S., platí toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Informace obsažené v tomto technickém listu (TL) včetně doporučení pro použití a aplikaci produktu jsou založeny na našich znalostech o produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Společnost Henkel neručí za vhodnost svého produktu pro výrobní procesy a podmínky, za kterých je používáte, ani pro zamýšlené aplikace a výsledky. Doporučujeme, abyste předem provedli zkoušky k potvrzení vhodnosti našeho produktu.

Veškerá odpovědnost za informace v technickém listu či za libovolná jiná písemná či ústní doporučení týkající se dotčeného produktu se vylučuje, s výjimkou situací, kdy byla výslovně sjednána, kdy naše nedbalost způsobila smrt či zranění, a s výjimkou odpovědnosti, která povinně vyplývá z platných zákonů o odpovědnosti za výrobky.

V případě, že jsou produkty dodávány Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc nebo Henkel Canada Corporation, se používá následující odmítnutí.

Veškeré údaje zde uvedené slouží pouze pro informaci a jsou považovány za hodnověrné. Nemůžeme přebírat zodpovědnost za výsledky dosažené jinými laboratoři, nad jejichž postupy nemáme kontrolu. Je plně na zodpovědnosti uživatele posoudit vhodnost jakéhokoli zde uvedeného postupu pro vlastní účely a je také na jeho zodpovědnosti, zda přijme vhodná preventivní opatření pro ochranu majetku a osob proti všem rizikům, která mohou být spojena s používáním produktů a manipulací s nimi.

V tomto duchu se společnost Henkel zvláště zřeká přímých i vyplývajících záruk, včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro daný účel, vznikajících z prodeje nebo používání jejích produktů. Společnost Henkel zvláště odmítá jakoukoli zodpovědnost za následné nebo náhodné škody jakéhokoli druhu, včetně náhrady škod.

Tato diskuze o různých postupech a složeních neznámá, že tyto nejsou patentovány společností Henkel nebo jinými subjekty. Každému budoucímu uživateli doporučujeme, aby si před sériovým použitím otestoval, zda je pro něj navrhovaná aplikace vhodná. Tento produkt může být zahrnut v patentesch USA nebo jiných zemí.

Ochranná známka

Pokud není uvedeno jinak, všechny ochranné známky v tomto dokumentu jsou ochranné známky společnosti Henkel ve Spojených státech a kdekoli jinde.

Reference 1.5

