

LOCTITE[®] LB 8023[™]

Også kendt som LOCTITE[®] 8023[™] or LOCTITE[®] MARINE GRADE ANTI-SEIZE[™]
Januar 2015

PRODUKT BESKRIVELSE

LOCTITE[®] LB 8023[™] har følgende karakteristiske egenskaber:

Teknologi	Calciumsulfanat baseret
Udseende	Glat, mørk grå til sort pasta ^{LMS}
Hærdning	Ikke-hærdende
Anvendelse	Anti-seize
Speciel fordel	• Fremragende smøreevne • Forhindrer galvanisk tæring • Fremragende modstandsevne mod vandsprøjt • Fremragende modstandsevne mod vandudvaskning

LOCTITE[®] LB 8023[™] har den egenskab at den beskytter samlinger der er udsat for direkte eller indirekte fersk eller saltvand og høj luftfugtigheds forhold. Typiske maritime anvendelsesområder inkluderer bolte, skruer, stag, rørsamlinger, møtrikker, aksler, bøsninger, splinede aksler, kæder, wire og kabler. Ander anvendelsesområder kan være pulp og papir møller, vand og spildevandsanlæg, og ekstra tætning til pumpe pakninger og flanger. Dette produkt kan typisk anvendes i opgaver hvor der er en driftstemperatur mellem -29 °C til +1315 °C.

TYPISKE EGENSKABER

Vægtfylde ved @ 25 °C	1,25
Flammepunkt - se sikkerhedsdatablad	
Penetration, ISO 2137, 1/10mm	300 til 380 ^{LMS}
Vægt per gallon, lbs/gal	1,2 til 1,36 ^{LMS}
Vand Resistens ved 25°C, ASTM D1264, %	0,0
Olie separation, ASTM D6184, % vægt tab: ved 25 °C	0,21

TYPISKE EGENSKABER

En anti-seize der anvendes på bolte hjælper med at give større klemkraft ved det samme tilspændingsmoment i forhold til ved en ikke smurt bolt. En yderligere fordel er større ensartethed i klemkraft for en serie af bolte. Forholdet mellem moment og klemkraft er udtrykt i nedenstående formel:

$$T = K \times F \times D$$

T = Moment (N·m, lb.in, lb.ft)

K = Moment koefficient eller møtrik faktor, bestemmes experimentielt

F = Klemkraft (N, lb.)

D = Nominel diameter på bolt (mm, in.)

Moment koefficient, k:

3/8 x 16 stål møtrikker og bolte 0,18

Kobber Korrosion, ISO 2160	Ingen ændring	synlig
Water washout, ASTM D1264, %	0,0	
Galling and Seizing, PRF 907E Method 4.5.2.1	Ingen ændring	synlig
Corrosion Resistance, Salt Fog, ASTM B117	Ingen ændring	synlig

GENEREL INFORMATION

Dette produkt er ikke anbefalet til brug i rene oxygen og/eller oxygenrige systemer og bør ikke vælges som smøremiddel til klorin eller andre stærkt oxiderende materialer.

For sikker håndteringsinformation, se sikkerhedsdatablad (MSDS).

Brugsanvisning

1. For at opnå bedst muligt resultat bør fladerne være rene og fri for fedt.
2. Rens emnerne med en stålborste før påføring af produkt.
3. Påfør et tyndt lag på de sammenstødende flader, saml derefter.
4. Brug ikke fortynder.
5. Luk beholderen tæt til når den ikke er i brug.

Loctite Materiale Specification^{LMS}

LMS er dateret September 01, 2000. Test rapporter er tilgængelige for hvert batch for de angivne egenskaber. LMS test rapporter indeholder udvalgte kvalitetskontrol test parametre, som er anset for passende til specifikation for kundens anvendelse. Yderligere, foretages der grundig kontrol for at sikre produktets kvalitet og ensartethed. Specielle kunde specifikke krav kan koordineres gennem Henkel kvalitets afdeling.

Opbevaring

Opbevar produktet i den uåbende emballage på et tørt sted. Opbevarings information kan være angivet på etiketten på emballagen.

Optimal opbevaring: 8 °C til 21 °C. Opbevaring under 8 °C eller over 28 °C kan påvirke produktets egenskaber. Når produktet først har været ude af original emballagen, bør det ikke hældes tilbage, da det kan være blevet forurenet. Henkel Corporation kan ikke påtage sig ansvar for produkt der er blevet forurenet eller opbevaret under andre forhold end de tidligere angivne. Hvis der ønskes yderligere information, kontakt Deres lokale tekniske Service Center eller kundeservice.

Omsætning af enheder

$(^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$
 $\text{kV/mm} \times 25.4 = \text{V/mil}$
 $\text{mm} / 25.4 = \text{inches}$
 $\mu\text{m} / 25.4 = \text{mil}$
 $\text{N} \times 0.225 = \text{lb}$
 $\text{N/mm} \times 5.71 = \text{lb/in}$
 $\text{N/mm}^2 \times 145 = \text{psi}$
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 8.851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 0.738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
 $\text{N}\cdot\text{mm} \times 0.142 = \text{oz}\cdot\text{in}$
 $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$

Brug af varemærke

Medmindre andet er angivet, tilhører alle varemærker i dette dokument Henkel Corporation i USA og i resten af verden. ® angiver et varemærke registreret hos U.S. Patent- and Trade-mark Office.

Reference 0.1

NB:

Oplysningerne i dette Tekniske Datablad (TDB), herunder oplysningerne om den anbefalede brug og anvendelse af produktet, er baseret på vores kendskab til og erfaringer med produktet pr. datoen for dette TDB's udfærdigelse. Produktet kan have en lang række forskellige anvendelsesmuligheder, der ligger uden for Henkels indflydelse og kontrol, ligesom forskellig anvendelse og driftsforhold i Deres virksomhed ligger uden for vor indflydelse og kontrol. Henkel er derfor ikke ansvarlig for produktets egnethed til de produktionsprocesser og –vilkår, som De anvender produktet i forbindelse med, eller den påtænkte anvendelse og re-sultatet deraf. Vi anbefaler kraftigt, at De udfører egne, forudgående tests for at få bekræftet produktets egnethed.

Ethvert ansvar fraskrives for så vidt angår oplysningerne i det Tekniske Datablad, eller en-hver anden skriftlig eller mundtlig anbefaling i relation til det pågældende produkt, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, og medmindre der er tale om dødsfald eller personskafe for-årsaget af vor uagtsomhed, samt ethvert ansvar i henhold til gældende præceptiv lovgivning om produktansvar.

Hvis produkter leveres af Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS og Henkel France SA, bedes følgende endvidere bemærkes:

I tilfælde af at Henkel desuagtet skulle blive draget til ansvar på hvilket som helst juridisk grundlag, vil Henkels ansvar på intet tidspunkt kunne overstige værdien af den pågældende levering.

Hvis produkter leveres af Henkel Colombiana, S.A.S. gælder følgende ansvarsfraskrivelses-klausul:

Oplysningerne i dette tekniske datablad (TDB), herunder oplysningerne om den anbefalede brug og anvendelse af produktet, er baseret på vores kendskab til og erfaringer med produktet pr. datoen for dette TDB's udfærdigelse. Henkel er ikke ansvarlig for produktets egnethed til de produktionsprocesser og –vilkår, som De anvender produktet i forbindelse med, eller for den påtænkte anvendelse og resultatet deraf. Vi anbefaler kraftigt, at De udfører egne, for-udgående tests for at få bekræftet produktets egnethed.

Ethvert ansvar fraskrives for så vidt angår oplysningerne i det Tekniske Datablad, eller en-hver anden skriftlig eller mundtlig anbefaling i relation til det pågældende produkt, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, og medmindre der er tale om dødsfald eller personskafe for-årsaget af vor uagtsomhed, samt ethvert ansvar i henhold til gældende præceptiv lovgivning om produktansvar.

Hvis produkter leveres af Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., eller Henkel Canada, Inc., gælder følgende ansvarsfraskrivelses-klausul:

De data, der er indeholdt heri, er kun til information og anses for at være pålidelige. Vi kan ikke påtage os ansvar for resultater opnået af tredjemand, hvis arbejdsprocedurer ligger uden for vor kontrol. Det er brugerens ansvar at vurdere produktets egnethed til brugerens formål med produktionsmetoder nævnt heri samt at tage passende forholdsregler for at beskytte aktiver og personer mod farer og risici, som måtte opstå i forbindelse med håndtering og brug deraf. I lyset af ovenstående **fralægger Henkel Corporation sig specifikt ansvar for alle garantier, udtrykkelige såvel som underforståede, herunder garantier for salg-barhed eller egnethed til et bestemt formål, som måtte opstå som følge af salg eller brug af Henkel Corporations produkter. Henkel Corporation fralægger sig specifikt ethvert ansvar for følgeskader eller tilfældige skader af enhver art, herunder tabt fortjeneste.** Omtale af forskellige processer og sammensætninger i dette dokument, skal ikke fortolkes som erklæringer om, at disse ikke er underlagt patent ejet af tredjemand, eller som en licens under et af Henkel Corporation ejet patent, som måtte omfatte sådanne pro-cesser eller sammensætninger. Vi anbefaler, at enhver fremtidig bruger afprøver den påtænkte anvendelse af produktet, før gentagen brug iværksættes, ved at anvende disse data som vejledning. Dette produkt kan være underlagt et eller flere patenter eller patentansøgninger i USA eller andre lande.

Henkel Americas
+860.571.5100

Henkel Europe
+49.89.9268.0

Henkel Asia Pacific
+81.45.758.1810

For den mest direkte adgang til lokale salgsafdelinger og teknisk support se: www.henkel.com/industrial