

**LOCTITE® LB 8035™**Noto come LOCTITE® 8035™  
Gennaio 2015**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

LOCTITE® LB 8035™ ha le seguenti caratteristiche:

<b>Tecnologia</b>	Fluido da taglio
Natura chimica	Sistema Emulsionante
Aspetto	Liquido marroncino
Viscosità	Bassa
<b>Reticolazione</b>	Non applicabile
<b>Applicazione</b>	Lavorazione metalli (automatica)

LOCTITE® LB 8035™ è un fluido da taglio miscibile in acqua esente da battericidi per lavorazioni in generale di tutti i materiali in acciaio e ghisa. Alluminio e metalli non ferrosi possono essere colavorati in macchina. LOCTITE® LB 8035™ resiste ottimamente a microorganismi, batteri e funghi. Dà eccellenti capacità di raffreddamento, lubrificazione, pulizia ed eccellenti proprietà di lavaggio, formando al contempo un quantitativo di schiuma irrisorio. LOCTITE® LB 8035™ prolunga il tempo di vita degli utensili grazie alle sue eccellenti capacità di lubrificazione.

**PROPRIETA' TIPICHE**

Densità @ 20 °C, g/cm³	0,97
Viscosità @ 20°C, cSt	122
pH (5 % in acqua deionizzata)	9,2
Caratteristiche di corrosione	
Secondo DIN 51360/1 @ 3%	R0 / S0
Secondo DIN 51360/2 @ 2.5%	0/0
:	
Secondo DIN 51360/1 @ 3%	R0 / S0
Secondo DIN 51360/2 @ 2.5%	0/0

Punto di infiammabilità - Vedere MSDS

**INFORMAZIONI GENERALI**

Questo prodotto non è raccomandato per l'impiego con ossigeno puro e/o su sistemi ricchi di ossigeno e non deve essere utilizzato come sigillante per cloro od altri materiali fortemente ossidanti.

Per le informazioni relative all'impiego in sicurezza di questo prodotto consultate la Scheda Informativa in Materia di Sicurezza (MSDS).

**Istruzioni per l'uso**

1. LOCTITE® LB 8035™ viene impiegato nella lavorazione automatica dei metalli.
2. Utilizzare una concentrazione di 5-8% per il riempimento iniziale.
3. Per avere il fluido da taglio, versare LOCTITE® LB 8035™ concentrato in acqua.
4. Il prodotto deve essere completamente miscelato utilizzando una pompa meccanica.
5. Per i raccordi utilizzare una concentrazione di 0,5-1,5%.
6. Per un controllo della concentrazione utilizzare un rifrattometro.

**Nota**

I dati tecnici contenuti in questo documento sono da intendersi come riferimento. Contattate il Servizio tecnico locale per assistenza sul prodotto.

**Immagazzinamento**

Conservare il prodotto nel contenitore chiuso in luogo asciutto. Le informazioni sullo stoccaggio potrebbero essere riportate anche sull'etichettatura del prodotto.

**Stoccaggio ottimale: da 8 °C a 21 °C. Lo stoccaggio a temperature inferiori a 8 °C o superiori a 28 °C, può inficiare le performances del prodotto.**

I materiali una volta prelevati dai loro contenitori possono essere contaminati durante l'utilizzo. Non re-immettere il prodotto nel contenitore originale. Loctite non si assume alcuna responsabilità per prodotti che siano stati contaminati o stoccati in condizioni diverse da quelle qui sopra specificate. Per ulteriori informazioni contattate il Servizio Tecnico locale.

**Conversioni**
 $(^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$ 
 $\text{kV/mm} \times 25.4 = \text{V/millesimo di pollice (mill)}$ 
 $\text{mm} \times 0.039 = \text{pollici}$ 
 $\mu\text{m} \times 0.039 = \text{millesimo (mill)}$ 
 $\text{N} \times 0.225 = \text{libbre}$ 
 $\text{N/mm} \times 5.71 = \text{lb/in}$ 
 $\text{N/mm}^2 \times 145 = \text{libbre su pollice quadrato (psi)}$ 
 $\text{MPa} \times 145 = \text{libbre su pollice quadrato (psi)}$ 
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 8.851 = \text{lb}\cdot\text{in}$ 
 $\text{N}\cdot\text{mm} \times 0.142 = \text{oz}\cdot\text{in}$ 
 $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$ 
**Nota:**

Le informazioni fornite in questa Scheda Tecnica riportante raccomandazioni per l'uso e l'applicazione del prodotto, sono basate sulla nostra conoscenza e sulle prove effettuate sul prodotto alla data del presente documento.

Il prodotto può avere diverse applicazioni e l'applicazione e le condizioni di funzionamento possono variare a seconda delle vostre condizioni ambientali di cui non siamo a conoscenza.

Henkel pertanto non può essere responsabile dell'idoneità del prodotto per i Vostri processi e condizioni di produzione nell'ambito dei quali viene usato il prodotto, così come le applicazioni e i risultati previsti. Vi raccomandiamo vivamente di effettuare vostre prove per confermare l'idoneità del prodotto.

Qualunque responsabilità per quanto riguarda le informazioni della Scheda Tecnica o qualunque altra raccomandazione verbale o scritta relativa al prodotto

in questione è esclusa, salvo se non altrimenti esplicitamente concordato o se relativa a morte o lesione personale causata da nostra negligenza o per responsabilità prodotto obbligatoriamente applicabile per legge.

**In caso di prodotti consegnati da Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS and Henkel France SA notare quanto segue:**

Nel caso in cui Henkel venga ugualmente considerata responsabile, a qualunque livello legale, la responsabilità di Henkel non eccederà in alcun caso l'ammontare della consegna coinvolta.

**In caso di prodotti consegnati da Henkel Colombiana, S.A.S. si applica il seguente disclaimer:**

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica riportante raccomandazioni per l'uso e l'applicazione del prodotto, sono basate sulla nostra conoscenza e sulle prove effettuate sul prodotto alla data del presente documento.

Henkel pertanto non può essere responsabile dell'idoneità del prodotto per i Vostri processi e condizioni di produzione nell'ambito dei quali viene usato il prodotto, così come le applicazioni e i risultati previsti.

Vi raccomandiamo vivamente di effettuare vostre prove per confermare l'idoneità del prodotto.

Qualunque responsabilità per quanto riguarda le informazioni della scheda tecnica o qualunque altra raccomandazione verbale o scritta relativa al prodotto in questione è esclusa, salvo se non altrimenti esplicitamente concordato o se relativa a morte o lesione personale causata da nostra negligenza o per responsabilità prodotto obbligatoriamente applicabile per legge.

**In caso di prodotti consegnati da Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., or Henkel Canada Corporation, si applica il seguente disclaimer:**

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono fornite solamente a titolo informativo e si ritiene siano attendibili. Henkel non si assume responsabilità alcuna per i risultati ottenuti da altri sui metodi operativi dei quali non ha alcun controllo. E' responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità all'uso per le applicazioni qui riportate e di adottare le idonee precauzioni per la salvaguardia delle cose e delle persone contro qualsivoglia pericolo sia associato all'impiego del prodotto. In base a ciò, **Henkel Corporation disconosce esplicitamente qualunque garanzia esplicita od implicita, incluse garanzie di commerciabilità od idoneità all'uso per un impiego specifico, derivante dalla vendita o dall'uso di prodotti di Henkel Corporation. Henkel Corporation disconosce esplicitamente ogni responsabilità per danni conseguenti od accidentali di qualunque sorta, inclusa la perdita di profitti.**

La presente disamina di vari processi o composizioni non deve interpretarsi come indicazione che essi siano liberi da servitù di brevetti detenuti da altri o come licenza o sotto un qualunque brevetto di Henkel Corporation che possono coprire tali processi o composizioni. Si raccomanda che ciascun utilizzatore sottoponga a prove di verifica la sua applicazione potenziale prima di farne un uso ripetuto, utilizzando questi dati come guida. Questo prodotto può essere coperto da uno o più brevetti o richieste di brevetto negli Stati Uniti od in altri Paesi.

**Utilizzo dei marchi:**

Se non diversamente specificato, tutti i marchi di cui al presente documento sono marchi di proprietà di Henkel Corporation negli Stati Uniti e altrove. ® indica un marchio registrato presso l'ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti.

**Referenze 0.1**