

**LOCTITE® MR 5923™**

Bekannt als LOCTITE® 5923™ or Aviation Gasket Sealant  
Juni 2022

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

LOCTITE® MR 5923™ besitzt die folgenden Produkteigenschaften:

| Technologie        | Lösungsmittelbasiert                                                                                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chemische Basis    | Modifiziertes Harz, Füllstoffe und Alkohol                                                                                                   |
| Aussehen           | Braun, flüssig <sup>LMS</sup>                                                                                                                |
| Viskosität         | Fließverhalten ähnlich wie Motoröl SAE 10                                                                                                    |
| Aushärtung         | Lufttrocknung                                                                                                                                |
| Anwendung          | Dichten von Flächen, Flanschen und Gewinden                                                                                                  |
| Spezieller Vorteil | <ul style="list-style-type: none"><li>Für Flansche mit engen Toleranzen</li><li>Langsam trocknend</li><li>Dauerelastisch abbindend</li></ul> |

LOCTITE® MR 5923™ dichtet enganliegende Verbindungen, bearbeitete Oberflächen und Gewindeverbindungen bei Anwendungen in diversen Industriezweigen, u. a. an Flugzeugen und im Bootsbereich. Das langsam trocknende flüssige Produkt bildet durch Ablüften des Lösungsmittels einen biegsamen, klebrigen Film. Zu den typischen Anwendungen gehört die Optimierung von Feststoffdichtungen sowie das Dichten von enganliegenden bearbeiteten Oberflächen, Gewindeverbindungen, Flugzeug- und Schiffsmotoren. Typische Einsatzbereiche für dieses Produkt sind Anwendungen mit einem Betriebstemperaturbereich von -54°C bis +204°C.

**MATERIALEIGENSCHAFTEN**

Spez. Dichte bei 25 °C 1,1

Flammpunkt - siehe Sicherheitsdatenblatt

Viskosität, Brookfield - RV, 25 °C, mPa·s (cP):  
Spindel 3, bei 5 U/min 8.000 bis 10.000<sup>LMS</sup>

**TYPISCHE AUSHÄRTEEIGENSCHAFTEN**

Nach der Auftragung bildet LOCTITE® MR 5923™ durch Ablüften des Lösungsmittels eine harte, semiflexible Dichtung. Trockenzeiten sind abhängig von Temperatur, Feuchtigkeit und Spalt.

**BESTÄNDIGKEIT GEGEN UMGEBUNGSEINFLÜSSE****Beständigkeit gegen Medien**

LOCTITE® MR 5923™ behält seine Eigenschaften in Kontakt mit Wasser, Ethylenglycol, Benzin, Motoröl, Getriebeflüssigkeit und Salzwasser

**ALLGEMEINE INFORMATION**

**Dieses Produkt ist nicht geeignet für reinen Sauerstoff und/oder sauerstoffangereicherte Systeme und sollte nicht als Dichtstoff für Chlor oder stark oxidierende Medien gewählt werden.**

**Sicherheitshinweise zu diesem Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.**

**Gebrauchshinweise**

1. Alle Dichtmittlrückstände von den Dichtflächen entfernen
2. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse den Bereich mit einem ölfreien Lösungsmittel reinigen und vorbereiten.
3. Deckel abnehmen. Mit dem Pinsel im Dosendeckel auftragen.
4. Bei Verwendung als Dichtungsoptimierer das Produkt mit einem Spachtel zu einem gleichmäßigen Film auf einer Seite der Dichtung verstreichen, dann auf dem Teil positionieren. Zweite Seite der Dichtung beschichten und Teile wieder zusammenbauen. Langsam trocknendes Produkt erzielt längere Verarbeitungszeit.
5. Die Verbindung ist nach 4 Stunden einsatzbereit, nach 24 Stunden vollständig ausgehärtet.
6. Das Produkt kann mit Isopropylalkohol von Metalloberflächen entfernt werden. Wenn die Dichtung über lange Zeit oder bei hohen Temperaturen getrocknet wurde, mit Alkohol bedecken und über Nacht aufweichen lassen.

**Reinigung**

1. Hände mit Handreiniger säubern.

**Loctite Material-Spezifikation <sup>LMS</sup>**

LMS vom 02. August 2001. Prüfberichte über die angegebenen Eigenschaften sind für jede Charge erhältlich. LMS-Prüfberichte enthalten ausgewählte, im Rahmen der Qualitätskontrolle festgelegte Prüfwerte, die als relevant für Kunden-Spezifikationen erachtet werden. Darüber hinaus sind umfassende Kontrollmaßnahmen in Kraft, die eine gleichbleibend hohe Produktqualität gewährleisten. Spezifikationen unter Berücksichtigung von speziellen Kundenwünschen können über die Qualitätsabteilung von Henkel koordiniert werden.

**Lagerung**

Produkt im ungeöffneten Behälter in trockenen Räumen lagern. Hinweise zur Lagerung können sich auf dem Etikett des



Produktbehälters befinden.

**Optimale Lagerung: 8 °C bis 21 °C Durch Lagerung unter 8°C und über 28°C können die Produkteigenschaften nachteilig beeinflusst werden.**

Aus dem Gebinde entnommenes Produkt kann beim Gebrauch verunreinigt worden sein. Deshalb keine Produktreste in den Originalbehälter zurückgeben. Henkel kann keine Haftung für Material übernehmen, das verunreinigt oder in einer Weise gelagert wurde, die von den oben aufgeführten Bedingungen abweicht. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen technischen Service oder den Kundenbetreuer vor Ort.

### Umrechnungsfaktoren

(°C x 1.8) + 32 = °F

kV/mm x 25.4 = V/mil

mm / 25.4 = inches

µm / 25.4 = mil

N x 0.225 = lb

N/mm x 5.71 = lb/in

N/mm² x 145 = psi

MPa x 145 = psi

N·m x 8.851 = lb·in

N·m x 0.738 = lb·ft

N·mm x 0.142 = oz·in

mPa·s = cP

### Haftungsausschluss

#### Hinweis:

Die vorstehenden Angaben in diesem technischen Datenblatt (TDB), insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und den Einsatzbereich unserer Produkte, beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Auf Grund der unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Einsatz- und Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die Eignung unserer Produkte für die relevanten Produktionsverfahren unter den konkreten Arbeitsbedingungen sowie die beabsichtigten Verarbeitungszwecke und Ergebnisse. Um eine solche Eignung sicherzustellen, empfehlen wir in jedem Fall ausreichende vorherige Eigenversuche und Tests.

Jede aus den Hinweisen in diesem technischen Datenblatt und jede aus sonstiger schriftlicher oder mündlicher Beratung für das vorliegende Produkt resultierende Haftung ist ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, dass individualvertraglich etwas anderes vereinbart wurde, ein Fall der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit vorliegt, uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder eine Haftung nach zwingendem Produkthaftungsrecht besteht.

**Bei Lieferung unserer Produkte durch Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS und Henkel France SA beachten Sie bitte zusätzlich folgendes:**

Für den Fall, dass Henkel dennoch, aus welchem Rechtsgrund auch immer, in Anspruch genommen wird, ist die Haftung von Henkel in jedem Fall beschränkt auf den Wert der jeweils betroffenen Lieferung.

**Bei Lieferung unserer Produkte durch Henkel Colombiana, S.A.S. findet Folgendes Anwendung:**

Die vorstehenden Angaben in diesem technischen Datenblatt (TDB), insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und den Einsatzbereich unserer Produkte, beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Wir übernehmen keine Haftung für die Eignung unserer Produkte für die relevanten Produktionsverfahren unter den konkreten Arbeitsbedingungen sowie die beabsichtigten Verarbeitungszwecke und Ergebnisse. Um eine solche Eignung sicherzustellen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende vorherige Eigenversuche und Tests.

Jede aus den Hinweisen in diesem technischen Datenblatt und jede aus sonstiger schriftlicher oder mündlicher Beratung für das vorliegende Produkt resultierende Haftung ist ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, dass individualvertraglich etwas anderes vereinbart wurde, ein Fall der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit vorliegt, uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder eine Haftung nach zwingendem Produkthaftungsrecht besteht.

**Bei Lieferung unserer Produkte durch Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc. oder Henkel Canada Corporation, findet Folgendes Anwendung:**

Die hierin enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und gelten nach bestem Wissen als zuverlässig. Wir können jedoch keine Haftung für Ergebnisse übernehmen, die von anderen erzielt wurden, über deren Methoden wir keine Kontrolle haben. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Eignung von hierin erwähnten Produktionsmethoden für seine Zwecke festzustellen und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen

vor den Gefahren angezeigt wären, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. **Dementsprechend lehnt die Firma Henkel im Besonderen jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von Produkten der Firma Henkel entstehende ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. Die Firma Henkel lehnt im Besonderen jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art ab, einschließlich entgangener Gewinne.**

Die Tatsache, dass hier verschiedene Verfahren oder Zusammensetzungen erörtert werden, soll nicht zum Ausdruck bringen, dass diese nicht durch Patente für andere geschützt sind, bzw. unter Patenten der Firma Henkel lizenziert sind, die solche Verfahren oder Zusammensetzungen abdecken. Wir empfehlen jedem Interessenten, die von ihm beabsichtigte Anwendung vor dem serienmäßigen Einsatz zu testen und dabei diese Daten als Anleitung zu benutzen. Dieses Produkt kann durch eines oder mehrere in- oder ausländische Patente oder Patentanmeldungen geschützt sein.

**Verwendung von Warenzeichen:** Sofern nicht anderweitig ausgewiesen sind alle in diesem Dokument genannten Marken solche der Henkel Corporation in den USA und in anderen Ländern.

Referenz 0.0

