



LOCTITE Super Bond Power Gel 2g

OSOBINE

LOCTITE Super Bond Gel je jednokomponentni trenutni gel lepak. Dizajniran je za kućnu upotrebu i formira čvrste veze između širokog spektra uobičajenih materijala. Zahvaljujući formuli bez kapanja može se koristiti na vertikalnim površinama. Idealan je za lepljenje materijala poput plastike, gume, metala, drva, keramike kože, tkanina, kartona i papira.

Brzina lepljenja: početno prijanjanje u 5 do 30 sekundi, u zavisnosti od podloge.

Čvrstoća lepljenja (ISO 4587): 10 do 20 N / mm² (vučno pomeranje) za 12 do 24 sata, u zavisnosti od podloge. Otporan je na vodu prema normi EN 204 D3, a keramičke veze mogu izdržati > 50 ciklusa mašine za pranje sudova (u kontrolisanim laboratorijskim uslovima).

UPUTSTVA ZA KORIŠĆENJE

1. Osigurajte da su sve površine koje se lepe čiste i suve i dobro prijanjaju.
2. Izbegavajte kontakt kože s lepkom.
3. Na jednu od površina koje se treba lepiti nanesite minimalnu količinu LOCTITE Super Bond Power Gela.
4. Delove odmah sastavite i držite pritiskom ruke najmanje 1 minut.
5. Ostavite neometano 10 minuta ili najbolje preko noći kako bi se omogućila puna čvrstoća vezivanja.
6. Izbegavajte izlivanje i zaštitite radne površine.
7. Za najbolje rezultate, lepak koristite na sobnoj temperaturi (15-30° C) i minimalnoj relativnoj vlažnosti od najmanje 30%.
8. Za optimalni vek proizvoda, obrišite mlaznicu maramicom za uklanjanje viška lepka, vratite poklopac i spremite na hladnom i suvom mestu.

ZDRAVLJE I SIGURNOST

Pre upotrebe proizvoda pogledajte povezani sigurnosni list proizvoda koji je dostupan na zahtev.



PREPORUKA

Podaci navedeni u ovom tehničkom listu (TDS), uključujući preporuke za upotrebu i primenu proizvoda, temelje se na našem znanju i iskustvu proizvoda na dan ovog tehničkog lista. Proizvod može imati mnoštvo različitih primena, kao i različite uslove primene i rada u vašem okruženju koji su izvan naše kontrole. Stoga Henkel nije odgovoran za prikladnost našeg proizvoda za proizvodne procese i uslove u kojima ih koristite, kao i za nameravanu primenu i rezultate. Preporučujemo Vam da sprovedete vlastita prethodna ispitivanja kako biste potvrdili prikladnost našeg proizvoda.

Svaka odgovornost u vezi s informacijama u tehničkom listu ili bilo kojom drugom pismenom ili usmenom preporukom u vezi s proizvodom isključena je, osim ako je izričito dogovoreno drugačije, osim ako je reč o smrti ili povredi uzrokovanoj našom nepažnjom i bilo kakvom odgovornošću prema bilo kojem primenjivom Zakonu o obveznoj odgovornosti za proizvode.

SKLADIŠTENJE

Čuvati na hladnom i suvom mestu, van domašaja dece.



OGRANIČENJA

- Ne koristite na prašnjavim, prljavim ili mokrim površinama.
- Nije prikladan za lepljenje polipropilena, polietilena, PTFE-a, silikonske gume, stakla, glaziranih površina, vrlo mekane kože ili pene.
- Nikada ne koristite za lepljenje predmeta koji će zadržavati vruće tečnosti .
- Optimalni učinak lepljenja postiže se u suvim uslovima.

TEHNIČKI PODACI

Sastav: Etil cijanoakrilat

Izgled: Bistri gel

Gustina: 1,1 g / cm³ pri 20 ° C

Viskoznost: Ne kapajući gel

Pakovanje: 2g tuba

Rok trajanja na 20°C: 36 meseci neotvoren
