

# LOCTITE<sup>®</sup> SF 7515<sup>™</sup>

3月 2016

## 产品描述:

LOCTITE<sup>®</sup> SF 7515<sup>™</sup>具有以下产品特性:

技术	表面处理
化学类型	六氟酸
外观	琥珀色液体
组成	单组分-不需混合
固化方式	不适用
应用	防腐蚀保护

LOCTITE<sup>®</sup> SF 7515<sup>™</sup>是一种水基金属表面防腐保护处理剂, 可用于铝、锌、锌合金、冷轧钢板的表面。该产品可用于喷砂后的金属表面, 以在涂装前提供短期的防腐保护和提高金属涂层的耐腐蚀水平。LOCTITE<sup>®</sup> SF 7515<sup>™</sup> 可喷涂或刷涂使用, 无须清洗。它能与绝大多数涂料相容, 如: 绝大多数的油漆。

## 典型特性

密度, g/cm <sup>3</sup>	1.01
pH	2.1至2.7
闪点 - 见 MSDS	

## 注意事项

本产品不宜在纯氧与(或)富氧环境中使用, 不能作为氯气或其它强氧化物质的润滑剂使用

有关本产品的安全注意事项, 请查阅乐泰的材料安全数据资料(MSDS)。

## 使用指南

1. 喷涂或刷涂LOCTITE<sup>®</sup> SF 7515<sup>™</sup> 在干净的表面, 温度介于20至40 °C之间
2. 擦拭掉多余的材料, 形成一层薄薄的膜, 晾干
3. **注意:** LOCTITE<sup>®</sup> SF 7515<sup>™</sup> 溶液中含复合氟化物。每个可能接触到的人应该充分阅读、理解并遵从MSDS中的急救措施和处理建议

## 不适用于产品规格

本文所载技术数据仅供参考。请与您当地的质量部联系, 寻求对该产品规格的帮助和建议

## 贮存条件

最佳贮存: 2°C至21°C。贮存温度低于2°C或高于21°C 对产品性能有影响。不要将任何材料倒回原 装内。除了以上所指出的以外, 对于产品被污染或在某些条件下贮存, 汉高有限公司不承担责任。如需其他信息, 请与技术服务中心或客 服务代表联系

## 单位换算

$(^{\circ}C \times 1.8) + 32 = ^{\circ}F$   
 $kV/mm \times 25.4 = V/mil$   
 $mm / 25.4 = inches$   
 $\mu m / 25.4 = mil$   
 $N \times 0.225 = lb$   
 $N/mm \times 5.71 = lb/in$   
 $N/mm^2 \times 145 = psi$   
 $MPa \times 145 = psi$   
 $N \cdot m \times 8.851 = lb \cdot in$   
 $N \cdot m \times 0.738 = lb \cdot ft$   
 $N \cdot mm \times 0.142 = oz \cdot in$   
 $mPa \cdot s = cP$

## 免责声明

### 注:

本技术数据表(本表) 所示之信息, 括对产品使用及应用的建议, 均基于我司在制作本表之时所掌握的与产品相关的知识及经验而获得。产品可能有多种用途, 并因用途变化及不受我司掌控的贵司操作条件的变化而变化。因此, 汉高对产品是否适用于贵司使用的生产流程及生产条件、预期用途及结果不承担责任。我司强烈建议贵司在生产产品前进行测试以确定该产品的适用性。

非经另行明示约定, 我司对与本表中的信息以及其他与所涉产品相关的口头或书面建议不承担责任, 因我司过失导致的人身伤亡责任及应适用的产品责任法中强制性规则所规定的责任不在此列。

若该产品由Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS and Henkel France SA 提供, 则提请另行注意如下事项:

若汉高被裁定应承担的责任, 无论基于何种法律依据, 汉高承担的责任均不超过该批交付产品本身的价值。

若该产品由Henkel Colombiana, S.A.S提供, 以下免责应予适用:

本技术数据表(本表) 所示之信息, 括对产品使用及应用的建议, 均基于我司在制作本表之时所掌握的与产品相关的知识及经验而获得。汉高对产品是否适用于贵司使用的生产流程及生产条件、预期用途及结果不承担责任。我司强烈建议贵司在生产产品前进行测试以确定该产品的适用性。

非经另行明示约定, 我司对与本表中的信息以及其他与所涉产品相关的口头或书面建议不承担责任, 但因我司过失导致的人身伤亡责任及应适用的强制性产品责任法所规定的责任不在此列。

若该产品由Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., or Henkel Canada, Inc. 提供, 以下免责应予适用:

本文中所含的各种数据仅供参考, 并不被认为是可靠的。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果, 我们恕不负责。自行决定把本产品用在本文中提及的生产方法上, 及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于汉高公司明确声明对所有因销售汉高产品或特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题, 括针对某一特殊用途的可商品化和适用性的问题, 不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或意外损失 括利润方面的损失都不承担责任。本文中所论述的各种生产工艺或化学成分都不能被理解为这些专利可以被其他人随便使用和拥有或被理解为得到了 括这些生产工艺和化学成分的汉高公司的专利许可证。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。本产品受美国、外国专利或专利应用的保护。

## 商标使用

除非另外说明, 本文件中所有的商标均为汉高公司在美国或其它地方专利和商标管理部门的注册商标。

参考 0.1