

Loctite Super Bond Liquid

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

LOCTITE® Super Bond Liquid je univerzálne sekundové jednozložkové kyanoakrylátové lepidlo strednej viskozity, ktoré je navrhnuté pre použitie v domácnosti a silno spája široké spektrum poréznych a neporéznych materiálov. Je určené pre lepenie plastov, guma, kovov, dreva, keramiky, kože, tkanín, papierových kartónov a papiera.

Doba fixácie je spravidla 5 – 30 sekúnd.

Pevnosť spoja behom 5 minút dosahuje priemerne 50% pevnosť spoja, ktorá sa behom 12 – 24 hodín zvyšuje na 10 – 20 N/mm² (pevnosť

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Zaistite, aby všetky lepené povrchy boli čisté, suché a tesne priliehajúce. Pred nanosením lepidla odstráňte všetok povrchový prach.
2. Aplikujte minimálne množstvo lepidla LOCTITE® Super Bond Liquid na jednu z lepených plôch.
3. Časti k sebe pritisknite a než dôjde k vytvoreniu pevného spoja pridržte stlačené, obvykle po dobu 15 – 16 sekúnd.
4. Ponechajte spoj v klude po dobu 5 minút alebo aj do druhého dňa, aby dosiahol plnej pevnosti.
5. Uistite sa, že nenastal kontakt lepidla LOCTITE® Super Bond Liquid s pokožkou.
6. Vyvarujte sa poškriekaniu okolia a chráňte odev a pracovné plochy. Odstráňte vytvrdnuté zvyšky lepidla LOCTITE® Super Bond Liquid pomocou Pattex odstraňovač lepidla.
7. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by malo lepenie prebiehať pri izbovej teplote (15 – 30 °C) a minimálne 30% relatívnej vlhkosti vzduchu.



OBMEDZENIA

- ▶ Len na vnútorné použitie.
- ▶ Nepoužívajte na zaprášené, špinavé alebo mokré povrchy.
- ▶ Najlepšie výsledky sa dosahujú pri lepení hladkých, tesne k sebe priliehajúcich povrchov bez medzier.
- ▶ Nie je vhodný na lepenie polypropylénu PP, polyetylénu PE, polytetrafluoropropylénu PTFE, silikónových gúm, skla, glazovaných povrchov, veľmi mäkkej kože alebo peny.
- ▶ Nikdy nepoužívajte na lepenie sústav používaných pre uchovávanie horúcich kvapalín.

SKLADOVANIE

Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosah detí.

BEZPEČNOSŤ

Pred použitím produktu si prečítajte jeho bezpečnostný list, ktorý je k dispozícii na vyžiadanie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základná zložka:	Etylkyanoakrylát
Vzhľad:	Číra kvapalina
Hustota:	1,08 g/cm ³ pri 20 °C
Viskozita:	25-100 mPa.s
Balenie:	3 g tuba
Trvanlivosť pri 2-8 °C:	30 mesiacov (neotvorený výrobok)

UPOZORNENIE:

Naše odporúčanie: Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom k rozdielnym podmienkam pri realizáciách a k množstvu používaných materiálov, slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame vykonať vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Nakoľko použitie a spracovanie výrobku nepodlieha nášmu priamemu vplyvu, nezodpovedáme za škody spôsobené chybným spracovaním. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.



Distributér:
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Mlynské nivy 55,
821 09 Bratislava
Tel.: 02/333 19 113

Say
Yes
to

LOCTITE®