



Scheda tecnica

Data: luglio 2021

Loctite Super Attak Brush 5g

CARATTERISTICHE

LOCTITE® Super Attak Brush è un adesivo cianoacrilato istantaneo monocomponente in formulazione liquida. LOCTITE® Super Attak Brush è indicato per uso domestico, crea forti incollaggi tra i materiali più comuni. È ideale per incollare plastica, gomma, metallo, legno, ceramica, cuoio, carta e cartone.

Velocità di incollaggio: adesione iniziale tra 5 e 30 secondi, in funzione dei materiali.

Forza dell'incollaggio (ISO 4587): tra 10 e 20 N/mm² in 12-24 ore, in funzione dei materiali.

Tripla resistenza:

- **Temperatura:** resiste a basse temperature fino a -50°C e per brevi esposizioni fino a +120°C.
- **Acqua:** resiste all'acqua in accordo agli standard della norma EN204-D3, un incollaggio di ceramica può resistere a più di 100 cicli di lavastoviglie (in condizioni di laboratorio controllate).
- **Shock:** un incollaggio su alluminio resiste a 50 cadute da 1m su di una superficie in cemento.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Assicurarsi che le superfici da incollare siano pulite asciutte e combacianti.
2. Evitare il contatto della colla con la pelle.
3. Applicare un velo di LOCTITE® Super Attak solo su una delle due parti da incollare.
4. Unire subito le due parti facendo pressione per almeno un minuto.
5. Lasciare a riposo per 10 minuti o meglio ancora per tutta la notte per permettere lo sviluppo del massimo potere adesivo.
6. Evitare rovesciamenti e proteggere la superficie di lavoro. Per rimuovere residui di Super Attak utilizzare LOCTITE® Scollatutto (verificare preventivamente su una parte nascosta della superficie).
7. I migliori risultati si ottengono con una temperatura dell'ambiente di 15-30°C e con un'umidità relativa minima del 30%.
8. Per massimizzare la vita utile del prodotto pulire il beccuccio erogatore con un panno per rimuovere la colla in eccesso, richiudere con il tappo e conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto.



DATI TECNICI

Natura chimica	Etil cianoacrilato
Aspetto	Liquido trasparente
Densità	1.08 g/cm ³ a 20 °C
Durata del prodotto a 20 °C	18 mesi (chiuso)

LIMITAZIONI

- Non utilizzare su superfici sporche, polverose o bagnate
- Non adatto a incollaggi PE, PP, PTFE, gomma siliconica, vetro o superfici vetrificate.
- Non utilizzare Super Attak per incollare parti che verranno utilizzate per contenere liquidi caldi.

STOCCAGGIO

Conservare in un luogo fresco e asciutto, tenere fuori dalla portata dei bambini.

SICUREZZA

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

www.henkel.it

www.portalehenkel.it

Henkel Italia

Via Amoretti, 78

20157 – Milano

Tel. 02357921

Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Italia – via Madrid, 21 – 24040 Zingonia (BG)