

# LOCTITE Super Bond Perfect Pen

## KARAKTERISTIKE

LOCTITE Perfect Pen je enokomponentno gel sekundno lepilo v priročnem injekcijskem pisalu za natančno odmerjanje. Formula brez kapljanja se lahko uporablja na navpičnih in stropnih podlagah. Namenjen je za domačo uporabo in tvori močan spoj med široko paleto običajnih materialov. Je idealno lepilo za lepljenje materialov kot so plastika\*, guma, kovina, les, keramika, usnje, tkanina, karton in papir.

\* Razen PE, PP, PTFE.

**Hitrost lepljenja:** Začetni oprijem v 5 do 30 sekundah, odvisno od podlage.

**Moč lepljenja (ISO 4587):** 10 do 20 N/mm<sup>2</sup> (natezno striženje) v 12 do 24 urah, odvisno od podlage. Odporen na vodo; standard EN 204-D3, keramični spoji pa lahko vzdržijo > 50 ciklov pomivalnega stroja (pod nadzorovanimi laboratorijskimi pogoji).

## OMEJITVE

- Ne uporabljajte na prašnih, umazanih in mokrih površinah.
- Ni primeren za lepljenje polipropilena, polietilena, PTFE, silikonske gume, stekla, glaziranih površin, zelo mehkega usnja ali pene.
- Ne uporabljajte za lepljenje sredstev, ki bodo držala vroče tekočine.
- Optimalna zmogljivost lepljenja se doseže v suhih razmerah.



## NAVODILA ZA UPORABO

1. Prepričajte se, da so površine čiste, suhe in tesno prilegajoče.
2. Izogibajte se stiku lepila s kožo.
3. Privijte zapiralno šobo v smeri urinega kazalca na dno, dokler se zvok klika ne ustavi. Odstranite pokrovček.
4. Nanesite najmanjšo količino LOCTITE Perfect Pen na eno od površin, ki jih je potrebno zlepi.
5. Pritrdite dele skupaj in držite skupaj vsaj 1 minuto.
6. Pustite nemoteno 10 min ali po možnosti čez noč, da se popolnoma zalepi.
7. Preprečite razlitje in zaščitite delovne površine. Odstranite strjene ostanke Perfect Pen z LOCTITE® Glue Remover.
8. Za najboljše rezultate je lepilo potrebno uporabiti pri sobni temperaturi (15-30°C) in najmanj 30% relativne vlažnosti.
9. Za optimalno življenjsko dobo izdelka obrišite šobo, da odstranite odvečno lepilo, zaprete pokrov in hranite na hladnem, suhem mestu.

## SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladnem, suhem prostoru, izven dosega otrok.

## ZDRAVJE IN VARNOST

Pred uporabo izdelka glejte ustrezne varnostne liste, ki so na voljo na zahtevo.

"Podatki, navedeni v teh tehničnih listih (TDS), vključno s priporočili za uporabo in uporabo izdelka, temeljijo na našem znanju in izkušnjah izdelka na dan tega TDS. Izdelek ima lahko različne aplikacije, pa tudi različne pogoje uporabe in delovnega okolja v vašem okolju, ki so zunaj našega nadzora. Henkel zato ni odgovoren za primernost našega izdelka za proizvodne procese in pogoje, v zvezi s katerimi jih uporabljate, ter o predvidenih aplikacijah in rezultatih. Priporočamo vam, da izvedete svoje predhodne preskuse, da potrdite takšno primernost našega izdelka.

Vsaka odgovornost v zvezi s podatki v tehničnem listu ali katera koli druga pisna ali ustna priporočila v zvezi z zadevnim izdelkom je izključena, razen če je drugače izrecno dogovorjeno in razen v zvezi s smrtjo ali telesno poškodbo, ki jo povzroči naša malomarnost in kakršna koli odgovornost v skladu z veljavnimi obveznimi zakoni o odškodninskih zahtevkih za proizvode. "

## TEHNIČNI PODATKI

Sestava	Etil cianoakrilat
Izgled	Bister gel
Gostota	1.1 g/cm <sup>3</sup> @ 20 °C
Viskoznost	Gel brez kapljanja
Pakiranje	3g
Varnost	Glej SDS
Rok uporabe pri 2-8 °C	27 mesecev neodprt

**Henkel Slovenija d.o.o.**  
Industrijska ulica 23, 2506 Maribor  
Tel.: 02/222 22 96  
E-mail: lepilamb@henkel.com

