

# LOCTITE

## Super Bond Creative Perfect Pen

### KARAKTERISTIKE

LOCTITE® Super Bond Creative lepak je jednokomponentni instant gel lepak u pogodnom pakovanju za precizno doziranje istiskivanjem. Formula koja ne kaplje može se koristiti na vertikalnim ili nadzemnim površinama. Dizajniran je za kućnu upotrebu i stvara čvrste spojeve između širokog spektra uobičajenih materijala. Idealan je lepak za lepljenje materijala kao što su plastika\*, guma, metali, drvo, keramika, koža, tkanine, karton i papir.

\* Osim PE, PP, PTFE.

Brzina lepljenja: Početno prijanjanje u toku 5 do 30 sekundi, u zavisnosti od podloge.

Jačina spoja (ISO 4587): 10 do 20 N/mm<sup>2</sup> (zatezna otpornost) u toku 12 do 24 sata, u zavisnosti od podloge. Otporan je na vodu prema standardu EN204-D3, a zalepljena keramika može izdržati >50 ciklusa mašine za pranje sudova (u kontrolisanim laboratorijskim uslovima).

### UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. Proverite da li su sve površine koje se lepe čiste, suve i da dobro prijanjaju jedna uz drugu.
2. Izbegavajte kontakt kože sa lepkom.
3. Zavrnite zatvarač mlaznice u smeru kazaljke na satu ka bazi dok zvuk klika ne prestane. Skinite poklopac.
4. Lagano pritisnite tubicu da biste naneli minimalnu količinu LOCTITE® super gel lepka na jednu od površina koje se lepe.
5. Odmah spojite delove i držite ih pritisnutim rukama najmanje 1 minut.
6. Ostavite bez ometanja 10 minuta ili najbolje preko noći kako bi se razvila puna čvrstoća spoja.
7. Izbegavajte prosipanje i zaštitite radne površine.
8. Za najbolje rezultate, spojeve treba pripremiti na sobnoj temperaturi (15-30 °C) i minimalno 30% relativne vlažnosti.
9. Za optimalan vek trajanja proizvoda, obrišite mlaznicu maramicom da biste uklonili višak lepka, vratite poklopac i čuvajte pakovanje na hladnom i suvom mestu.



### TEHNIČKI PODACI

Sastav: Etil cijanoakrilat  
 Izgled: Bistra tečnost  
 Gustina: 1.1 g/cm<sup>3</sup> pri 20 °C  
 Viskozitet: Gel bez kapanja  
 Pakovanje: 3g tuba u obliku olovke sa istiskivanjem  
 Bezbednost: Vidi SDS  
 Rok trajanja na 2-8 °C: 30 meseci neotvoreno

\* Samo kao vodič, ovo se može smatrati približno ekvivalentnim 18 meseci na 20 °C.

### OGRANIČENJA

- Ne koristite na prašnjavim, prljivim ili mokrim površinama.
- Nije pogodno za lepljenje polipropilena, polietilena, PTFE, silikonske gume, stakla, glaziranih površina, veoma meke kože ili pene.
- Nikada nemojte koristiti za lepljenje sklopova u kojima se drže vruće tečnosti.
- Optimalne performanse lepljenja postižu se u suvim uslovima.

## SKLADIŠTENJE

Čuvati na hladnom i suvom mestu, van domašaja dece.

## ZDRAVLJE I BEZBEDNOST

Pre upotrebe proizvoda pogledajte odgovarajući bezbednosni list koji je dostupan na zahtev.

“Informacije date u ovom tehničkom listu (TDS), uključujući preporuke za upotrebu i primenu proizvoda, zasnivaju se na našem znanju i iskustvu o proizvodu na datum ovog TDS-a. Proizvod može imati različite primene, kao i različite uslove primene i radne uslove u vašem okruženju koji su van naše kontrole. Stoga Henkel nije odgovoran za pogodnost našeg proizvoda za proizvodne procese i uslove u vezi sa kojima ih koristite, kao ni za predviđene primene i rezultate. Toplo preporučujemo da izvršite sopstvena prethodna ispitivanja kako biste potvrdili takvu podobnost našeg proizvoda.

Svaka odgovornost u vezi sa informacijama u tehničkom listu ili bilo koje druge pismene ili usmene preporuke u vezi sa navedenim proizvodom su isključene, osim ako nije izričito drugačije dogovoreno i osim u vezi sa smrću ili ličnom povredom prouzrokovanom našim nemarom i bilo kojom odgovornošću prema bilo kom važećem obaveznom zakonu o odgovornosti za proizvode.”

