

Loctite Super Bond Power Flex Gel

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

LOCTITE® Super Bond Power Flex Gel je flexibilní sekundové jednosložkové nestékavé, gelové lepidlo, které je navrženo pro použití v domácnosti a silně spojuje široké spektrum porézních a neporézních materiálů. LOCTITE® Super Bond Power Flex Gel je ideální lepidlo pro lepení materiálů jako jsou např.: plasty, guma, kovy, dřevo, keramika, kůže, tkanina, papírové kartony a papír. Lepidlo je speciálně navrženo s gumou, což je činí vhodným pro aplikace, které vyžadují pružnost. LOCTITE® Super Bond Power Flex Gel vyhovuje standardu EN204-D3, je tedy voděodolný, ale není vhodný pro trvalé vystavení lepeného spoje vlhkosti.

Doba fixace (ISO 4587) je zpravidla 10 – 50 sekund.

Pevnost spoje (ISO 4587) je průměrně 15 – 25 N/mm² (pevnost v tahu).

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Ujistěte se, že všechny lepené povrchy jsou čisté a suché.
2. Aplikujte minimální množství lepidla LOCTITE® Super Bond Power Flex Gel na jednu z lepených ploch.
3. Přitiskněte části okamžitě k sobě a než dojde ke spojení přidržte stlačené, obvykle po dobu 20 – 80 sekund.
4. Ponechte spoj v klidu po dobu 5 minut nebo do druhého dne, aby dosáhl plné pevnosti.
5. Vyvarujte se potřísnění okolí a chraňte pracovní povrchy. Vytvrzené zbytky lepidla odstraňte pomocí Pattex Odstraňovač lepidla.
6. Pro dosažení nejlepších výsledků by mělo lepení probíhat při pokojové teplotě (15 – 30°C) a minimálně 30 % relativní vlhkosti vzduchu.



OMEZENÍ

- ▶ Pouze pro vnitřní použití.
- ▶ Nepoužívejte na zaprášené, špinavé nebo mokré povrchy.
- ▶ Nejlepších výsledků se dosahuje při lepení hladkých, těsně k sobě přiléhajících povrchů bez mezer.
- ▶ Nevhodné pro lepení polypropylenu PP, polyetylenu PE, polytetrafluorethenu PTFE, silikonové gumy, skla nebo polystyrenových pěn.
- ▶ Nikdy nepoužívejte pro lepení součástí používaných pro uchovávání horkých kapalin.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte na chladném a suchém místě, mimo dosah dětí.

BEZPEČNOST

Před použitím produktu si přečtěte jeho bezpečnostní list, který je k dispozici na vyžádání.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základní složka:	Ethylkyanoakrylát
Vzhled:	Čirý gel
Hustota:	1,08 g/cm ³ při 20 °C
Viskozita:	Nestékavý gel
Balení:	2 g tuba
Trvanlivost při 20 °C:	24 měsíců (neotevřený výrobek)

UPOZORNĚNÍ:

Naše doporučení: Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používaných materiálů slouží naše písemná a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené chybným zpracováním. Uveřejněním těchto informací o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.



Distributor:
HENKEL ČR, spol. s r.o.,
Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8

Say
Yes
to

LOCTITE®