

LOCTITE® Super Bond XXL 20g

JELLEMZŐI

A LOCTITE® Super Bond XXL 20g egykomponensű folyékony pillanatragasztó.



FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Otthoni és professzionális felhasználásra tervezték. Szinte minden anyag megragasztására képes, erős kötést biztosítva. Ideális ragasztó olyan anyagok ragasztására, mint pl. műanyagok, gumik, fémek, fa, kerámia, bőr, szövetek, karton és papír.

ELLENÁLLÓSÁG

- Hőmérsékletnek: -50°C-ig ellenáll az alacsony hőmérsékleteknek és +120°C-os hőmérsékletnek, rövid ideig.
- Víznek: vízálló az EN204-D3 szabvány szerint, és a kerámia kötések >100 mosogatógépi ciklust is kibírnak (ellenőrizve laboratóriumban).
- Ütésnek: A megragasztott alumínium tárgyak – 1 méter magasról – beton felületre leejtve legalább 50 alkalmat kibírnak károsodás nélkül.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- Győződjön meg arról, hogy a ragasztandó felületek tiszták, szárazak és pontosan illeszkednek egymáshoz.
- Kerülje bőrének ragasztóval történő érintkezését.
- Vigyen fel egy kevés LOCTITE® Super Bond XXL 20g ragasztót az egyik ragasztandó felületre.
- Azonnal illessze össze a ragasztandó felületeket, és tartsa összenyomva legalább 1 percig.
- Legalább 10 percig ne mozgassa a megragasztott tárgyat, de célszerű másnapig várni a használatba vétellel, hogy a végleges kötési szilárdság kialakuljon.
- Kerülje a ragasztó kifolyását a tubusból és védje a munkafelületeket festőszalaggal. A kikeményedett LOCTITE® Super Bond XXL 20g ragasztó maradványait csak a LOCTITE® Glue Remover segítségével vagy mechanikus úton lehet eltávolítani.
- A legjobb eredmény érdekében a ragasztást végezze szobahőmérsékletű helyiségben (15-30°C) és a levegő relatív páratartalma haladja meg a 30%-ot (a pillanatragasztó a nedvesség hatására köt).
- A termék optimális élettartama érdekében használat után azonnal törölje le a csőrt egy kendővel (távolítsa el a felesleges ragasztót), helyezze vissza a kupakot, és tárolja a tubust hűvös, száraz helyen, eredeti csomagolásában.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Felhasználási és egyéb információk

Kötési sebesség: kezdeti tapadás 3-30 másodperc elteltével, a ragasztott anyagtól függően.

Kötési szilárdság (ISO 4587): 10 - 20 N/mm² (szakító szilárdság) 12-24 óra alatt elteltével, a ragasztott anyagtól függően.

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel	Etil-cianoakrilát
Megjelenés	Áttetsző folyadék
Sűrűség, g/cm ³ 20°C-on	1.08
Viszkozitás: mPas.s	70 - 1,000
Kiszerezés	20g-os tubus
Biztonsági információk:	Tekintse meg a Biztonsági Adatlapot
Szavatossági idő (2-8°C-on tárolva):	18 hónap, az eredeti csomagolásban, bontatlanul, illetve megfelelő körülmények között tárolva

FONTOS TUDNIVALÓK

- Ne használja poros, piszkos vagy nedves felületeken.
- Nem alkalmas polipropilén, polietilén, teflon (PTFE), szilikongumi, üveg, zománcozott felületek, nagyon puha bőr vagy habanyag, valamint a vízzel tartósan érintkező felületek ragasztására.
- Soha ne alkalmazza olyan tárgy ragasztásához, amelyben forró folyadékot fognak tárolni, vagy pedig tartósan ki lesz téve magas hőmérsékletnek.
- Az optimális kötési teljesítmény száraz körülmények között érhető el.

Tárolja hűvös, száraz helyen, gyermekektől elzárva.

EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük, olvassa el a termék Biztonsági Adatlapját, amely a weboldalunkon (www.loctite-superbond.hu) elérhető.

Etil-2-cianoakrilát-ot tartalmaz. Bőrirritáló hatású. Súlyos szemirritációt okoz. Légúti irritációt okozhat. Cianoakrilát. Veszély! Néhány másodperc alatt a bőrre és a szembe ragad. Gyermekektől elzárva tartandó. Kerülje a gőzök belélegzését. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a nemzeti előírásoknak megfelelően. A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült.

Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot. A Henkelt nem terheli felelősség a termék nem megfelelő használatából eredő károkért.

