



PRODUKTA TIPS

Vienkomponenta poliuretāna putas ar pārbaudītu ugunsizturību

PRODUKTA RAKSTUROJUMS

MAKROFLEX FR77 ir vienkomponenta, mitrumā cietējošas celtniecības putas lietošanai ar putu pistoli, kas ir ugunsizturīgas, kad tiek pielietotas starp minerāliem materiāliem, atbilst B klasei saskaņā ar EN 13823 un EN 11925-2, [klasifikācija saskaņā ar EN 13501-1] un ir speciāli izstrādātas un iepakotas lietošanai ar putu pistoli. Uz šī produkta izstrādi un ražošanu attiecas kvalitātes nodrošināšanas standartu ISO 9001 / EN 29001 stingrās prasības.

PIELIETOJUMS

Spraugu aizpildīšana starp minerāliem vai metāliskiem materiāliem vietās, kur ir īpašas prasības attiecībā uz ugunsizturību un izturēšanos ugunsgrēka laikā. Tādos pielietojumos šīs putas piedāvā ugunsizturību līdz 240 min, atbilstot celtniecības materiāla klasei B saskaņā ar Eiropas standartiem un klasei B1 saskaņā ar Vācijas standartiem.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

MAKROFLEX FR77 putas ir pārbaudītas lietošanai ugunsizturīgos lineāro savienojumu blīvējumos saskaņā ar EN 1366-4:2006 (U); tās ir klasificētas saskaņā ar EN 13501-2:2009. Atkarībā no specifiskās lineāro savienojumu blīvējuma konstrukcijas, ugunsizturība līdz 240 min ir sasniedzama.

MAKROFLEX FR77 putas pielīp pie visiem parastiem celtniecības materiāliem, izņemot polietilēnu, silikonu, eļļas un taukvielas, veidņu atdalīšanas līdzekli un līdzīgas vielas. Putas var lietot pie apkārtējās vides un pamatnes temperatūrām starp +5 °C un +25 °C. Sacietējušas putas ir puscietas, elastīgas, viscaur ar slēgtām šūnām, un tās nepūst, nebojājas un nenodardas mitruma iedarbībā temperatūrās no -40 °C līdz +80 °C. Tās nebojājas no vecuma, bet ir jutīgas pret UV starojuma bojājumiem. Gan siltuma, gan skaņas izolācijas īpašības ir teicamas. Putu pistole sekmē vienkāršu, tīru un precīzu liela putu tilpuma pievadīšanu, piedāvājot ātra darba iespēju, kas galvenokārt atbilst profesionālo uzstādītāju prasībām.

SAGATAVOŠANĀS DARBAM

Virsmām ir jābūt stingrām, tīrām un bez putekļiem un taukvielām. Tieši pirms lietošanas no virsmām notīrīt brīvās daļiņas un porainas virsmas samitrināt ar ūdeni. Pirms montāžas visas komponentes ir pareizi jā sagatavo. Tūlītējai jebkuru putu šļakatu vai pilienu noņemšanai pie rokas ir jābūt PU putu tīrīšanas līdzeklim. Ideālā darba temperatūra ir +20 °C. Aukstas tvertnes var uzmanīgi uzsildīt vannā ar remdenu ūdeni. Tvertnes nedrīkst uzkarstēt līdz +50 °C temperatūrai, jo tas var izraisīt tvertņu uzsprāgšanu. Pārkarstātas tvertnes – iespējams no karstiem transportlīdzekļiem vasarā – var atdzēsēt, iemērcot auksta ūdens vannā: nekādos apstākļos nedrīkst sakratīt! Pirms pievienošanas pie pistoles tvertni enerģiski sakratīt divdesmit reizes. Ievērot pistoles lietošanas instrukciju. Nostādīt tvertni stāvus un pistoli piestiprināt pie tvertnes melnā gredzena ar vītņi. Uzmanīties nesašķiebt tvertni vai pārgriezt vītņi.

LIETOŠANA

Ievērot uz iepakojuma un uz pistoles dotās instrukcijas. Tukšumus aizpildīt tikai nepilnīgi, jo svaigas putas sacietēšanas laikā izplešas apmēram pusotru līdz divas reizes. Putas dozēt,

viegli uzspiežot uz sprūda. Pamatņu mitrināšana ar smalki izsmidzinātu ūdeni no augu miglotāja palīdz un paātrina sacietēšanu. Lielām spraugām un tukšumiem ir ieteicama mitrināšana pēc katra putu slāņa uzklāšanas. Nepietiekama mitrināšana un / vai tukšumu pārpildīšana var izraisīt sekojošu un nevēlamu putu izplešanos un pārplūdes. Svaigu putu traipus nekavējoties noņemt ar PU putu tīrīšanas līdzekli MAKROFLEX CLEANER. To var izdarīt tikai laikā, kamēr putas vēl ir lipīgas. Sacietējušas putas var tikt noņemtas tikai mehāniskiem līdzekļiem. Jebkura atvērta tvertne ir jāizlieto četru nedēļu laikā. **MAKROFLEX FR77 putas sacietē ātri un vienmērīgi tikai tad, kad tiek atbilstoši mitrinātas, tādēļ ir jāpievērš uzmanība pamatnes virsmu mitrināšanai.**

PIEGĀDE UN UZGLABĀŠANA

Tilpums	kaste	palette
750 ml	12 vienības	576 vienības

Glabāšanas laiks: 18 mēneši

Ideālā tvertņu uzglabāšanas temperatūra ir starp +10 un +20 °C. Tvertnes ir jāuzglabā vertikāli, pasargātas no karstuma un sala. Atsevišķu tvertņu pārvadāšana pasažieru automašīnā: atstāt tvertni, ietītu audumā, bagāžniekā, nekad pasažieru salonā.

Pārbaudīt atsevišķas **Uzglabāšanas un lietošanas instrukcijas**.

BRĪDINĀJUMS:

Tvertnes nedrīkst uzkarstēt līdz +50 °C temperatūrai, jo tas var izraisīt uzsprāgšanu. Pārkarstātas tvertnes – iespējams no karstiem transportlīdzekļiem vasarā – var atdzēsēt, iemērcot auksta ūdens vannā: nekādos apstākļos nedrīkst sakratīt!

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Skatīt MAKROFLEX FR77 vienkomponenta ugunsizturīgo (B/B1) poliuretāna putu lietošanai ar putu pistoli drošības datu lapu.

PRODUKTA LABUMS

- Ugunsizturība līdz 240 min
- ✓ Pārbaudīts saskaņā ar EN 1366-4:2006 un

- A1:2010 risks.
- ✓ Klasificēts saskaņā ar EN 13501-2:2009 un A1:2010
 - Celtniecības materiāla klase B saskaņā ar EN standartiem
 - ✓ Pārbaudīts saskaņā ar EN 11925-2:2002; EN 13823:2002
 - ✓ Klasificēts saskaņā ar EN 13501-1:2007 un A1:2010
 - Celtniecības materiāla klase B1 saskaņā ar DIN standartiem
 - ✓ Pārbaudīts un klasificēts saskaņā ar DIN 4102
 - TÜV pārbaudīts un garantēts nepielīpošs drošības vārsts:
 - Ilgāks glabāšanas laiks
 - Paaugstināta drošība – samazināts negadījumu

Šajā datu lapā sniegta informācija ir laboratorijā iegūti rezultāti, kas praksē var atšķirties, un, tādejādi, negarantē nekādas specifiskas īpašības. Turklāt, pastāv daudzas iespējamās lietošanas kombinācijas, kuras individuāli aprakstīt nevar. Tādēļ paša lietotāja atbildība ir apmierināt jebkuru tā specifisku prasību. Pateicoties daudzveidīgajam iespējamajam pielietojumam, specifiski rezultāti nevar tikt garantēti. Lai nodrošinātu specifisku prasību sasniegšanu, ir ļoti ieteicams veikt individuālus eksperimentus.

KLASIFIKĀCIJA

Saskaņā ar klasifikācijas pārskata ziņojumu Nr. 2132T10-12 tika piešķirtas sekojošas klasifikācijas:

Bez minerālvates pildījuma

Pildījuma platums	Pildījuma dziļums	Klasifikācija	
		Telpas noblīvēšana	Izolācija
10 mm	100 mm	45 min.	45 min.
15 mm	100 mm	60 min.	60 min.
20 mm	100 mm	30 min.	30 min.
30 mm	100 mm	20 min.	20 min.
10 mm	200 mm	120 min.	120 min.
15 mm	200 mm	60 min.	60 min.
20 mm	200 mm	45 min.	45 min.
25 mm	200 mm	30 min.	30 min.
30 mm	200 mm	30 min.	20 min.
50 mm	200 mm	20 min.	20 min.

Ar minerālvates pildījumu

Minerālvate	Minerālvates blīvuma šķira	Minerālvates novietojums	Pildījuma platums	Pildījuma dziļums	Klasifikācija Telpas noblīvēšana	Klasifikācija Izolācija
60 mm	Rockwool	vidus	20 mm	100 mm	180 min.	180 min.
60 mm	Rockwool	priekšpuse	50 mm	100 mm	180 min.	120 min.
60 mm	Flumroc	vidus	20 mm	200 mm	240 min.	240 min.
60 mm	Flumroc	priekšpuse	50 mm	200 mm	240 min.	180 min.

TEHNISKIE DATI

(noteikti pie +20 °C, 50 % relatīvā mitruma)

Iznākums, brīvi izplūstot (750 ml tvertne)	apmēram 45 litri
Tilpumsvars (brīvi izplūstot)	apmēram 14 kg/m ³
Šūnu struktūra	vidēji smalkas poras
Nelīp pēc	6 - 8 min.



Var griezt pēc (20 mm sloksne)	8 - 10 min.
Sacietēšanas līdz pilnai izturībai laiks (20 mm sloksne)	apmēram 12 stundas
Pielietošanas temperatūra (tvertne un virsma)	+20°C līdz +30°C
Optimālā pielietošanas temperatūra (tvertne un virsma)	+20°C
Stiepes izturība saskaņā ar DIN 53430	8 - 9 N/cm ²
Pagarinājums saskaņā ar DIN 53430	18 %
Bīdes stīprība saskaņā ar DIN 53427	4 - 5 N/cm ²
Spiedes izturība saskaņā ar DIN 53421 (10% saspiešana)	2 - 3 N/cm ²
Ūdens absorbcija saskaņā ar DIN 53433	0,3 tilp.%
Siltumvadītspēja saskaņā ar DIN 52612	0,04 W/mK
Pilnībā sacietējušu putu sloksnes temperatūras izturība	-40 līdz +80°C (īslaicīgā iedarbībā līdz +100°C)
Ugunsizturības periods saskaņā ar EN 13501-2:2009 un A1:2010	līdz 240 min.
AFITI LICOF pārbaudes ziņojums	Nr. 2132T10-8
AFITI LICOF klasifikācija	Nr. 2132T10-12
EN 13501 celtniecības materiāla klasifikācija (izmantots starp cietiem minerāliem materiāliem)	B
DIN 4102 celtniecības materiāla klasifikācija (izmantots starp cietiem minerāliem materiāliem)	B1

Šajā datu lapā sniegtā informācija ir laboratorijā iegūti rezultāti, kas praksē var atšķirties, un, tādejādi, negarantē nekādas specifiskas īpašības. Turklāt, pastāv daudzas iespējamās lietošanas kombinācijas, kuras individuāli aprakstīt nevar. Tādēļ paša lietotāja atbildība ir apmierināt jebkuru tā specifisku prasību. Pateicoties daudzveidīgajam iespējamajam pielietojumam, specifiski rezultāti nevar tikt garantēti. Lai nodrošinātu specifisku prasību sasniegšanu, ir ļoti ieteicams veikt individuālus eksperimentus.

