



GAMINIO TIPAS

Vienkomponentės aerosolinės pistoletu išspaudžiamos, nedideliu kietėjimo slėgiu pasižyminčios putos

GAMINIO SAVYBĖS

Vienkomponentės, pusketės, nuo drėgmės kietėjančios poliuretalinės putos, kurios pasižymi puikiu uždaru ir atvirų porų balansu ir mechaniniu stipriu. Putas labai lengva naudoti specialiu putų pistoletu. Siekdami geriausių rezultatų, naudokite gamintojo Makroflex patikrintus ir patvirtintus pistoletus. Putos išsiplėčia savaime. Tačiau vėlesnio plėtimosi ir kietėjimo slėgis yra nedidelis, o tai užtikrina patogų putų naudojimą ir tikslų dozavimą. Be to, taip patogiau sandarinti langus. Putos gerai sukimba su daugeliu statybinių medžiagų, pvz., mediena, akmeniu, metalu ir pan. Sukietėjusių putų kiekis didžiąja dalimi priklauso nuo aplinkos sąlygų – temperatūros, oro drėgnumo, išsiplėtimo erdvės ir t. t. Gaminio sudėtyje nėra CFC išstumiančių dujų. Flakone įmontuotas naujos kartos vožtuvas, užtikrinantis ilgesnį tinkamumą naudoti laiką ir gaminio kokybę.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti stabilus, švarus ir be medžiagų, kurios galėtų mažinti sukibimą. Kad užtikrintumėte visišką ir vienodą putų sukietėjimą, sudrėkinkite mineralinius, aktyuosius pagrindus (mūro, betono, kalkakmenio) papurkšdami ant jų vandens. Pakraščius uždenkite plėvele. Paviršiai gali būti drėgni, bet neapšerkšniję ir neapledėję.

Naudojimo temperatūra

- **Darbinė temperatūra:** nuo +5 iki +30 °C.
- **Flakono temperatūra:** nuo +5 iki +30 °C. Flakoną patartina bent 12 valandų palaikyti kambario temperatūroje.

Naudojimo būdas

- Prieš naudodami gerai sukratykite flakoną (15–20 kartų).
- Nuimkite plastikinį dangtelį ir gerai įsukite flakoną į pistoletą. Dirbant flakonas visą laiką turi būti apverstas dugnu į viršų. Putų išeiga kontroliuojama paspaudžiant pistoleto svirtelę.
- Neišspauskite per didelio putų kiekio.
- Naudodami reguliariai kratykite flakoną.

- Patartina neišimti flakono, kol jis nebus visiškai tuščias.
- Pakeisdami flakoną, naują taip pat gerai sukratykite.
- Atsukite tuščią flakoną ir nedelsdami pakeiskite jį nauju, kad į pistoletą nepatektų oro.

- Jei flakonas nebus keičiamas, putų likučius nuo pistoleto nuvalykite poliuretano putų valikliu Makroflex Cleaner. Sukietėjusias putas galima pašalinti tik mechaniškai.

Apribojimai

Yra tam tikrų siūlės pločio apribojimų dėl aplinkos temperatūros ir oro drėgnumo.

- Sausomis sąlygomis (žiema, patalpose su centrinio šildymo sistema ir pan.), siekiant gauti geriausių putų struktūrą ir savybes, patartina užpildyti plyšius ir siūles keliais sluoksniais, išspaudžiant mažesnes putų juostas (iki 3–4 cm storio) ir šiek tiek sudrėkinant kiekvieną sluoksnį.
- Labai sausomis sąlygomis sukietėjusios putos gali būti trapios. Tai laikina – trapumas išnyks po tam tikro laiko arba putoms sušilus. Kai putos įgaus numatytą elastingumą, jos nebebus trapios net žemoje temperatūroje.

TINKAMUMAS NAUDOTI, SANDĖLIAVIMAS IR TVARKYMAS

Geriausia sunaudoti per 18 mėnesių. Tinkamumo naudoti terminas bus ilgesnis, laikant ne aukštesnėje kaip +25 ir ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje (trumpai transportuojant galima laikyti iki -20 °C temperatūroje). Sandėliuojant flakono vožtuvas turi būti nukreiptas į viršų. Būtina saugoti nuo atsitiktinio flakono riedėjimo ir nenumatyto putų išspaudimo! Flakono vežimas keleiviniu automobiliu: į aušinį suvyniotas flakonas ir stabilizuotas turi būti vežamas багаžinėje, o ne salone.

PAKUOTĖ

750/1000 ml

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS

- Langų ir durų rėmų sandarinimas
- Didelių ertmių ir siūlių užpildymas
- Stogo konstrukcijų ir izoliacinių medžiagų plyšių sandarinimas
- Garsą izoliuojančių pertvarų įrengimas
- Sienų plokščių ir stogo čerpių sandarinimas

DĖMESIO! Sukietėjusias putas būtina apsaugoti nuo ultravioletinių spindulių jas dažant arba užtepant ant viršaus tinko, skiedinio arba kitokios priemonės sluoksnį. Gaminys blogai sukimba su polietilenu, teflonu® ir kitokiais plastikiniais paviršiais.

SAVYBĖS

Putų tankis HENK-PU-10.3	apie 20 kg/m ³
Laikas, po kurio paviršius nebelimpa TM 1014:2013	7–10 min.
Pjovimo laikas TM 1005:2013	po 25–35 min.
Kietėjimo slėgis TM 1009:2013	daugiausiai 15 kPa
Antrinis išsiplėtimas HENK-PU-14.1	daugiausiai 70 %
Matmenų stabilumas	+/- 5 %

Didžiausias siūlės plotis 5 cm
TM 1006:2013 Bandyimo sąlygos: +5 °C

Šlyties jėga apie 40 kPa
TM 1012:2013

Degumo klasė F
EN 13501

Vandens įgertis po 24 val. daugiausiai 1 %
EN 1609

Vandens įgertis po 28 dienų daugiausiai 10 %
EN 12087

Garso slopinimas 60 dB
EN ISO 10140

Vieno flakono išeiga 750/1000 ml: daugiausiai 42 l
TM 1003:2013, TM 1007:2013

- **Sukietėjusių putų atsparumas temperatūrai:**
Nuo -40 iki +90 °C, galimas trumpalaikis temperatūros pakilimas iki +120 °C.
- **Sukietėjusių putų šiluminis laidumas:** 0,037 iki 0,040 W/mK

Visi duomenys galioja esant įprastoms sąlygoms (+23 ± 2 °C, SD 50 ± 5 %), nebent nurodyta kitaip.

Žr. atskirai pateikiamas [Sandėliavimo ir tvarkymo instrukcijas](#).

[Saugos priemonės ir nurodymus dėl atliekų šalinimo](#) rasite gaminio saugos duomenų lape.

Henkel Balti OÜ
Sõbra 61, Tartu 50106, Estonia
Tel. (+372) 7305 800
www.makroflex.lt



„Henkel“ taiko FEICA patvirtintus bandymų metodus, kuriais siekiama gauti skaidrius ir atkuriamus bandymų rezultatus, užtikrinančius, kad klientai gautų tikslius duomenis apie gaminio savybes. FEICA OCF bandymų metodai nurodomi internete adresu <http://www.feica.com/our-industry/foam-technology-ocf>. FEICA yra tarptautinė asociacija, atstovaujanti Europos klijų ir hermetikų gamintojams, įskaitant vienkomponenčių putų gamintojus. Papildoma informacija: www.feica.eu.