



# Metylan Direct

## Klej do tapet flizelinowych i winylowych

Na bazie wysokowartościowej metylocelulozy z dodatkiem sztucznych żywic oraz substancji obniżającej pryskanie kleju podczas nanoszenia wałkiem malarskim

### WŁAŚCIWOŚCI

- ▶ łatwy w użyciu
- ▶ z dodatkiem żywic sztucznych
- ▶ łatwość korygowania
- ▶ o bardzo dobrej przyczepności początkowej
- ▶ możliwość nanoszenia wałkiem malarskim
- ▶ gotowy do użycia po 3-5 minutach

### ZASTOSOWANIE

Klej przeznaczony do klejenia tapet z flizeliny lub na flizelinie (włókninie) oraz tapet winylowych. Tapety flizelinowe nie odkształcają się (nie kurczą i nie rozciągają się podczas przyklejania). Umożliwiają szybkie i łatwe tapetowanie, bez uprzedniego zmiekania tapety. Formuła kleju ułatwiająca nanoszenie kleju wałkiem bezpośrednio na ścianę bez pryśnięć i chlapania.

Umożliwia łatwe usuwanie starych tapet na sucho. Do stosowania w pomieszczeniach suchych.

### PRZYGOTOWANIE KLEJU

Zawartość opakowania przez 15 sekund wsypywać do wiadra z zimną wodą jednocześnie silnie mieszając (proporcja według tabeli). Podczas wsypywania opakowanie trzymać tuż nad wodą przy ścianie wiadra (po-może to zmniejszyć zapylenie i ryzyko tworzenia się grudek). Kontynuuj mieszanie przez ok. 1 min. Po upływie 3 minut jeszcze raz silnie zamieszaj. Klej jest gotowy do użycia. Przechowuj w szczelnie zamkniętym opakowaniu, użyj w ciągu 7 dni.

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Stare tapety usunąć preparatem Metylan Remover płyn do usuwania tapet. Ubytki i pęknięcia zaszpachlować.

Podłoże musi być suche, wytrzymałe, równomiernie chłonne, czyste (wolne od kurzu, brudu, tłuszczu, wosku i substancji antyadhezyjnych), gładkie (bez wtrąceń z piasku) i odpowiednio płaskie. Starannie oczyścić ściany i sufity. Oczyszczone, szczególnie chłonne podłoże zagruntować klejem Metylan Normal lub Metylan Direct w proporcjach z tabel. Przed położeniem tapet pozostawić ścianę/podłoże do całkowitego wyschnięcia.

### TAPETOWANIE

**Uwaga: Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami/zaleceniami producenta tapety, co do sposobu jej klejenia.**



Przykładowe postępowanie:

- Aplikacja kleju na ścianę:  
Wymieszany klej Metylan Direct nanieść równomiernie na ścianę przy pomocy wałka pasami odpowiadającymi szerokości jednego i pół brytu. Zaczynając od strony okna, tapetę przykleić do posmarowanej klejem ściany. W przypadku tapet wzorzystych zwrócić uwagę na kierunek i ułożenie wzoru. Chwytając za górny naroża brytu pozwolić, aby swobodnie rozwinął się pod własnym ciężarem. Tapetę przyciąć i docisnąć wałkiem z miękkiej gumy tak, by usunąć pęcherze powietrza. Jeżeli potrzeba natychmiast wykonać korektę/wyrównanie wzoru tapety. Resztki kleju znajdujące się na przedniej powierzchni tapety niezwłocznie zmyć delikatnie wilgotną, niemokrą gąbką z czystą wodą.  
Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją producenta tapety.

Wskazówka: Przy zmianie tapet flizelinowych wystarczyć pociągnięciu za górny brzeg tapety i oderwać ją na sucho.

Metylan Direct można także nanieść tradycyjnie na spodnią stronę tapety i od razu przykleić ją do ściany.

Narzędzia umyć zimną lub ciepłą wodą.

### ZALECENIA

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych informacji prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

## SKŁADOWANIE

Do 24 miesięcy od daty produkcji przy składowaniu w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Po zmieszaniu z wodą zużyj w ciągu 7 dni.

**Chronić przed mrozem!**

## OPAKOWANIA

Opakowanie: 200g

## DANE TECHNICZNE

Baza:	wysokowartościowa metyloceluloza z dodatkiem żywic sztucznych
Wygląd roztworu:	gęsty, mlecznobiały
Ciężar nasypowy:	490 - 560 g/litr
Temperatura aplikacji:	zalecana 18 °C , nie stosować poniżej 10 °C (temperatura pomieszczenia i podłoża)
Czas rozpuszczania:	w ciągu 3-5 minut w zimnej wodzie
Wydajność:	opakowanie 750g na ok. 3,5 m <sup>2</sup>
pH roztworu:	lekko zasadowy (pH = 8-9)
Wydajność:	18-26 m <sup>2</sup>

Orientacyjne zużycie:

Zastosowanie	Proporcje	Zawartość opakowania		
		na l wody	na m <sup>2</sup>	na ilość rolek*
Gruntowanie	1:40	8	60-80	-
Tapety flizelinowe gładkie	1:20	4	22-26	4-5
Tapety flizelinowe tłoczone	1:17,5	3,5	18-20	3-4

Wyrób posiada Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych nr 01524 z dnia 20.01.2020 oraz Krajową Ocenę Techniczną nr ITB-KOT-2019/1220 wydanie 1.

Wszelkie porady techniczne można uzyskać pod numerami telefonów:  
+48 800 120 241  
+48 41 3710124.

Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, wytycznych branżowych instytutów i stowarzyszeń, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów BHP, itp. Wymienione powyżej cechy i właściwości techniczne określone zostały w oparciu o praktyczne doświadczenia oraz przeprowadzone badania. Wszelkie właściwości oraz zastosowania materiałów wykraczające poza zakres podany w niniejszej karcie technicznej wymagają naszego pisemnego potwierdzenia. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury podłoża, otoczenia i materiału +23 °C oraz wilgotności względnej powietrza 50%, o ile nie podano inaczej. W innych warunkach klimatycznych podane parametry mogą ulec zmianie. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania naszych produktów, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Biorąc pod uwagę, że warunki, w których stosowane są produkty mogą ulegać zmianie, w przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu powyżej wymienionych informacji lub jakiegokolwiek rekomendacji słownej z tym związanej, z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.

