

Metylan Normal

I. Produkts:

Pielietojuma jomas:

Augstas kvalitātes metilcelulozes līme ar sintētiskajiem sveķiem vieglo un standarta papīra tapešu efektīvai pielīmēšanai (DIN EN 233).

Iepakojums:

Paciņa 125 g

ĪPAŠĪBAS:

- Augsta līmējuma stiprība
- Viegli koriģēt
- Viegli samaisīt un lietot
- Viendabīgs līmes šķīdums
- Ļauj viegli bīdīt, lai precīzi savietotu rakstu
- Stabila pret temperatūras svārstībām, kaļķu un betona iedarbību
- Nesatur konservantus, piemērota izmantošanai bērniem (piemēram, bērnudārzā)



II. LIETOŠANAS PAMĀCĪBA:

Izšķīdināšanas attiecība (125 g):

priekš	attiecība	auksts ūdens (litri)	apmēram	
			m ²	Ruļļi ²
līmēšanas	1 : 80	10	100	–
vieglajām tapetēm	1 : 70	8 ^{3/4}	50	10
normālām tapetēm	1 : 60	7 ^{1/2}	40	8
smagajām tapetēm	1 : 50	6 ^{1/4}	30	6

² DIN EN 233 0,53 m × 10,05 m

Pulvera izšķīdināšana:

Iepakojuma saturu 15 sekunžu laikā iemaisīt spainī ar tīru un aukstu ūdeni (piemēram, 125 g uz 7 1/2 L). Atkal samaisīt pēc 2 - 3 minūtēm. Vēlreiz samaisīt pēc 20 minūtēm, un produkts ir gatavs lietošanai.

Ieteikums: Atvērtu tapešu līmes iepakojumu turēt tuvu ūdens virsmai un pulveri iebērt ūdens virpuļa ārējā zonā. Tas samazinās putekļu daudzumu un kunkuļu veidošanās risku.

Virsmas sagatavošana:

Pirms tapešu likšanas uz jebkuras virsmas, ir jāpārlicinās, ka tā atbilst standarta prasībām.

Pamatnēm ir jābūt sausām, pietiekami stiprām (slodzi nesošām), vienmērīgi absorbējošām, tīrām (piemēram, bez putekļiem, netīrumiem, taukiem, vaska un citiem), gludām un līdzenām. Vecie sienu segumi un līme ir jānoņem ar tapešu noņēmēju. Porainas pamatnes ir jāgruntē, izmantojot piemērotu gruntējumu, kas paredzēts lietošanai uz sienas segumiem.



Pirms tapešu līmēšanas sienai ļaut pilnīgi izžūt.

Atkarībā no izvēlētajā sienas seguma var būt nepieciešams ievērot papildu prasības.

Pielietošana (līme uz tapetes aizmugures):

Vienmērīgi uzklāt līmi uz tapetes aizmugures ar Tssaru otu (vai izmantot līmēšanas mašīnu), ļaut uzbriest un pēc tam pielīmēt.

Līmes pārpalikumus un nejaušas šļakatas noslaucīt nost ar tīru, mitru audumu vai sūkli.

Ievērot tapešu ražotāja instrukcijas.

Darbarīku tīrīšana:

Ar ūdeni, tūlīt pēc lietošanas.

Produkta likvidēšana:

No atkritumiem un atlikumiem atbrīvojies saskaņā ar vietējo varas orgānu prasībām.

Iepakojumus izmantot atkārtotai pārstrādei tikai pēc tam, kad ir pilnīgi tukši.

III. TEHNISKIE DATI

Pulvera blīvums:	310 - 360 g/l (Iekšējā metode 91001001)
Darba temperatūra:	nelietot zem 10 °C (telpas un virsmas temperatūra)
Samaisīšanas attiecība:	skatīt tabulu (piemēram, 1 : 60, 125 g uz 7 ^{1/2} litriem ūdens)
Krāsa:	caurspīdīga
Konsistence:	pastveida, bieza
Līmes pH vērtība:	apmēram 6,5 - 8,0 (Iekšējā metode 00313501)
Patēriņš:	150 - 200 g/m ²
Segums:	apmēram 40 m ² (64 m ² līmēšanai)
Pielietošana (līme uz tapetes):	ota vai līmēšanas mašīna
Glabāšanas ilgums:	24 mēneši
Uzglabāšana un transportēšana:	Produkts ir temperatūras izturīgs (-20 °C līdz +50 °C). Parastos uzglabāšanas un transportēšanas apstākļos produkta bojājumi nav sagaidāmi. Uzglabāt noslēgtā oriģinālajā iepakojumā, pasargātu no mitruma.
Noturība (samaisītai līme):	līdz 7 dienām (atkarībā no vides apstākļiem)
Līmējuma izturība:	iztur normālu ietekmi un spriegumus iekštelpās
Noņemšana:	ūdens, ieteicams - tapešu noņēmējs + ūdens
Tvaika caurlaidība:	tvaika caurlaidīga (saskaņā ar DIN 4108-3, 3.1.4)
(Sd-vērtība)	Sd [m] ≤ 0,01 Metode saskaņā ar: DIN EN ISO 12572 (09- 2001) apmēram 200 g/m ²

IEROBEŽOJUMI

Nav piemērota lietošanai dušas zonā vai citās vietās ar stipru vai pastāvīgu ūdens iedarbību.



VESELĪBA UN DROŠĪBA

Pirms produkta izmantošanas lūdzam skatīt attiecīgo drošības datu lapu, kas ir pieejama pēc pieprasījuma.

“Šajā tehnisko datu lapā (TDL) sniegtā informācija, ieskaitot rekomendācijas par produkta izmantošanu un lietošanu, ir pamatota uz mūsu zināšanām un pieredzi par produktu šīs TDL sastādīšanas datumā. Produktam var būt daudzi un dažādi pielietojuma veidi, kā arī atšķirīgi lietošanas un darba apstākļi jūsu vidē, kas ir ārpus mūsu kontroles. Tāpēc Henkel nav atbildīgs par mūsu produkta piemērotību ražošanas procesiem un apstākļiem, kuros jūs to izmantojiet, kā arī paredzēto pielietojumu un rezultātiem. Mēs stingri iesakām jums pašam veikt iepriekšējus izmēģinājumus, lai pārbaudītu šādu mūsu produkta piemērotību.

Jebkāda atbildība attiecībā uz šajā tehnisko datu lapā sniegto informāciju vai jebkuru citu rakstiski vai mutiski dotu rekomendāciju (-ām) par saistīto produktu ir izslēgta, izņemot, ja nav tieši norunāts savādāk un izņemot attiecībā uz nāvi vai miesas bojājumiem, ko ir izraisījusi mūsu nolaidība, un jebkādu atbildību saskaņā ar jebkurām produktam obligāti piemērojamām saistību tiesībām.”

Henkel Balti OÜ

Sõbra 61

51013 Tartu, Estonia

Tel. (+372) 7305 800