

Metylan Üvegszövet- és textiltapéta ragasztó

Speciális diszperziós ragasztó

Mérettartó nehéz tapéták ragasztására, valamint egyéb Metylan ragasztók tapadó erejének fokozására



Jellemzői:

- Vizes-diszperziós, felhasználásra kész
- Száradás után áttetsző
- Nagy kezdeti tapadás és ragasztási szilárdság
- Mérettartó, nehéz tapéták ragasztására is alkalmas
- Tapadást fokozó (Metylan poralakú ragasztókhoz keverve)

Alkalmazási terület:

Nagy ragasztóerővel rendelkező, felhasználásra kész, vizes-diszperziós ragasztóanyag, amely mérettartó tapéták (pl. üvegszövet-, üvegfátyol-, textil-, vliés- és vinil tapéta, valamint speciális nehéztapéták) – szárazon nem visszabontható – rögzítésére szolgál. Tapadást fokozó adalékszerként is alkalmazható a – már bekevert – Metylan poralakú ragasztók „megerősítésére”, amellyel a nem mérettartó (papír hordozójú) tapétát rögzítik. A keverési arány az alkalmazott Metylan poralakú ragasztó dobozán található: általában 4 liter (1 doboz) bekevert ragasztóhoz kb. 40 dkg Metylan üvegszövet- és textiltapéta ragasztó keverhető. Felhordható: mész-, cement- és gipszvakolatra, gipszkartonra, faforgácslapra és cementkötésű faforgácslapra stb. A mérettartó tapéta igazíthatóságának megkönnyítése érdekében a Metylan üvegszövet- és textiltapéta ragasztóhoz – a vízzel előre bekevert – Metylan poralakú tapétaragasztó (spezial, direct vagy segura) adagolható, 10-20 % arányban. Ebben az esetben azonban feltétlenül próbaragasztást kell végezni!

A felület előkészítése:

A nedvszívó felületnek megfelelően szilárdnak, simának, tisztának és száraznak kell lennie. Felújításkor a szívóképességet akadályozó- és/vagy gyengén tapadó festéket (enyves festék, mészfesték stb.) kaparjuk le. A régi tapéta **Metylan tapétaleoldó** segítségével távolítható el, amely



alapozni kell, a jobb tapadás- és a szívóképesség csökkentése érdekében. Erre a célra elsősorban az előírt arányban hígított **Metylan alapozót** javasoljuk. Nem szabad tapétázni nedves, salétromos, penészes felületre, amíg a kiváltó okokat meg nem szüntetik (pl. utólagos vízszigetelés). A zsíros, olajos foltokat, kátránymaradványokat mechanikusan el kell távolítani. A nikotin-, korom-, és kiszáradt beázási foltokat, valamint a régi anilin festéknyomokat – megfelelő szerek alkalmazásával – le kell kezelni (izolálás). A repedéseket és mélyedéseket a megfelelő réskitöltő anyaggal töltsük ki, majd – az előírt száradási időt követően – a teljes felületet felületsimító glettanyaggal simítsuk át.

Felhordás:

Mérettartó tapéták ragasztása:

A ragasztóanyagot ragasztó hengerrel vagy kefével – tapéta szélességben – kell a falra felhordani és a tapéta csíkot azonnal a helyére illeszteni, amíg a ragasztó nedves. A felragasztott tapétát tapétázó

spatula vagy gumihenger segítségével alaposan simítsuk át, ezáltal elkerülhető a légbuborékok kialakulása. Üvegszövet tapéta ragasztásakor az átpréselődött ragasztó a rostok közé simítható, ami tovább fokozza a tapadást és – átfestéskor – csökkenti a fajlagos festék felhasználást is. Erősen **strukturált hátoldalú tapéta** esetében több ragasztóra van szükség, hogy a hátoldali mélyedéseket is tökéletesen ki tudjuk tölteni. Az illesztéseknél kinyomódott ragasztót nedves ruhával töröljük le. Amennyiben az egymás mellé helyezett tapétacsíkokat varratmetszéssel illesztjük össze, talpas kés használata javasolt. Metylan Üvegszövet- és textiltapéta ragasztó alkalmazása esetén, a tapétát nem lehet szárazon visszabontani. Üvegszövet tapéta ragasztása esetén ez követelmény is.

Papír alapú, nem mérettartó tapéták ragasztása: Ragasztásukhoz metil-cellulózból készült (poralakú) Metylan ragasztót (normal, spezial, spezial instant, direct vagy segura) ajánlunk, Metylan Üvegszövet- és textiltapéta ragasztóval megerősítve. A Metylan üvegszövet- és textiltapéta ragasztót az – előírt mennyiségű vízzel – bekevert Metylan poralakú ragasztóhoz kell adagolni (1 doboz, azaz 4 liter bekevert por alakú ragasztóhoz kb. 40 dkg üvegszövet ragasztó). A továbbiakban a poralakú ragasztó műszaki adatlapjában foglaltak szerint, valamint a ragasztó dobozán található utasításoknak megfelelően járunk el.

Kiszerezés:

750 g, műanyag dobozban

Tárolás:

Eredeti csomagolásban, +5 °C felett, száraz és hűvös helyen.

Fontos tudnivalók:

A ragasztó kiadósága függ a tapéta anyagától, szerkezetétől, az alap szívóképességétől és felületi simaságától. A ragasztót tapétaszélességben javasolt a falfelületre felhordani, megakadályozva ezzel idő előtti kiszáradását. Ha tapadásfokozó adalékszerként, „megerősítésre” alkalmazzuk, az előírt mennyiségű vízzel már bekevert Metylan poralakú ragasztóhoz kell adagolni. A tapétázás

során be kell tartani a tapéta- vagy falburkolat gyártó utasításait! +15 °C alatti hőmérséklet esetén ne végezzünk tapétázási munkákat! A ragasztó áttetszőre szárad. A munkaeszközökről a ragasztó friss állapotban vízzel könnyen eltávolítható. **Fagyveszélyes!**

Műszaki adatok:

Összetétel	keményítő és polivinil-acetát diszperzió
Sűrűség	1,05 g/cm ³
Szín	fehér
Anyagszükséglet	200-300 g/m ²
Alkalmazható	15 °C hőmérséklet felett
Nyitott idő	kb. 10-15 perc

A fenti adatok átlagos hőmérsékleti viszonyokra (+23°C és 55%-os relatív páratartalom) vonatkoznak.

Felhasználható:

Az előírt tárolás mellett 12 hónapig. A gyártás időpontját lásd a csomagoláson.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: (+36-30) 190-1268

Egyéb információk:

A dobozt csak akkor tegye a hulladékgyűjtőbe, ha teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A megkötött ragasztó háztartási hulladéknak minősül. A **Metylan üvegszövet- és textiltapéta ragasztó** csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereiket gyakorlati tapasztalataink, illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg. A tapétázás során tartsa be a tapétagyártó utasításait! A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni.

Henkel Magyarország Kft.

Ragasztás Technológiák Üzletág

H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B.

Tel.: 06-1-372-5555 www.metylan.hu

