

Metylan Raufaser

Tapešu līme

I. Izstrādājums:

Lietojuma joma:

Paredzēta šādu tapešu līmēšanai:

- jebkura veida kokšķiedras tapetes;
- papīra šķiedru tapetes;
- kokšķiedras flīsa tapetes.

Īpašības

- laba saķere
- piemērota pārkrāsošanai
- labi koriģējama
- viegli sajaucama

vairākkārtējai



Iepakojums:

180 g iepakojums

II. Lietošanas norādījumi:

Sajaukšanas attiecības (180 g):

Deva	Iepakojuma saturs (180 g) atbilstošs ūdens daudzums (litri)
Virsmas iepriekšēja apstrāde	8
Kokšķiedras tapetes Laukums	4,5 25–29 m ²
Lina šķiedras tapetes Laukums	4 22–26 m ²

Pulvera sajaukšana:

Vienmēr izmantojiet tīrus darbarīkus.

Iepakojuma saturu vai vēlamo pulvera daudzumu pilnībā, ātri un enerģiski sajauciet ar aukstu ūdeni.

Samaisīšanai izmantojiet stieni vai lāpstīgas (sajaukšanas attiecību skatiet tabulā) Īsu brīdi (1 minūti) intensīvi maisiet. Nodrošiniet, lai maisīšanas laikā tuvumā būtu trauks ar ūdeni. Materiālu pēc 2–3 minūtēm samaisiet vēlreiz. Pēc apmēram 15 minūtēm vēlreiz enerģiski samaisiet. Tagad līme ir gatava lietošanai. Lietošanai gatavo sajaukto līmi slēgtā traukā var uzglabāt līdz 7 dienām.

Pamatnes sagatavošana:

Pamatnei jābūt sausai, tīrai, gludai un pietiekami līdzenei, lai pie tās varētu līmēt tapetes. Pamatnes pirmapstrādei ieteicams izmantot Metylan izstrādājumus. Ūdeni šķīstošās vai nešķīstošās krāsas un vecās



tapetes noņemiet ar tapešu noņēmēju

Metylan Abloeser. Gludas raupjas virsmas

apstrādājiet ar piemērotu špakteli. Nesošas, ļoti absorbējošas pamatnes, piem., esošo un jauno apmetumu, izņemot ģipškartona plātnes, nogruntēt. Pamatnes, no kurām izdalās krīts vai smiltis, un ģipškartona plātnes gruntējiet. Pirms caurspīdīgu tapešu līmēšanas kontrastējošu pamatņu krāsa ir jāneitralizē

Lietojums (tapešu pamatne):

Ja tapetes ir kokšķiedras un ir uz papīra pamatnes, līmi uzklājiet tapetes aizmugurē, šim nolūkam izmantojot otu vai līmēšanas ierīci. Informāciju par uzsūkšanās laiku skatiet tapešu ražotāja tehniskajā dokumentācijā. Neļaujiet līmei pārāk uzsūkties tapetēs.

Stiprināšana (pie sienas):

Līmi vai nu ar rullīti vai ar otu uzklāt uz pamatnes, pie kuras tiks piestiprinātas tapetes. Līmi uzklāt nedaudz platākā joslā nekā tapešu loksne. Pēc tam uzlieciet sausas kokšķiedras tapetes. Līmi var uzklāt arī uz kokšķiedras flīsa tapetes aizmugures un negaidīt, kamēr tā uzsūksies. Raugieties, lai būtu uzklāts pietiekams daudzums līmes. Tapetes parasti tiek stiprinātas uz sienām vertikāli. Uzlieciet uz sienas tapetes un ar piemērotu tapešu līmēšanas instrumentu izspiediet zem tapetēm esošos gaisa burbuļus. Tapetes var apstrādāt tikai tad, kad tās ir pietiekami nožuvušas (atkarībā no temperatūras un vides apstākļiem apmēram pēc 12 stundām).

Tīrīšana:

Metylan līmes pēc nožūšanas paliek caurspīdīgas. Lai izvairītos no spīduma atšķirībām un pārklājuma defektiem, uz tapetēm esošie līmes atlikumi nekavējoties ir rūpīgi jānotīra ar sūkli un tīru ūdeni. Darbarīkus uzreiz pēc lietošanas notīriet ar ūdeni.

Atkritumu apsaimniekošana:

Utilizējiet saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Pārstrādāt drīkst tikai pilnīgi tukšu iepakojumu.

III. Tehniskie parametri

Izejviela	Metilceluloze (MHEC), sintētiskie sveķi, konservants
Masa	480–550 g/l
pH līmenis	7–8 ūdens šķīdumā
Gatava lietošanai	Pēc 15 minūtēm
Izstrādes laiks	Līdz 40 minūtēm atkarībā no pamatnes un vides apstākļiem
Darba temperatūra	Neapstrādāt temperatūrā, zemākā par +10 °C, vēlāmā darba temperatūra +18 °C
Līmējuma izturība	Iekšējās tā var izturēt visu veidu parasto iedarbību un spriegumus
Patēriņš	Atkarībā no līmējamā materiāla veida aptuveni 150–250 g/m ²



DIN 4108-3, 3.1.4, Sd [m] $\leq 0,01$ Noteikts saskaņā ar EN ISO 12572 (09-2001) lietojuma daudzumam aptuveni 200 g/m²

Esošo tpašību un nožuvušā līmējuma slāņa

Atbilstoši difūzijai nelielā biezuma dēļ pamatnes difūzijas kapacitātes

Gaisa slāņa biezums būtiskas izmaiņas nav gaidāmas.

Uzglabāšanas ilgums 24 mēneši

Uzglabāšana:

Neizlietoto līmi slēgtā tvertvē var uzglabāt līdz 6 mēnešiem. Sargāt no mitruma.

VESELĪBA UN DROŠUMS

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet arī pieejamo Materiāla drošības datu lapu.

"Šajā datu lapā sniegtā informācija, tostarp ieteikumi par izstrādājuma lietošanu, ir balstīta uz mūsu zināšanām un pieredzi saistībā ar šo izstrādājumu šīs datu lapas izdošanas datumā. Tā kā izstrādājuma lietošana un ekspluatācijas un lietošanas apstākļi var atšķirties un tie ir ārpus mūsu kontroles, Henkel nav atbildīgs par izstrādājuma piemērotību, tā atbilstību nepieciešamajiem ražošanas procesiem un apstākļiem, kā arī par lietošanu un rezultātiem. Izstrādājuma piemērotības noteikšanai ieteicams veikt iepriekšējas pārbaudes.

Ja vien nav skaidri atrunāts citādi, saskaņā ar likumu par produkta atbilstību ir izslēgta jebkāda atbildība par informācijas vai citu rakstisku vai mutisku ieteikumu, kas sniegti par šo izstrādājumu šajā datu lapā, attiecināšanu uz nāves, miesas bojājumu vai cita veida civiltiesiskā atbildība.

Henkel Balti OÜ

Sõbra 61

50106 Tartu, Igaunija

Tālr. (+372) 7305 800