

Metylan Secura

**Nedvességálló tapétaragasztó
feszültségcsökkentő adalékszerrel**

**Elsősorban fűrészpóros- és egyéb átfesthető
tapéták ragasztására, nedves helyiségekben is**



Jellemzői:

- Ragasztó feszültségcsökkentő adalékszerrel
- Rendkívül jó ellenálló képesség a nedvességgel szemben
- Megnövelt száradási idejének köszönhetően jól korrigálható
- Csaknem valamennyi tapétatípushoz alkalmazható
- Megakadályozza a fűrészpóros tapéta illesztési hézagjainak szétnyílását

Alkalmazási terület:

Elsősorban átfesthető (pl. fűrészpóros) tapétákhoz, javító vlies-hez és üvegfátyol tapétához javasolt, de csaknem valamennyi tapéta típus ragasztására alkalmas. A ragasztóanyag feszültségcsökkentő adalékszerrel tartalmaz. Ennek köszönhetően a nedvességet jobban megtartja, száradási ideje növekszik, ezzel is csökkentve a fűrészpóros tapéta száradásakor fellépő feszültséget (a tapéta szélek nem válnak szét, és nem pöndörödnek ki). Rendkívül jól ellenáll a nedvességnek (vizes blokkok helyiségeiben is alkalmazható pl. konyha). A **Metylan Secura** 15 percen belül felhasználásra kész, cement- és mészálló, száradás után áttetsző, fokozottan hőálló. Tapétázógépben is alkalmazható. Felhordható nagynyomású „airless” szóróval is.

A felület előkészítése:

A nedvszívó felületnek megfelelően szilárdnak, simának, tisztának és száraznak kell lennie. Felújításkor a szívóképességet akadályozó- és/vagy gyengén tapadó festéket (enyves festék, mészfesték stb.) kaparjuk le. A régi tapéta **Metylan tapétaleoldó** segítségével távolítható el, amely alkalmas a régi enyves festékek oldására is. A ragasztáshoz előkészített felületet feltétlenül alapozni kell, a jobb tapadás- és a szívóképesség csökkentése érdekében. Erre a célra elsősorban az előírt arányban hígított **Metylan alapozót** javasoljuk. Nem szabad tapétázni nedves,



salétromos, penészes felületre, amíg a kiváltó okokat meg nem szüntetik (pl. utólagos vízszigetelés). A zsíros, olajos foltokat a régi anilin festéknemokokat és a kátránymaradványokat mechanikusan el kell távolítani. A nikotin-, korom-, és kiszáradt beázási foltokat – megfelelő szerek alkalmazásával – le kell kezelni (izolálás). A repedéseket és mélyedéseket a megfelelő réskitöltő anyaggal töltjük ki, majd – az előírt száradási időt követően – a teljes felületet felületsimító glettanyaggal (pl. Ceresit IN126, Ceresit IN46) simítsuk át. Papír- vagy papír hátoldalú tapéták esetében ragasszunk fel a makulatúrát (alaptapéta) az így előkészített falfelületre, a Metylan Secura ragasztóval. Makulatúracsík alkalmazása esetén fontos a szélek átglettelése, nehogy átüssenek a tapétán. Ügyelni kell arra is, hogy a tapéta illesztések a makulatúracsík közepére essenek.

A ragasztó bekeverése:

A doboz teljes tartalmát – állandó keverés mellett – folyamatosan adagolva, az előre kimért, tiszta, hideg vízbe szórjuk (lásd keverési táblázat), és keverőfával gondosan átkeverjük. Rövid pihentetés után, 2-3 perc elteltével a keverést megismételjük, majd kb. 15 perccel később a ragasztót ismételt csomómentesre keverjük. A Metylan Secura tapétaragasztó most már felhasználásra kész.

Figyelem: ha a ragasztót túlhígítjuk, nem lesz megfelelő a tapadás és a tapéta leválhat a falról.

Felhordás:

Papír- és papír hordozójú tapéta ragasztása: A ragasztót – kenőkefével vagy korongecsettel – egyenletesen hordjuk fel a tapétacsík közepére hosszanti irányban, majd terítsük szét a szélek irányába úgy, hogy a ragasztó mindenütt, egyenletesen lefedje a hátoldalt. Ezt követően a tapétacsíkot összehajtjuk, majd puhulni hagyjuk a gyártó előírásainak megfelelő ideig. Elegendő puhulási idő után a tapétát ütköztetve kell felragasztani, majd kefével, gumihengerrel vagy tapétasimító spatulával a tapéta alá szorult levegőbuborékokat felülről lefelé, középről a szélek irányába kisimítjuk (előtte, a makulatúra alaptapétát is a **Metylan Secura** ragasztóval ragasszuk fel). A papír hátoldalú vinil tapétát – a ragasztó felhordását követően – óvatosan félbehajtjuk és feltekerjük. A feltekeréssel megakadályozható a szélek kiszáradása és felpöndörödése, a puhulási idő alatt. Átlapolásoknál a tubusos Metylan tapéta utánjavító és szélragasztó használatát javasoljuk, mivel a vinil tapéta felületére csak ezzel a ragasztóval lehet biztonságosan ragasztani.

Vlies- és más mérettartó tapéta ragasztása: A vlies-tapéta, (beleértve a vlies hordozójú vinil- és habrátétes tapétát is) mérettartó, ezért a ragasztóanyagot (tapétaragasztó henger vagy kefe segítségével) célszerű a falra, nem pedig a tapétára felhordani. A tapétát pontosan igazítva fektessük a még friss ragasztóágyba és kefe, gumihenger vagy **tapétasimító spatula** segítségével a tapéta alá szorult levegőbuborékokat felülről lefelé, középről a szélek irányába kisimítjuk. Ügyeljünk arra, hogy az illesztéseknél ne nyomódjon ki a ragasztó. Ha ez mégis megtörténne, azonnal töröljük le nedves ruhával. Erősen dombornyomott (prégelt) hátoldalú vlies tapéta esetében szükség lehet a tapéta hátoldalának megkenésére is, hogy a tapéta tökéletesen beágyazódhasson a ragasztóba. Erről célszerű meggyőződni a frissen felragasztott tapétacsík visszahúzásával. Súrlófényben jól látható, hogy milyen mértékben „nedvesítette meg” a ragasztó a tapéta hátoldalát. Az előírásoknak megfelelően felragasztott minőségi vlies-tapéta – tapétacsere esetén (felújítás) – a falról szárazon lehúzható. **A Metylan segura kezdeti tapadásának fokozása:** Javító vlies (pl. Erfurt-Trend- és Variovlies), valamint üvegfátyol tapéták stb. esetében (ha fontos, hogy a tapéta hosszú ideig a falon maradjon) a kezdeti tapadás **Metylan üvegszövet- és textiltapéta ragasztó** hozzáadásával növelhető. Általában 5 liter (1 doboz) bekevert **Metylan segura** ragasztóhoz kb. 50 dkg diszperziós ragasztó keverhető. Az így bekevert ragasztóval a ragasztás biztonságosabb, hiszen növekszik a kezdeti tapadás és a végszilárdság. Ezek a tapéták is mérettartóak, ezért ragasztásuk a vlies- és más mérettartó tapétával megegyező módon történik. **Figyelem:** Ha vlies-hátoldalú tapéta ragasztásához – üvegszövet- és textiltapéta ragasztóval – megerősített **Metylan direct** ragasztót használunk, a vlies-tapétát később már nem lehet szárazon lehúzni a falról, a nagy ragasztási szilárdság miatt.

Henkel Magyarország Kft.

Ragasztás Technológiák Üzletág

H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B.

Tel.: 06-1-372-5555 www.metylan.hu



Fontos tudnivalók:

A ragasztó kiadóssága függ a tapéta szerkezetétől, az alap szívóképességétől és felületi simaságától. A tapétázás során tartsa be a tapéta- vagy falburkolat gyártó utasításait! +15 °C alatti hőmérséklet esetén ne végezzen tapétázási munkákat! A ragasztó áttetszőre szárad. A friss ragasztó a munkaeszközökről és a tapétáról vízzel lemosható, illetve nedves szivaccsal letörölhető. **Figyelem:** a por alakú Metylan tapétaragasztók elkészítésekor, mindig 1 vagy több doboz tartalmát kell egyszerre bekeverni. Ha ugyanis csak részmenyiségeket keverünk be, azokban a por alakú alkotórészek aránya más és más lehet (fajsúly különbségek), ami eltérő ragasztóminőséggel párosulhat. További probléma ebben az esetben a pontos vízadagolás betartása is.

Műszaki adatok:

Összetétel	műgyanta erősítésű metil-cellulóz, speciális adalékanyagokkal keverve
Térfogatsúly	530-630 g/l
Oldhatóság	hideg vízben, kb. 15 perc alatt
A vizes oldat pH értéke	semleges (pH=7)
Az oldat színe	fehér, száradás után áttetsző
A leragasztott tapéta festhető:	min. 12 óra elteltével

A fenti adatok átlagos hőmérsékleti viszonyokra (+ 23 °C és 55% relatív páratartalom) vonatkoznak.

Kiszerezés:

500 g papírdobozban

Tárolás:

Eredeti csomagolásban, +5 °C felett, száraz és hűvös helyen.

Felhasználható:

Az előírt tárolás mellett 12 hónapig.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: (+36-30) 190-1268

Egyéb információk:

A Metylan segura tapétaragasztó csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink, illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg. A fogadó felületek és a tapéta sokfélesége miatt – a pontos keverési arány megállapítása érdekében – próbaragasztást javasolunk a munka megkezdése előtt.

Henkel Magyarország Kft.

Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B.
Tel.: 06-1-372-5555 www.metylan.hu



KEVERÉSI ARÁNYOK ÉS KIADÓSSÁG

Alkalmazási terület	Keverési arány	Vízmennyiség/doboz (liter)	Anyagszükséglet	
			tekercs/doboz	m ² /doboz
Alapozás	1:20	10	-	60
Fűrészporos tapéta/ Festhető struktúra tapéta	1:11	5,5	1,5	30
Vlies-tapéta, vlies-fátyol, javító vlies**	1:10	5	kb. 4-5/1-2*	20-25
Üvegfátyol tapéta**	1:8	3,5	-	18-20

* Vlies-fátyol esetében a tekercsméret 20 x 0,75 m.

** Javító vlies és üvegfátyol tapéták esetében a ragasztóerő a *Metylan üvegszövet- és textiltapéta ragasztó* hozzáadásával növelhető (lásd FELHORDÁS fejezet).

Henkel Magyarország Kft.
 Ragasztás Technológiák Üzletág
 H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B.
 Tel.: 06-1-372-5555 www.metylan.hu

