

Metylan Spezial Instant

Gyorsan oldódó tapétaragasztó speciális tapétákhoz

Fűrészporos- és nehéz papírtapéták, valamint viniltapéták ragasztására



Jellemzői:

- 3 perc alatt felhasználásra kész
- Nagyfokú ragasztási szilárdság
- Rendkívül jó ellenálló képesség a nedvességgel szemben
- Kiváló tapadás, jól korrigálható
- A hőmérséklet ingadozásoknak jól ellenáll

Alkalmazási terület:

Átfesthető fűrészporos- és nehéz papírtapéták (struktúra és prégelt), valamint viniltapéták biztonságos ragasztására alkalmas, nedvszívó felületre. Alkalmazható továbbá poszterhez (fotónyomat), makulatúra alaptapétákhoz és egyéb speciális tapétákhoz is. Penészedésre hajlamos helyiségekben a ragasztóhoz gombásodás gátló adalékszert kell adagolni. A **Metylan spesial instant** cement- és mészálló, száradás után áttetsző, fokozottan hőálló. Tapétázó gépben is alkalmazható.

A felület előkészítése:

A nedvszívó felületnek megfelelően szilárdnak, simának, tisztának és száraznak kell lennie. Felújításkor a szívóképességet akadályozó- és/vagy gyengén tapadó festéket (enyves festék, mészfesték stb.) kaparjuk le. A régi tapéta Metylan tapétaleoldó segítségével távolítható el, amely alkalmas a régi enyves festékek oldására is. A ragasztáshoz előkészített felületet feltétlenül alapozni kell, a jobb tapadás- és a szívóképesség csökkentése érdekében. Erre a célra elsősorban az előírt arányban hígított Metylan alapozót javasoljuk. Nem szabad tapétázni nedves, salétromos, penészes felületre, amíg a kiváltó okokat meg nem szüntetik (pl. utólagos vízszigetelés). A zsíros, olajos foltokat, a régi anilin festéknymokat és a kátránymaradványokat mechanikusan kell eltávolítani. A nikotin-, korom-, és kiszáradt beázási foltokat – megfelelő szerek alkalmazásával – le kell kezelni (izolálás). A repedéseket és mélyedéseket a megfelelő réskitöltő anyaggal töltjük ki, majd – az

előírt száradási időt követően – a teljes felületet felületsimító glettanyaggal (pl. Ceresit IN126, IN46) simítsuk át. Papír- vagy papír hátoldalú tapéták esetében ragasszunk fel makulatúrát (alaptapéta) az így előkészített falfelületre, a **Metylan spesial instant** ragasztóval. Makulatúra csík alkalmazása esetén fontos a szélek átglettelése, nehogy átüssenek a tapétán. Ügyelni kell arra is, hogy a tapéta illesztések a makulatúracsík közepére essenek.



A ragasztó bekeverése:

A doboz teljes tartalmát – állandó keverés mellett – folyamatosan adagolva, az előre kimért, tiszta, hideg vízbe szórjuk (lásd keverési táblázat), és keverőfával gondosan átkeverjük. Rövid pihentetés után, 3 perc elteltével a ragasztót ismételt, alaposan átkeverjük. A Metylan szerial instant tapétaragasztó most már csomómentes, felhasználásra kész. **Figyelem:** ha a ragasztót túlhígítjuk, nem lesz megfelelő a tapadás és a tapéta leválhat a falról. Papírhátoldalú viniltapéta és más nehéz tapéták esetében a kezdeti tapadás Metylan üvegszövet- és textiltapéta ragasztó hozzáadásával növelhető. 4 liter (1 doboz) bekevert Metylan szerial instant ragasztóhoz kb. 40 dkg diszperziós ragasztót keverünk. Az így bekevert ragasztóval a ragasztás biztonságosabb, hiszen növekszik a kezdeti tapadás (megszűnik a szélek „felpöndörödésének” veszélye).

Felhordás:

Papír- és papír hordozójú tapéta ragasztása: A ragasztót – kenőkefével vagy korongecsettel – egyenletesen hordjuk fel a tapétacsík közepére hosszanti irányban, majd terítsük szét a szélek irányába úgy, hogy a ragasztó mindenütt, egyenletesen fedje a hátoldalt. Ezt követően a tapétacsíkot összehajtjuk, majd puhulni hagyjuk a gyártó előírásainak megfelelő ideig. Elegendő puhulási idő után a tapétát ütköztetve kell felragasztani, majd kefével, gumihengerrel vagy a tapétasimító spatulával a tapéta alá szorult levegőbuborékokat felülről lefelé, középről a szélek irányába kisimítjuk (előtte, a makulatúra alaptapétát is a Metylan szerial instant ragasztóval ragasszuk fel).

Papír hátoldalú vinil- és selyemtapéta ragasztása: Mivel a műanyag színoldal miatt a nedvesség csak a fal felé tud eltávozni, a gletteléshez a – mész- és műanyag diszperzió tartalmú – Ceresit IN46 készrekevert glettanyagot ajánljuk. A gipszalapú glettanyagok ugyanis a hosszú nedvesedés hatására megduzzadhatnak és leválhatnak az alapfelületről. Ragasztáskor – a papír hátoldal miatt – hasonlóan járunk el, mint a hagyományos papírtapéták esetében. A *Metylan Üvegszövet- és textiltapéta ragasztóval*

Henkel Magyarország Kft.

Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B.
Tel.: 06-1-372-5555 www.metylan.hu

megerősített **Metylan szerial instant** ragasztót – kenőkefével vagy korongecsettel – egyenletesen hordjuk fel a tapétacsík közepére hosszanti irányban, majd terítsük szét a szélek felé úgy, hogy a ragasztó mindenütt, egyenletesen lefedje a hátoldalt. A tapétát óvatosan félbehajtjuk és feltekerjük. A feltekeréssel megakadályozható a szélek kiszáradása és felpöndörödése, a puhulási idő alatt. A sarkokban a tapétát – kb. 1-2 centiméter szélességben – át kell fordítani a másik falra. Ilyenkor, a következő tekercset célszerű átlapolással és nem illesztéssel ragasztani, a falazat esetleges egyenetlenségei miatt. Az átlapolt részeknél a tubusos **Metylan Tapéta utánjavító és szélragasztó** használatát javasoljuk, mivel a viniltapéta felületére csak ezzel a ragasztóval lehet biztonságosan ragasztani. **Figyelem:** A vliés hátoldalú vinil- és selyemtapéta ragasztására a Metylan direct ragasztót ajánljuk!

Fontos tudnivalók:

A ragasztó kiadóssága függ a tapéta szerkezetétől, az alap szívóképességétől és felületi simaságától. A tapétázás során tartsa be a tapéta- vagy falburkolat gyártó utasításait! +15 °C alatti hőmérséklet esetén ne végezzen tapétázási munkákat! A ragasztó áttetszőre szárad. A friss ragasztó a munkaeszközökről és a tapétáról vízzel lemosható, illetve nedves szivaccsal letörölhető. **Figyelem:** a por alakú Metylan tapétaragasztók elkészítésekor, mindig 1 vagy több doboz tartalmát kell egyszerre bekeverni. Ha ugyanis csak részmennyiségeket keverünk be, azokban a por alakú alkotórészek aránya más és más lehet (fajsúly különbségek), ami eltérő ragasztóminőséggel párosulhat. További probléma ebben az esetben a pontos vízadagolás betartása is.



Műszaki adatok:

Összetétel	műgyanta erősítésű metil-cellulóz
Térfogatsúly	500-600g/l
Oldhatóság	hideg vízben, kb. 3 perc alatt
A vizes oldat pH értéke	semleges (pH=8-9)
Az oldat színe	tejfehér
Az oldat állaga	sűrű

A fenti adatok átlagos hőmérsékleti viszonyokra (+23 °C és 55% relatív páratartalom) vonatkoznak.

Kiszerezés:

200g papírdobozban

Tárolás:

Eredeti csomagolásban, +5 °C felett, száraz és hűvös helyen.

Felhasználható:

Az előírt tárolás mellett a dobozon feltüntetett ideig.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: (+36-30) 190-1268

Egyéb információk:

A dobozt csak akkor tegye a hulladékgyűjtőbe, ha teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A megkötött ragasztó háztartási hulladéknak minősül.

A **Metylan szerial instant** tapétaragasztó csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink, illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg. A tapétázás során tartsa be a tapétagyártó utasításait! A fogadófelületek és a tapéta sokfélesége miatt – a pontos keverési arány megállapítása érdekében – próbaragasztást javasolunk a munka megkezdése előtt.

KEVERÉSI ARÁNYOK ÉS KIADÓSSÁG

Alkalmazási terület	Keverési arány	Vízmenyiség/doboz (liter)	Anyagszükséglet	
			tekerecs/doboz	m ² /doboz
Alapozás	1:40	8	-	60-80
Speciális tapéták*	1:20	4	4 - 5	20-25
Fűrészes tapéták	1:20	4	1,5 - 3	30

* Papír hátoldalú vinil- és selyemtapéták esetében a ragasztóerő a *Metylan üvegszövet- és textiltapéta ragasztó* hozzáadásával növelhető

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B.
Tel.: 06-1-372-5555 www.metylan.hu

