



Metylan Special

Lepidlo na tapety

MATERIÁL

Popis produktu: Vysoce kvalitní speciální lepidlo na tapety z metylcelulózy s umělou pryskyřicí.

Oblast použití: Pro bezpečné lepení těžkých papírových tapet, profilovaných tapet, tapet ze surových vláken, strukturních tapet, netkaných tapet Stabilit[®] s hladkým rubem, vinylových tapet, tapet z přírodních surovin (např. trávy, dřeva, korku, juty, hedvábí, lnu), fototisků, tekka, textilních tapet, makulatury v rolích a beze zbytku odstranitelných tapet.

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- ▶ Vysoká, zesílená lepidlost
- ▶ Vysoká odolnost proti vlhkosti
- ▶ Vysoká počáteční přilnavost s dobrou možností oprav (posouvání)
- ▶ Dobré krytí rubu tapet
- ▶ Odolné proti teplotním výkyvům, proti vápnu a cementu
- ▶ Snadné rozmíchání, snadné nanášení

ZPRACOVÁNÍ

Podklad: Podklady musí být hladké, suché, čisté, savé a nosné.

Příprava podkladu: Stěny a stropy důkladně očistit. Staré tapety odstranit odstraňovačem tapet Metylan Odstraňovač Tapet. Trhliny a otvory uzavřít tapetářskou a renovační stěrkovací hmotou Metylan. V případě potřeby vyhladit podklad plošnou stěrkou Metylan. Silně savé podklady natřít lepidlem na tapety Metylan special (poměr 1:40).

Naředení lepidla: Obsah balení zamíchat do studené vody (poměr viz. tabulka). Po 2-3 minutách ještě jednou promíchat. Po cca 30 minutách dobře promíchat: Metylan je připraven k použití.

Tapetování:

a) Tapety a surové vlákno: Rovnoměrně potřít lepidlem, složit a nechat změkhnout. Pak tapetovat.



b) Strukturální tapety: Tapety rovnoměrně natřít lepidlem, jednou přeložit v polovině a srolovat. Po dostatečném změknutí (cca 10 minut) nalepit „na styk“, válečkem nebo stěrkou přitlačit tak, aby se netvořily vzduchové bubliny.

c) Netkané tapety s hladkým rubem: Lepidlo nanést na podklad kartáčem nebo válečkem v nepříliš silné vrstvě. Pruhy přiložit „na styk“ do ještě vlhkého lepidla a válečkem z pěnové gumy přitlačit tak, aby se netvořily vzduchové bubliny.

d) Přidání disperzního lepidla: Přidání cca 20 % disperzního lepidla (do rozmíchaného lepidla) zvyšuje odolnost vůči vlhkosti a pevnost. Mimoto umožňuje přidavek disperzního lepidla u štěpitelných tapet, resp. štěpitelné makulatury, po stažení vrchní vrstvy při správném zpracování přetapetování zbylé vrstvy papíru.

e) Ostatní: Odstávající spáry (papírový rub na vinylový líc) např. v rozích, kolem komínů a v okenních otvorech přilepit lepidlem na spáry a pro opravy Metylan na opravy.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Čištění pracovních přístrojů a nástrojů: Studenou vodou.

Odstranění zbytků lepidla: Zbytky lepidla na líci ihned opatrně odstranit houbou a čistou vodou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báze:	Metylcelulóza s umělou pryskyřicí
Hmotnost v sytkém stavu:	500-600 g/litr
Rozpustnost:	Během cca 30 minut se rozpustí ve studené vodě
Vzhled roztoku:	Mléčně bílý
pH vodního roztoku:	V neutrální oblasti (okolo pH 7)
Vlastnosti hotového lepidla:	Netáhne se, husté
Balení:	1 l láhev

POMĚR SMĚSI A VYDATNOST

Účel použití	Poměr míchání	Objem vody na jedno balení	Vydatnost balení na cca	
Základní nátěr na stěnu	1:40	8	60-80 m ²	-
Těžká speciální tapeta	1:20	4	22-26 m ²	4-5 role*
Rauhfaser tapeta	1:20	4	22-26 m ²	2 role*

* Role podle evropských norem (10,5 x 0,53 m)

UPOZORNĚNÍ:

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace. Uvedením těchto informací pozbývají dříve uvedené informace svoji platnost.



DISTRIBUTOR

HENKEL ČR spol. s r.o.,
Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8
tel.: (+420) 220 101 101

www.metylan.cz