

# Metylan Spezial

Struktúra tapéták, fűrészporos és speciális tapéták ragasztója



## Jellemzői:

- Univerzális
- Nagyfokú ragasztási szilárdság
- Rendkívül jó ellenálló képesség a nedvességgel szemben
- Csomómentesen elkeverhető
- A magas kezdeti tapadás ellenére jól korrigálható
- A tapéta hátoldalára könnyen felhordható
- A hőmérsékletingadozásnak jól ellenáll, cement- és mészálló
- Könnyen bekeverhető és könnyen felhordható
- Géppel könnyen felhordható
- Biztonságos és tartós tapétázást biztosít

## Alkalmazási terület:

Optimális ragasztó struktúra tapétákhoz, fűrészporos tapétákhoz, vinil-tapétákhoz, természetes anyagból készült tapétákhoz, fotónyomatokhoz, tekkókhoz, tekercses makulatúra tapétákhoz, mindenfajta papírtapétához, speciális tapétákhoz, textiltapétákhoz, prégelt tapétákhoz.

## Alkalmazás:

**Az alapfelület előkezelése:** Az alapnak simának, száraznak, tisztának, nedvszívó- és hordozóképesnek kell lennie. A falakat és a plafont alaposan tisztítsuk meg. A régi tapétát Metylan Tapétaleoldóval távolítsuk el. A réseket és a repedéseket Ceresit glettanyaggal (In 126, IN 46) ki kell egyenlíteni. Erősen nedvszívó felületet Metylan Spezial tapétaragasztó és víz 1:40 arányú keverékével ajánlatos előkezelni.

**A ragasztó bekeverése:** A doboz tartalmát hideg vízben elkeverjük (lásd keverési arány táblázat). Kb. 2-3 perc múlva felkeverjük, majd 20 perc után ismét erőteljesen átkeverjük, ezzel a Metylan Spezial felhasználásra kész.



A kezdeti tapadás Metylan üvegszövet- és textiltapéta ragasztó hozzáadásával növelhető. Általában 4 liter (1 doboz) bekevert Metylan Spezial ragasztóhoz kb. 40 dkg diszperziós ragasztó keverhető. Az így bekevert ragasztóval a ragasztás biztonságosabb, hiszen növekszik a kezdeti tapadás.

- Tapéták és fűrészporos tapéták:** A tapétát egyenletesen be kell kenni ragasztóval, össze kell hajtani és puhulni kell hagyni. Végül fel kell hordani.
- Struktúra tapéták:** A tapétát egyenletesen be kell kenni ragasztóval, a közepén egyszer összehajtani és feltekerni. Elegendő puhulási idő után (kb. 10 perc) ütköztetve felhordani, hengerrel, kefével vagy tapétasimítóval a levegőbuborékokat kisimítani.

c) **Egyéb:** Átlapolással történő felhordás esetén (papír hátoldalú vinil tapéták esetében) pl. sarkokban, kandallók, ablakok mellett a tubusos Metylan tapéta utánjavító és szélragasztó használatát ajánljuk.

#### Fontos tudnivalók:

- A szerszámok hideg vízzel tisztíthatók.
- A ragasztómaradványokat a tapétáról tiszta vízzel, szivaccsal óvatosan kell lemosni.
- Biztonsági intézkedések nem szükségesek.
- **Eltarthatósági idő:** lásd a dobozon feltüntetve.
- Az üres csomagolóanyag, a ragasztómaradékok a háztartási hulladékba üríthetők, ill. használt papírként újrahasznosíthatók.
- Csatornába önteni nem szabad.
- A tapéta gyártójának használati utasítását mindenkor figyelembe kell venni.

#### Műszaki adatok:

Alapanyag	műgyanta erősítésű cellulóz
Térfogatsúly	500-600 g/l
Oldhatóság	hideg vízben, kb. 20 perc alatt
A vizes oldat pH értéke	semleges (pH=7 kb.)
Az oldat színe	tejfehér
Az oldat állaga	sűrű

A fenti adatok átlagos hőmérsékleti viszonyokra (+ 23 °C és 55% relatív páratartalom) vonatkoznak.

#### Kiszerezés:

200g dobozonként

#### Tárolás:

Száraz, hűvös helyen a csomagoláson feltüntetett ideig.

#### Összetétel:

Műgyantával ellátott kiváló minőségű metilcellulóz.  
Szarmazási hely: Németország

#### Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: (+36-30) 190-1268

#### Henkel Magyarország Kft.

Ragasztás Technológiák Üzletág  
H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B.  
Tel.: 06-1-372-5555 [www.metylan.hu](http://www.metylan.hu)



## Keverési arányok és kiadóság:

Alkalmazási terület	Keverési arány	Egy csomaghoz szükséges vízmennyiség (liter)	A csomag tartalmával ragasztható felület tekercs	m <sup>2</sup>
Fal-előkészítés	1:40	8	–	60-80
Tapétázás	1:20	4	4-5	22-26 (4-5 tekercs)
Fűrészporos tapéták	1:20	4	2	22-26 (2 tekercs)

**Henkel Magyarország Kft.**  
Ragasztás Technológiák Üzletág  
H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B.  
Tel.: 06-1-372-5555 [www.metylan.hu](http://www.metylan.hu)

