



Metylan Special

Lepidlo na tapety

MATERIÁL

Popis produktu: Vysoko kvalitné špeciálne lepidlo na tapety z metylcelulózy s umelou živicom.

Oblasť použitia: Pre bezpečné lepenie ťažkých papierových tapiet, profilovaných tapiet, tapiet zo surových vlákien, štruktúrnych tapiet, netkaných tapiet Stabilit s hladkým rubom, vinylových tapiet, tapiet z prírodných surovín (napr. trávy, dreva, korku, juty, hodvábu, ľanu), fototlače, tekka, textilných tapiet, makulatúry v roľkách a bez zbytkov odstrániteľných tapiet.

ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- » vysoká, zosilnená lepivosť
- » vysoká odolnosť voči vlhkosti
- » vysoká počiatočná príľnavosť s dobrou možnosťou opráv (posúvanie)
- » dobré krytie rubu tapiet
- » odolné voči teplotným výkyvom, voči vápnu a cementu
- » jednoduché rozmiešanie, jednoduché nanášanie

SPRACOVANIE

Podklad: Podklad musí byť hladký, suchý, čistý, savý a nosný.

Príprava podkladu: Steny a stropy dôkladne očistíť. Staré tapety odstrániť odstraňovačom tapiet Metylan Odstraňovač Tapiet. Trhliny a otvory uzatvoriť tapetárskou a renovačnou stierkovacou hmotou Metylan. V prípade potreby vyhladiť podklad plošnou stierkou Metylan. Silne savé podklady natrieť lepidlom na tapety Metylan special (pomer 1:40).

Rozmiešanie lepidla: Obsah balenia zamiešať do studenej vody (pomer vid' tabuľka). Po 2-3 minútach ešte raz premiešať. Po cca 30 minútach dobre premiešať: Metylan je pripravený na použitie.



Tapetovanie:

a) Tapety a surové vlákno: Rovnomerne potrieť lepidlom, zložiť a nechať zmäknuť. Potom tapetovať.

b) Štruktúrne tapety: Tapety rovnomerne natrieť lepidlom, raz preložiť v polovici a zrolovať. Po dostatočnom zmäknutí (cca 10 minút) nalepiť „na styk“, valčekom alebo stierkou pritlačiť tak, aby sa netvorili vzduchové bubliny.

c) Netkané tapety s hladkým rubom: Lepidlo naniesť na podklad kefkou alebo valčekom v nie príliš silnej vrstve. Pruhy priložiť „na styk.. do ešte vlhkého lepidla a valčekom z penovej gumy pritlačiť tak, aby sa netvorili vzduchové bubliny.

d) Pridanie disperzného lepidla: Pridanie cca 20% disperzného lepidla (do rozmiešaného lepidla) zvyšuje odolnosť voči vlhkosti a pevnosť. Mimo toho umožňuje prídavok disperzného lepidla u štiepateľných tapiet, resp. štiepateľné makulatúry, po stiahnutí vrchnej vrstvy pri správnom spracovaní pretapetovanie zbytkovej vrstvy papiera.

e) Ostatné: Odstávajúce špáry (papierový rub na vinylový líc) napr. v rohoch, okolo komínov a v okenných otvoroch prilepiť lepidlom na špáry a pre opravy Metylan Naht und Reparatur (na opravy).

NEPREHLIADNITE

Čistenie pracovných nástrojov: Studenou vodou. Zvyšky lepidla opatrne zmyte špongiou a čistou vodou.

Odstraňovanie zvyškov lepidla: zvyšky lepidla na líci ihneď odstráňte hubkou a čistou vodou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báza:	Metylcelulóza s umelou živícou
Hmotnosť v sypkom stave:	500–600 g/l
Rozpustnosť:	behom cca 30 minút sa rozpustí v studenej vode
Vzhľad roztoku:	mliečne biely
pH vodného roztoku:	v neutrálnej oblasti (okolo pH 7)
Vlastnosti hotového lepidla:	nenafúha sa, husté
Skladovanie:	Prášok skladovať v suchu.
Minimálna trvanlivosť:	viď obal.
Balenie:	200 g krabička

KONCENTRÁCIA A VÝDATNOSŤ

Účel použitia	Pomer miešania	Objem vody na jedno balenie	Výdatnosť balenia na cca	
Základný náter na stenu	1:40	8	60–80 m ²	-
Ťažká špeciálna tapeta	1:20	4	22–26 m ²	4–5 roliek*
Rauhfaser tapeta	1:20	4	22–26 m ²	2 rolky*

* Rolky podľa európskych noriem (10,5 x 0,53 m)

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.



DISTRIBUTÉR

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 111

www.metylan.sk