

Metylan Stukkó

*Diszperziós, díszítőelem ragasztó
festőmestereknek*



Jellemzői:

- Nagy ragasztóerő, erősen tapad
- Krémes állagának köszönhetően kiegyenlíti a felületek egyenetlenségeit
- Könnyen felhordható
- 5 percen belül könnyedén igazítható
- Nem reped, nem szárad ridegre
- Megkötés után átfesthető, vakolható, csiszolható
- Kiváló végleges ragasztóerő
- Száradás után fehér, nem sárgul be
- Kiadós
- Oldószermentes
- Elsősorban beltéri felhasználásra

Alkalmazási terület:

Gipszstukkó elemek, rozetták, díszítő elemek, sztiropor díszlécek, lapok, lábzatok, álmennyezeti és burkolólapok ragasztása (vastagabb, 10-12 cm-es díszlécekhez is). Alkalmos továbbá fa szegőlécek, fa tapétaszegő lécek, különböző profilok, kábelcsatorna, csempe ragasztására. Használható gipszkarton, faforgácslap, parafa, ásványi rost felületeken, kiválóan rögzít habosított polisztirolból, fából, fémből, műanyagból, kerámiából, gipszből és hasonló anyagokból készült tárgyakat. Krémes állagának köszönhetően kiegyenlíti a felület egyenetlenségeit, könnyen felhordható, 5 percen belül könnyedén igazítható. Nem reped, nem szárad ridegre, megkötés után átfesthető, vakolható, csiszolható. Száradás után fehér, nem sárgul be, kiváló végleges ragasztóerő jellemzi. Oldószermentes.

Alkalmazás:

A felület előkészítése:

A ragasztóanyag megszilárdulásának feltétele, hogy a ragasztandó anyagok legalább egyike nedvszívó legyen. Minden alapnak szilárdnak, hordozóképesnek, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie.



A meglévő festék réteg szilárdságát, tapadó képességét meg kell vizsgálni, és amennyiben szükséges, a laza részeket el kell távolítani. Beltéri egyenetlen alapokat Ceresit IN 126 (2-10 mm-ig) vagy IN 46 (max. 3 mm vastagságban) beltéri glettanyagokkal simíthatjuk.

Alkalmos felületek: minden beltéri vakolat, előregyártott elemekből készült szokásos hordozó felületek. Beton, gázbeton, tufa, mészhomoktégla, rostszálas cement kötőanyagú felületek, gipszkarton és más szárazépítő lemezek, és egyéb, nem felületkezelt faanyag. Polietilén (PE) és polipropilén (PP), valamint Teflon (PTFE) ragasztására nem alkalmas.

A ragasztóanyag felhordása: Vágja le az adagoló csont tetejét a menetes rész felett. Tekerje rá az adagolócsőrt, vágja le annak hegyét a megfelelő

szögben és helyezze a kartust a kinyomópisztolyba. A ragasztóanyagot kartuskinyomópisztoly segítségével, csíkszerűen (kb. 6 mm átmérővel) vagy pontszerűen (3–6 mm átmérővel) a ragasztandó felületre vagy az alapra nyomjuk ki. A felhordott anyag mennyiségét a felragasztandó anyag tömege határozza meg.

A ragasztás: A ragasztandó darabokat, a ragasztó bőrösödése előtt (kb. 15 perc) a ragasztás helyétől kb. 0,5–1 cm-re helyezük el, a megfelelő helyzetbe igazítjuk, majd erősen odanyomjuk. Nehéz, ill. feszültség alatt lévő anyagok esetében ajánlatos a ragasztást ideiglenesen rögzíteni. A ragasztóanyag maradványokat nedves ronggyal azonnal le kell törölni, a szerszámokat vízzel megtisztítani. A megkeményedett ragasztó mechanikai módon távolítható el.

Tárolás:

A ragasztóanyagot fagymentes, száraz és hűvös helyen kell tárolni. Eltartható a gyártástól számított 18 hónapig, felbontatlan állapotban. Gyártási dátumot lásd a csomagoláson (NNHHÉÉ XXX – ahol N-nap, H-hónap, É-év, X-sarzs).

Kiszerezés:

400g

Összetétel:

Oldószermentes, vizes bázisú, műanyag diszperzióból készült univerzális ragasztó. Származási hely: EU

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: (+36-30) 190-1268

Műszaki adatok:

Alapanyag	vizes bázisú akrilát diszperzió
Sűrűség	kb. 1,25 g/cm ³
Szín	fehér
A ragasztás	öregedés-, időjárás-, valamint nedvességálló (a tartós vízterhelést kerülni kell)
Nyitott idő	kb. 15-30 perc, a levegő hőmérsékletétől, nedvességtartalmától és az alaptól függően
Feldolgozási hőmérséklet:	min. +10°C
Nyírószilárdság:	(fa/fa) 230 N/cm ²
Kötési idő	2 mm-es rétegvastagság esetén min. 24 óra, a vastagabb rétegfelhordás, alacsonyabb hőmérséklet, magaspáratartalom ezt az időt megnövelheti.
Réskitöltő képesség	max. 10 mm
Tárolási hőmérséklet	+5°C felett

A fenti adatok átlagos időjárási viszonyokra (+23°C és 55% relatív páratartalom) vonatkoznak.

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B.
Tel.: 06-1-372-5555 www.metylan.hu

