



Tehnisko datu lapa  
10.2021

# Moment 100%

Daudzfunkcionāla šķidra līme, nesatur šķīdinātājus un ūdeni. Pamatojas uz Henkel's Flextec™ Technology (silāna šķērssaites veidojošs polimērs, "Hibrīdpolimērs")

## ĪPAŠĪBAS

- šķidrums
- caurspīdīgs
- adhēzija pie daudzām dažādām pamatnēm
- ūdensnecaurlaidīga
- iekšdarbiem un āra darbiem
- elastīga, izturīga pret vibrācijām
- spraugu aizpildīšana
- nesatur šķīdinātājus, nav rukuma
- vienkomenta
- mitruma iedarbībā cietējoša
- droši un viegli lietot



## PIELIETOJUMA JOMAS

- Ideāla remontēšanai, amatniecības un celtniecības darbiem mājā un tās apkārtnē.
- Absorbējošu virsmu, piemēram, koksnes, korķa, betona, apmetuma, akmens, mēbeļu, audumu un kartona, līmēšanai.
- Tādu neabsorbējošu virsmu kā stikls, spoguļi, keramika, flīzes, plastmasas (piemēram, PVC, polikarbonāts).
- Nav piemērota polietilēnam, polipropilēnam, polistirolam, ABS un Teflon™

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

### Pielietošanas virsmas:

100% ir piemērota daudzām absorbējošām un neabsorbējošām virsmām, izņemot polietilēnu, polipropilēnu, polistirolu, ABS un Teflon®

### Virsmas sagatavošana:

Lai nodrošinātu labu adhēziju, ir nepieciešams mazliet mitruma (no virsmām un / vai no gaisa).

Virsmām ir jābūt stabilām un tīrām.

Piesārņojumu, piemēram, putekļus, taukvielas, eļļu vai rūsas notīrīt ar spirtu, acetonu un / vai smilšpapīru.

Pārbaudīt līmējuma stiprību starp segumiem un pamatni, noņemot atlupušās lakas. Ja nepieciešams, pirms līmēšanas maskēt blakus apgabalus ar foliju vai lenti.

### Lietošana:



Notīrīt līmējamās virsmas.  
Uzklāt līmes slāni uz vienas virsmas.  
Saspiest virsmas kopā un sasiet ar lenti vai iespīlēt vismaz uz 30 minūtēm.

Divām neabsorbējošām virsmām: Abas virsmas samitrināt ar mitru audumu, lai nodrošinātu, ka cietēšanas reakcijai pietiek mitruma. Līmi uzklāt plānā un vienmērīgā slānī. Atstāt uz 2 - 3 minūtēm. Saspiest virsmas kopā (pirms plēvītes veidošanās!), stingri piespiest un sasiet ar lenti vai iespīlēt.

#### **Papildu informācija:**

Pēc 100% sacietēšanas var krāsot; sevišķi ar ūdens bāzes akrila laku.

Produkts sacietē no mitruma: Turēt pudeles uzgali un vāciņu tīrus.

Lai noteiktu piemērotību līmēšanai un saderībai, daudzo un dažādo, tirgū esošo, plastmasu un laku sastāvu dēļ, tās iepriekš pārbaudīt.

Sacietējis produkts ir ūdensnecaurlaidīgs, bet nav piemērots pastāvīgai iegremdēšanai ūdenī.

Spoguļus izmantot saskaņā ar DIN 1238, 5.1 un DIN EN 1036, par liela mēroga objektiem pieprasiet tehnisko konsultāciju.

#### **TEHNISKIE DATI**

Krāsa	caurspīdīga
Blīvums	apmēram 1,1 g/cm <sup>3</sup>
Viskozitāte	apmēram 15000 mPa•s (pie +23 °C)
Pielietojšanas temperatūra	no +5 °C līdz +40 °C
Atklātais laiks	apmēram 10 min, atkarībā no temperatūras un mitruma
Segums	apmēram 230 g/m <sup>2</sup>
Līmējuma izturība	izturīgs pret novecošanos, laika apstākļiem un mitrumu
Temperatūras izturība	no -50 °C līdz +80 °C* (* ne ilgstošā iedarbībā)
Pagarinājums pie pārraušanas	apmēram 100% (plēvīte)
Glabāšanas ilgums	12 mēneši
Galīgā stiepes-cirpes stiprība	3 - 4 N/mm <sup>2</sup> (koksne)

#### **SVARĪGAS PIEZĪMES**

##### **Darbarīku tīrīšana:**

Darbarīkus tīrīt ar acetonu vai spirtu tūlīt pēc lietošanas. Sacietējušu materiālu var noņemt tikai mehāniski.

##### **Uzglabāšana:**

Glabāt vēsā, sausā vietā. Nepieļaut tiešu saules gaismas iedarbību. Nav jutīga pret salu.

##### **Līmes palieku noņemšana:**

Svaigu produktu var viegli noņemt ar sausu audumu. Nesacietējušu līmi var notīrīt ar acetonu vai spirtu.

Piezīme: 100% sacietējušu līmi nevar noņemt ar audumu.

Sacietėjusi līme nešķīst nekādā šķīdinātājā, un to var noņemt tikai mehāniski ar piemērotu darbarīku, piemēram, skrāpi.

**Piesardzības pasākumi:**

Sīkāku informāciju skatīt  
Drošības datu lapā.

**Glabāšanas ilgums:**

Līdz 12 mēnešiem, neatvērtā tvertnē.

**VESELĪBA UN DROŠĪBA**

Pirms preces pasūtīšanas izlasiet pieejamo informāciju par drošību.

“Šajā tehnisko datu lapā (TDS) sniegtā informācija, ieskaitot rekomendācijas par produkta izmantošanu un lietošanu, ir pamatota uz mūsu zināšanām un pieredzi par produktu šīs TDS sastādīšanas datumā. Produktam var būt daudzi un dažādi pielietojuma veidi, kā arī atšķirīgi lietošanas un darba apstākļi jūsu vidē, kas ir ārpus mūsu kontroles. Tāpēc Henkel nav atbildīgs par mūsu produkta piemērotību ražošanas procesiem un apstākļiem, kuros jūs to izmantojiet, kā arī paredzēto pielietojumu un rezultātiem. Mēs stingri iesakām jums pašam veikt iepriekšējus izmēģinājumus, lai pārbaudītu šādu mūsu produkta piemērotību.

Jebkāda atbildība attiecībā uz šajā tehnisko datu lapā sniegto informāciju vai jebkuru citu rakstiski vai mutiski dotu rekomendāciju (-ām) par saistīto produktu ir izslēgta, izņemot, ja nav tieši norunāts savādāk un izņemot attiecībā uz nāvi vai miesas bojājumiem, ko ir izraisījusi mūsu nolaidība, un jebkādu atbildību saskaņā ar jebkurām produktam obligāti piemērojamām saistību tiesībām.”

**Henkel Balti OÜ**

Sõbra 61,

Tartu 50106, Estonia

Tel: (+372) 7305 800

Internets: [www.moment-limes.lv](http://www.moment-limes.lv)