

# „Moment Acrylic“

Vienkomponentis akrilo sandariklis

## SAVYBĖS

„Moment Acrylic“ yra vienkomponentis siūlių sandariklis, akrilo dispersijos pagrindu. „Moment Acrylic“ yra nenuvarvantis sandariklis, skirtas mažai besideformuojančioms vidaus ir lauko siūlėms sandarinti.

- Galima uždažyti (žr. pastabas dėl tepimo)
- Lengvai tepamas, pasižymi labai geromis tepimo savybėmis
- Geras sukibimas su daugeliu net negruntuotų pagrindų, pavyzdžiui, betonu, mediena ir kt.
- Tolygiai sukimba su drėgnu, absorbuojančiu pagrindu ir be grunto
- Beveik bekvapis
- Didelis patvarumas
- Be tirpiklių
- Be ftalatų

## STANDARTAI

- Atitinka EN 15651-1 (CE ženklas)
- Gaminio tipas F-EXT-INT: fasado sandariklis skirtas
- Naudoti fasadų išorinėje ir vidinėje pusėje
- LOJ išmetimo klasė (Prancūzija):A+
- EN 15301-1
- Degumas: E klasė

## NAUDOJIMO SRITIS

- Mažai besideformuojančioms siūlėms sandarinti patalpų viduje ir lauke
- Jungiamosioms siūlėms aplink mažus ir vidutinio dydžio medinius langų rėmus, durų rėmus patalpų viduje, ritinines žaliuzes, palanges, PVC vamzdžius ar vandentakius, gipso kartono plokštes, lubas, tinkuotas sienas, sienų ir grindjuosčių sujungimo siūles ir kt.
- Vidaus patalpų sandūroms sandarinti, tepant ant tokio pagrindo kaip betonas, tinkas, plytos, gipso kartonas, aliuminis, medis, PVC ir kt.
- Sujungimo siūlėms, užsandarintoms ar užpildytoms klijuojant tapetus ir dažant.
- Mažiems sienų ir lubų įtrūkiams ar siūlėms užpildyti, pvz. gipse, plytose, akmenyse, medienoje ir kt.

## NAUDOJIMO NURODYMAI

„Moment Acrylic“ tiekiamas paruoštas naudoti. Jį galima tepti tiesiai iš kasetės standartiniu pneumatiniu arba mechaniniu pistoletu be specialaus paruošiamojo apdorojimo.



Siūlės plotis turi būti pasirinktas taip, kad atitiktų sandariklio paslankumą.

- a) Apskritai siūlės plotis turėtų būti  $> 10$  mm ir  $< 30$  mm, jei tikėtinas slankiojimas. Reikėtų išlaikyti pločio ir gylio santykį apie 1:0,5.
- b) Rekomenduojamas mažiausias siūlių plotis aplink langus ir duris: 10 mm
- c) Trikampių sandūrų kraštai turi būti mažiausiai 6 mm.

### Siūlių paruošimas

Pagrindas turi būti švarus, sausas, be dulkių, aliejaus, riebalų ar prilipusių dalelių. Prieš tepant sandariklį, akytą pagrindą (pvz., betoną, tinką, medieną ir t.t.) reikia gerai sudrėkinti. Prireikus, visiškai nugrandykite seną sandariklį ir kitus likučius. Riebalus nuo paviršiaus galima pašalinti atitinkamu valikliu. Norint sukurti optiškai tvarkingas siūles, rekomenduojame siūlių kraštus užklijuoti apsaugine juosta.

Paruošę siūlę ir pagrindą, prireikus, įsprauskite atraminį strypą (uždaroji akutė, PE putplasčio atraminiai strypai) iki reikiamo gylio.

### Darbo eiga

Nupjaukite kasetės dangtelio viršų virš sriegio, užsukite plastikinį antgalį ir pjaukite kampu, kad atitiktų reikiamą siūlės sluoksnėlio plotį. Įstatykite kasetę į sandariklio pistoletą ir išspauskite sandariklio į siūlę, įsitikinę, kad sandariklis visiškai liečiasi prie siūlės šonų, ir stenkitės, kad nepatektų oro.

### Lyginimas

Užtepus produkto, reikia iš karto tvirtai išlyginti palei siūlės šonus, kad gerai sukibtų. Prieš lyginant, siūlę galima nedaug apipurkšti švariu vandeniu. Apsauginę juostą nuplėškite, kol ant sandariklio nesusiformavo pluta, ir išlyginkite siūlę vandeniu, kad paviršius taptų lygus. Pašalinkite vandens likučius ir saugokite sandariklio paviršius nuo vandens (lietaus), kol susidarys pluta.

### Valymo priemonės

Naujai užteptą, nesukietėjusį gaminį galima nuplauti vandeniu. Įrankius ir naudojimo įrangą išplaukite vandeniu iškart panaudoję. Sukietėjęs sandariklis netirpsta jokiuose tirpikliuose ir jį galima pašalinti tik mechaniškai (pvz., peiliu).

### Pastabos dėl naudojimo ir apribojimų

Sandariklį galima uždažyti tik tuo atveju, jei danga geba atkartoti sandariklio deformacijas (įprastai, jei siūlių deformacija yra  $< 5$  %, priklausomai nuo dangos) – kitaip dangos paviršiuje gali atsirasti įtrūkių. Gaminį galima uždažyti įprastais komerciniais dažais, laku ir politūra. Prieš naudojant rekomenduojama išbandyti, ar sandariklis yra tinkamas ir ar jį galima uždažyti.

Nenaudokite gaminio, jei prognozuojamas lietus ar šaltis. Užtepus saugoti nuo lietaus mažiausiai 1 valandą. Kietėjimo metu LX30 reikia apsaugoti nuo šalčio. Sukietėjęs gaminys yra atsparus vandeniui ir šalčiui.

Nerekomenduojama naudoti esant aukštai temperatūrai (dėl deformacijų kietėjimo metu susidaro plyšiai).

Nenaudokite LX30 kaip stiklinimo sandariklio, grindų siūlėse, išorinių sienų besideformuojančiose jungtyse, su marmuru ar natūraliais akmenimis, ant bituminio pagrindo, natūralaus kaučiuko, chloropreno, EPDM ar su statybinėmis medžiagomis, iš kurių gali sunktis aliejai, plastifikatoriai ar tirpikliai, kurie gali pakenkti sandarikliui. Nenaudokite ant neatsparaus korozijai pagrindo, tokio kaip plienas, geležis ir kt. Netinka siūlėms, kur veikiamoms vandens slėgio arba siūlėms, kurios nuolat mirksta vandenyje (povandeninės sistemos, sanitariniai įrenginiai, grindų dangos siūlės, balkonai ir terasos). Nenaudokite LX30 vonioms ar kriauklėms sandarinti.

Gali pakisti spalva, pvz. dėl cheminių medžiagų poveikio ar aukštos temperatūros. Tačiau spalvos pasikeitimas paprastai neturi neigiamos įtakos techninei kokybei ar patvarumui.

Norėdami gauti daugiau informacijos ir kilus klausimams dėl panaudojimo atveju, kurie nepaminėti šiame duomenų lape, susisiekite su vietiniu „Henkel“ atstovu.

## TECHNINIAI DUOMENYS

### Nesukietėjęs gaminys

Pagrindas:	Akrilato dispersija vandens pagrindu	
Kvapas:	savitas	
Darbo temperatūra:	nuo +5 °C iki +40 °C (pagrindo ir aplinkos)	
Konsistencija:	Nesudrimbanti pasta	
Tankis:	~1,56 g/cm <sup>3</sup>	(ISO 2811-1)
Hidraulinė varža"	~ 0 mm	(ISO 7390)
Plutos susidarymo trukmė:	~ 25 minutės	(23°C, 50% s. d.)
Kietėjimo (stingimo) greitis:	~ 5 mm per 10 dienų	(23 °C, 50% s. d., siūlė 20x10mm)

### Sukietėjęs gaminys

Kvapas:	bekvapiai	
A kietumas pagal Šorą:	~ 40	(ISO 868)
100% modulis:	~ 0,2 N/mm <sup>2</sup>	(ISO 8339-A)
Pailgėjimas trūkio momentu:	~ 200 %	(ISO 8339-A)
Susitraukimas:	~ -30%	(ISO 10563)
Paslankumas:	12,5 %	
Didž. siūlės plotis:	didž. 30 mm	
Eksploatavimo temperatūra:	-20°C – +80°C	

## BENDROJI INFORMACIJA

### Paviršiai

Gaminys tinka daugybei statybinių medžiagų: betonui, plytoms, pluoštiniam betonui, dažytiems metalams, lakuotam aliuminiui, oksiduotam aliuminiui, medienai, PVC ir kt. Nsukimba su PE, PP, PTFE (Teflon®). Nerekomenduojama naudoti marmurui, plytelėms, keramikai sandarinti.

Prieš naudojant ant plastiko ir dažų, reikia patikrinti sukibimo savybes. Tuo atveju, jei medžiagos nežinomos, ar lemiamos reikšmės turinčiais atvejais, rekomenduojama atlikti sukibimo bandymus arba pasitarti su techninės priežiūros tarnyba.

### Sandėliavimas

18 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikant neatidarytose originaliose gamintojo pakuotėse, sausomis sąlygomis, apsaugojus nuo tiesioginių saulės spindulių, temperatūrai esant nuo +10 iki +25 °C.

### Cheminis atsparumas

Nerekomenduojama gaminio naudoti, jei numatomas nuolatinis sąlytis su chemikalais. Nedidelis atsparumas aromatiniams tirpikliams, organinėms rūgštims, koncentruotiems šarmams ir koncentruotoms rūgštims, chloruotiems angliavandeniliams, plovikliams.  
Dėl kitų cheminių medžiagų kreipkitės į mūsų techninę tarnybą.

#### **Pakuotės**

Plastmasinės (PE) kasetės

#### **Spalvos**

Balta

#### **SVEIKATA IR SAUGA**

Prieš naudodami produktą, perskaitykite jo medžiagos saugos duomenų lapą, kurį galima gauti pateikus prašymą.

„Šiame Techninių duomenų lape (TDL) pateikta informacija, įskaitant naudojimo rekomendacijas ir produkto taikymą, paremta mūsų žiniomis ir praktine produkto naudojimo patirtimi nuo šio TDL išleidimo datos. Produktą galima naudoti skirtingoms paskirtims, taip pat įvairiomis naudojimo ir darbinėmis aplinkos sąlygomis, kurių mes kontroliuoti negalime. Todėl „Henkel“ neatsako už mūsų produkto tinkamumą gamybos procesams ir sąlygoms, kurioms esant naudojate produktą, taip pat už paskirtį ir rezultatus. Itin rekomenduojame prieš naudojant patiems atlikti bandymus ir patikrinti mūsų produkto tinkamumą.

Bet kokia atsakomybė dėl informacijos, pateiktos techninių duomenų lape ar kitoje rašytinėje ar žodinėje rekomendacijoje (-ose) dėl susijusio produkto, neįtraukta, išskyrus atvejus, kai aiškiai susitarta kitaip, ir išskyrus mirties ar kūno sužalojimo atvejus dėl mūsų aplaidumo, ir bet kokia atsakomybė pagal bet kurį taikomą privalomą įstatymą dėl atsakomybės už gaminius.“

#### **„Henkel Balti OÜ“**

Sõbra 61

Tartu 50106, Estija

Telefonas (+372) 7305 800

Svetainė [www.moment-kljai.lt](http://www.moment-kljai.lt)