



MOMENT GEEL

Universaalne läbipaistev liim

Pakend: 30 ml

Tehniline andmeleht

05.2024

OMADUSED

- mittetilguv
- läbipaistev
- suur nakketugevus
- veekindel
- külmakindel
- äärmiselt vastupidav lahjendatud hapete ja aluste toimele

KASUTUSVALDKOND:

pehme ja jäika PVC, polüstürooli, orgaanilise klaasi ja teiste plastikute, porselani, keraamika, klaasi, puidu, metalli, kummi, naha, korgi, riide, porolooni, paberi, kartongi erinevas kombinatsioonis kokkuliimimiseks.

Ei sobi tefloni, polüetüleeni, polüpropüleeni liimimiseks

Ei soovitata toiduga kokkupuutuvate nõude liimimiseks



KASUTUSJUHISED

Eeltöötlus

Liimitavad pinnad peavad olema kuivad ja puhtad, soovitatav on töödelda liivapaberiga ja teha rasva-vabaks bensiini või atsetooniga.

Enne liimimist hoida materjale toatemperatuuril (+18° C kuni +25° C).

Pealekandmine

Kandke liimi Moment Geel ühtlaselt õhukese liimikihina mõlemale liimitavale pinnale, eriti hoolikalt servadesse.

Hoideaeg:

Enne liimitavate pindade ühendamist, tuleb neil lasta seista toatemperatuuril 10-15 minutit.

Oluline info:

Pärast 10 min seismist võib liimida veel 2 tunni jooksul. Pärast seismist peab liimitavate materjalide pinnale jääma nähtav liimkile. Poorsete ja väga imavate materjalide liimimisel võib vajalikuks osutuda täiendava liimikihi pealekandmine. Enne pindade ühendamist veenduge, et liim on puutekuiv, ei kleepu sõrmede külge ega veni.

Liimimine / Surumine:

Ühendage korralikult ja täpselt liimitavad pinnad, sest pindade ühendamise järel ei ole korrigeerimine enam võimalik. Suruge kokkuliimitavad pinnad tugevasti kokku (vajutussurve 0,5 N/mm² = 5 kg/cm² või rohkem). Nakketugevus ei sõltu rakendatud surve kestusest, vaid tugevusest. Piisab surumisest mõne sekundi jooksul. Surumist alustage keskelt servade poole, et vältida õhu kogunemist. Eriti hoolikalt vajutage kinni servad.

**Edasine töötlemine:**

Algne nakketugevus on nii kõrge, et liimitud toodet võib kohe edasi töötleva hakata.

TEHNILISED ANDMED

Koostis:	Polüuretaan
Lõplik nakketugevus:	Saavutatakse 3 päeva pärast. Liimitud asja võib hakata kasutama 24 tunni pärast. Sõltub materjalidest ja rakendatud survest.
Tihedus:	0,87-0,89 g/cm ³
Kulu:	Mõlemale pinnale pealekandmisel 250-350 g/m ²
Temperatuuritaluvus:	-40° C kuni +70° C
Vastupidavus:	Väga vastupidav vee, lahjendatud hapete ja aluste toimele. Ei vanane. Säilitustemperatuur: -20° C kuni +30° C. Liim on külmakindel.
Kasutustemperatuur:	+18° C kuni +25° C. Kuiv ja soe kiirendavad lahustite aurustumist, külm aeglustab.

LISAINFO**Ohutu kasutamise ja säilitamise tingimused:**

Töid tuleb teostada hästi ventileeritavas ruumis, eemal lahtistest tulekolletest.

Kasutamise vaheaegadel hoida liim tihedalt suletuna, et vältida lahustite aurustumist.

Kätele või silma sattumisel pesta veega hoolega maha ja loputada silmi.

Hoida tihedalt suletuna temperatuuril -20° C kuni +30° C.

Külmumise korral taastab liim täielikult oma esialgse konsistentsi ja omadused soojenemisel toatemperatuurini. Enne kasutamist tuleb liim läbi segada.

Säilivusaja möödumisel tuleb pakend kuivanud liimijääkidega utiliseerida koos olmejäätmetega.

Tööriistade puhastamine:

Puhastage tööriistad vahetult peale kasutamist bensiini abil.

Plekkide eemaldamine:

Liimi Moment Geel värsked plekke saab korralikult eemaldada bensiiniga immutatud lapiga. Kuivanud plekke saab riidelt eemaldada keemilises puhastuses. Muudelt pindadelt eemaldatakse liimiplekid bensiini abil.

Säilivus:

24 kuud tootmiskuupäevast

TERVISHOID JA OHUTUS

Enne toote kasutamist tutvuge ka tellimisel saadaoleva materjali ohutuskaardiga.



“Käesoleval tehnilisel andmelehel (TDS) esitatud teave, sealhulgas toote kasutamise ja pealekandmise alased soovitused põhinevad meie teadmistel ja kogemustel andmelehe väljaandmise kuupäeva seisuga. Toote erineva kasutusotstarve ja meie kontrollile allumatute töötingimuste tõttu ei vastuta Henkel liimi konkreetse rakenduse jaoks sobivuse ega kavatsetud tulemuse saavutamise eest. Soovitame tungival toodet sobivuse kindlaksmääramiseks eelnevalt katsetada.

Igasugune vastutus käesoleval tehnilisel andmelehel esitatud või muude kirjalike või suuliste soovituste eest antud toote kohta on välistatud, välja arvatud juhul, kui pole selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud või tegemist on meiepoolsest hooletusest põhjustatud surmajuhtumi või kehavigastusega või kehtivast tootevastutuse alasest seadusandlusest tuleneva vastutusega.”

Henkel Balti OÜ

Sõbra 61

50106 Tartu, Estonia

Tel. (+372) 7305 800

Internet: www.moment-liimid.ee