06.2024

# MOMENT GEL

**Pakuotė: 58 ml**

## SAVYBĖS

- Didelis atsparumas temperatūrai
- Gelis- nelaša, nenuteka
- Tinka vertikaliam naudojimui
- Greitas pradinis fiksavimas
- Elastingumas
- Didelis galutinis stipris

## PANAUDOJIMO SRITIS

- Universalūs neopreno klijai suklijuoja medieną, gumą, odą, plastikines detales ir įvairias sienų dangas (netinka polietilenui, polipropilenui, nailonui, polistirenui, plastifikuotam PVC ar sintetinės odos),
- garso izoliacijos, izoliacijos ir akustinių plokščių tvirtinimas ant sausų stabilių paviršių ir pagrindų,
- medinių medžiagų sujungimas su dekoratyviniais laminatais, tokias kaip „Resopal“®, „Formica“®, t. t., guma, , kamščiamedžiu, veltiniu, kietu PVC, minkštu PVC, metalu ir daugeliu kitų medžiagų.
- Faneruotųjų apvadų sujungimas prie kraštų ir kreivų paviršių,

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

**Pirminis apdorojimas**
Sujungiamos medžiagos turi būti sausos (medžio drėgmė nuo 8 iki 12 %) ir be riebalų ar dulkių. Nuvalykite laminatą, metalą, t. t. tirpikliu (benzinu ar acetonu). Papildomas pašiaušimas padidina sujungimo su stiprumą. Klijuokite medžiagoms tik teigiamoje temperatūroje pagal gamintojo instrukcijas. Geriausiai klijuokite dar neapdorotas paviršių (natūralus pagrindas) medžiagas. Dažais ar kitaip apdoroti klijuojami paviršiai prieš naudojimą turi būti nuvalyti ar nulupti.

**Naudojimas**
Gausiai ir tolygiai tepkite „Moment Gel“ ant abiejų sujungiamų paviršių – ypač ties kraštais – dantytaja mentele arba trumpų šerių šepetėliu. Prieš sujungdami dalis, leiskite tirpikliams išgaruoti. Garavimo laikas įprastoje kambario temperatūroje (5 ÷ 18°C) yra apie 15 min. Užtikrinkite nuolatinę ventiliaciją. Išgaravimui pasibaigus, iki 60 min. galima sujungti. Per trumpas garavimo laikas, ypač neporėtoms medžiagoms, gali lemti silpnesnio pradinio sujungimo rezultatus. Po tirpiklių išgaravimo ant paviršiaus turi būti likusi vientisa matoma klijų plėvelė. Gali prireikti tepti kelis klijų sluoksnius ant dideles poras turinčių ir ypač įgeriančių medžiagų. Prieš sujungiant dalis, klijai turi būti išdžiūvę. Prilietus pirštai neturėtų lipti ir klijai neturėtų atplyšti nuo paviršiaus.

**Klijavimas / suspaudimas:**
Pirmiausia, atidžiai sulygiuokite sujungiamas dalis. Nesulieskite abiejų paviršių, nes nebebus galima koreguoti. Tada suspauskite dalis viena su kita trumpam, tačiau taikydami stiprų spaudimą (0,5 N/mm² = 5 kp/cm² spaudimą arba didesnį). Atkreipkite dėmesį, kad sujungimo stiprumas priklauso ne nuo taikomos spaudimo trukmės, bet nuo stiprumo. Užtenka paspausti stipriai kelias sekundes.

**Įrankių valymas**
Įrankius valykite iškart po naudojimo su skiedikliu ar plovikliu.

**Sandėliavimas**
Laikykite originalioje pakuotėje sandariai uždarę kambario temperatūroje. Venkite žemesnių kaip +5 °C ir aukštesnių kaip +50 °C temperatūrų. Šaltus ar sustingusius klijus (žemiau kaip +5 °C temperatūros) galima vėl naudoti, jei jie iš lėto aklimatizuojami iki darbo temperatūros (apyt. +20 °C). Kokybė nebus prarasta. Darbo pertraukų metu klijų pakuotę reikia laikyti sandariai uždarytą, siekiant išvengti tirpiklių garavimo.

**TECHNINIAI DUOMENYS:**

| | |
|---|---|
| Sudėtis | Tirpiklių pagrindu polichlorpreno derva |
| Tankis | Apyt. 0,89 g / cm³ |
| Atsparumas karščiui | -40 °C–+70 °C |
| Laikas tinkantis klijavimui | Iki 60 min. |
| Garavimo laikas | 10–15 min. priklausomai nuo paviršiaus savybių |
| Naudoti kai temperatūra | +18–+25° C |
| Sąnaudos | 250–350 g/m² |
| Galutinis stipris (LST EN 205) | Priklausomai nuo paviršiaus ir spaudimo, po 3 dienų |
| Sandėliavimo laikas | 24 mėnesiai vėsioje vietoje |

**SVEIKATA IR SAUGA**
Prieš naudodami produktą peržiūrėkite atitinkamos Medžiagos saugos duomenų lapą, kuris pateikiamas pagal pageidavimą.

„Šiame techninių duomenų lape pateikiama informacija, taip pat rekomendacijos dėl produkto taikymo ir naudojimo yra pagrįstos mūsų žiniomis ir patirtimi, turėta šio techninių duomenų lapo išleidimo metu. Produktas gali būti naudojamas įvairiose srityse, įvairiais būdais ir skirtingomis jūsų aplinkos sąlygomis, kurių mes kontroliuoti negalime. Bendrovė „Henkel“ neatsako už savo produkto tinkamumą jūsų gamybos procesams ir sąlygoms, naudojimo paskirčiai ir už gautus rezultatus. Prieš naudojant rekomenduojame patiems atlikti bandymus, kad įsitikintumėte, jog produktas yra tinkamas.
Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su informacija, pateikta techninių duomenų lape, ar su bet kokiomis kitomis raštu ar žodžiu suteiktomis rekomendacijomis dėl šio produkto, išskyrus atvejus, kai yra aiškiai susitarta kitaip, ir atvejus, susijusius su mirtimi ar kūno sužalojimu dėl mūsų aplaidumo, taip pat išskyrus atsakomybę už gaminius, numatomą teisės aktais.

**Henkel Balti OÜ**
Sõbra 61
50106Tartu, Estonia
Tel. (+372) 7305 800
Internet: www.moment-klijai.lt



This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-27T10:05:36.429Z