



MOMENT

Fix & Remove

Technical Data Sheet v.1, January 2026

ĪPAŠĪBAS

Noņemama celtniecības līme iekštelpām, kuras pamatā ir SMP tehnoloģija.

- Salikto konstrukciju var atkal atdalīt
- Sacietējušu līmi var viegli noņemt, neatstājot nekādas paliekas
- Lieliski piemērota neporainām un cietām virsmām
- Lieliski piemērota lietošanai iekšējās
- Nestaipās vai nepil – tīra uzklāšana
- Sacietējoša ar mitrumu
- Koriģējama dažādas minūtes
- Nesatur silikonu
- Nesatur ftalāta plastifikatorus
- Nesatur bīstamos izociānātus
- Nesatur šķīdinātājus
- Nav koroziņa
- Gandrīz nemaz nesaraūjas sacietēšanas laikā

STANDARTI / APSTIPRINĀJUMI

GEV EMICODE®	EC 1 PLUS (ļoti zemas emisijas)
GOS emisiju marķējums (Francija)	A+

PIELIETOJUMS

MOMENT Fix & Remove ir ieteicama kā noņemama līme lietojumiem, kuros salīmētās detaļas vēlāk jāatdala viena no otras, neatstājot nekādus atlikumus.

Pielietojuma piemēri:

- Dvieļu āķi pie flīzēm, piemēram, vannas istabā, tualetē vai virtuvē
- Mazi spoguļi pie flīzēm vai augstspiediena lamināta, piemēram, vannas istabā vai tualetē
- Vannas istabas piederumi, piemēram, ziepju dozators, zobu birstes turētājs utt.
- Virtuves piederumi, piemēram, virtuves instrumentu stieņi, garšvielu plaukti utt.
- Zīmes, piemēram, zīmju pielīmēšana pie durvīm vai sienām
- Piemērota glazētām flīzēm, stiklam, augstspiediena laminātam, polivinilhlorīdam (PVC), nerūsējošajam tēraudam, alumīnijam un citiem neporainiem, cietiem materiāliem



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Sagatavošanās

Pārliecināties, ka līmējamās virsmas ir tīras, sausas un bez putekļiem, taukiem vai eļļas. Virsmām jābūt stabilām. Netīrumus notīrīt ar atbilstošu šķīdinātāju vai tīrīšanas līdzekli. Pārbaudīt, vai krāsa vai pārklājumi turas stingri, ja nē, noņemt tos. Ja nav pārliecības, ka virsma ir piemērota, veikt iepriekšēju pārbaudi nelielā laukumā, lai noteiktu saķeres piemērotību un tīru līmes noņemšanu.

Lietošana

MOMENT Fix & Remove tiek piegādāta gatava lietošanai un to var uzklāt tieši no tūbiņas. Ja nepieciešams, tūbiņas mīcīšana pāris sekundes pirms uzklāšanas var atvieglot izspiešanu.

Pēc pamatnes sagatavošanas uz līmējamās virsmas uzklāt MOMENT Fix & Remove līmi punktveidā ar dažu centimetru intervālu. Līmējamo elementu nostiprināt ar rokas spiedienu. Nodrošināt līmes slāņa biezumu no 0.5 līdz 1.5 mm (ar līmi aizpildītu spraugu starp virsmu un priekšmetu).

Ja nepieciešams, lai saliktos elementus noturētu kopā pirmajās sacietēšanas stundās, izmantot līmlenti, ķīlus vai balstus. Nepareizi novietotu elementu var viegli noņemt un pārvietot pirmajās minūtēs pēc uzklāšanas Pēc tam piespiest vēlreiz.

Īmētu priekšmetu ieteicams slogot tikai 24 stundas pēc pielīmēšanas.

Slodzes ierobežojums ir ļoti atkarīgs no pamatnēm, līmējamā elementa un sacietēšanas apstākļiem (temperatūras, mitruma).

Tipiskas statiskās slodzes robežas (apkārtējās vides apstākļos):

- Pēc 24 stundu sacietēšanas: var noslogot līdz 60 g uz 1 cm² uzklātās līmes (āķis ar 15cm² līmes virsmu: 1kg slodze).
- Pēc 48 stundu sacietēšanas: var noslogot līdz 200 g uz 1 cm² uzklātās līmes (āķis ar 15cm² līmes virsmu: 3kg slodze).
- Pēc 5 dienām sacietēšanas: var noslogot līdz 400 g uz 1 cm² uzklātās līmes (āķis ar 15cm² līmes virsmu: 6kg slodze).

Slogošanas piemērs:

		Alumīnija āķis ar 15 cm² līmes laukumu, kas pielīmēts pie augstspiediena lamināta (HPL)
23 °C / 50 % relatīvā mitruma	24 stundas	1 kg
	48 stundas	3 kg

Pēc lietošanas tūbiņu cieši aizvērt. Pārliecināties, ka līme ir pilnībā aizspiesta līdz atveres augšdaļai, lai pieskrūvētais vāciņš tieši saskartos ar līmi. Tas novērš līmes sacietēšanu tūbiņas galā. Tas novērš līmes sacietēšanu tūbiņas galā.

Atvienošana

Atvienošanu var veikt, pieliekot līmējumam sviras spēku ar instrumentu, piemēram, skrūvgriezi (plakano) vai skrāpēšanas nazi. Rīkoties uzmanīgi, lai šajā procesā nesabojātu virsmas.



Atkarībā no virsmām līmes atliekas var noņemt mehāniski vienā gabalā (“nolobot”) vai izmantojot, piemēram, keramikas plīts virsmas skrāpi. Ja tomēr līme ir palikusi, kā tīrīšanas līdzekli var izmantot spirtu.

Tīrīšana

Nesacietējušas līmes paliekas noņemt tūlīt pēc uzklāšanas. Piesārņojumu ar nesacietējušu līmi var noņemt ar šķīdinātāju (piemēram, vaļspirtu, spirtu). Sacietējušu produktu var noņemt tikai mehāniski (piemēram, ar keramikas plīts virsmas skrāpi vai nolobot).

Piezīmes par lietošanu/ierobežojumiem

Produkts ir īpaši ieteicams lietošanai iekšējās uz neporainām virsmām (piemēram, glazētām flīzēm, stikla, augstspiediena lamināta, polivinilhlorīda (PVC), alumīnija). Poraini materiāli var nokrāsoties, kas pēc līmes noņemšanas būs ar redzamiem, paliekošiem traipiem.

Pārklātu virsmu gadījumā pirms lietošanas ieteicams veikt adhēzijas testu. Tā kā pārklājumu klāsts ir liels, pirms lietošanas ieteicams pārbaudīt pārklājuma un līmes saderību. Pārklājumu materiāli var nokrāsoties, kas pēc līmes noņemšanas būs ar redzamiem, paliekošiem traipiem.

Nelietot uz bitumena virsmām vai būvmateriāliem, kas var izdalīt eļļas, plastifikatorus vai šķīdinātājus, kuri varētu sabojāt līmi.

Nav piemērota lietojumiem, kur ir ūdens ar spiedienu vai pastāvīga atrašanās ūdenī, piemēram, peldbaseinos.

Nav piemērota dabiskajiem akmeņiem (piemēram, marmoram).

Nav piemērota polietilēnam (PE), polipropilēnam (PP), politetrafluoretilēnam (PTFE), akrila stiklam,

Krāsu atšķirības var rasties, piemēram, ķīmisku vielu vai augstas temperatūras iedarbības dēļ. Tomēr krāsas maiņa parasti negatīvi neietekmē līmes tehniskās īpašības vai izturību.

Produktu drīkst izmantot spoguļu līmēšanai tikai tad, ja spoguļa pārklājums un aizsarglaka atbilst standartam EN 1036-1. Ja spoguļa īpašības nav zināmas, lūdzam jautāt apstiprinājumu spoguļa ražotājam. Pastāv risks salauzt lielākus spoguļus noņemšanas laikā.



TEHNISKIE DATI

Nesacietējais produkts

Ķīmiskā bāze:	(Mitrumā sacietējošs ar silānu modificēts polimērs (SMP) - sacietē, reaģējot ar atmosfēras mitrumu)	
Smarža	Alkohola	
Pielietošanas temperatūra, °C	+5 līdz +40 (substrāts un apkārtējā vide)	
Konsistence	Pasta, kas nenoslīd	
Blīvums, g/ml	~ 1.1	ISO 2811-1
Izturība pret plūšanu, mm	~ 0	ISO 7390
Plēvītes veidošanās laiks, minūtes	~ 15	23 °C, 50 % relatīvā mitruma
Atklātais laiks, minūtes	~ 20	
Sacietēšanas ātrums, mm/stundas	~ 2.3/24	23° C, 50 % relatīvā mitruma, lodīte 20x10 mm
Sākotnējais lipīgums, g/cm ²	~ 15	

Sacietējais produkts

Smarža	Bez smaržas	
Šora (Shore) A cietība:	~ 35	ISO 868
Bīdes stiprība stiepē, N/mm ²	~ 1	EN 205, koksne/koksne
100% modulis	~ 1.2	ISO 37, 2. tips
Pagarinājums sabrūkot, %	~ 250	ISO 37, 2. tips
Stiepes izturība, N/mm ²	~ 2.5	ISO 37, 2. tips
Uzklāšanas biezums, mm	0.5-1.5	
Darba temperatūra, °C	-40 līdz +80	

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Virsmas

Līmējamajām virsmām jābūt tīrām, sausām, bez putekļiem, taukiem vai eļļas un brīvām daļiņām. Eļļu vai smērvielu atlikumu noņemšanai izmantot acetonu, vaišpirtu, izopropanolu vai īpašos tīrīšanas līdzekļus. Produkts ir piemērots daudziem būvmateriālu veidiem, piemēram, glazētām flīzēm, stiklam, augstspiediena laminātam, polivinilhlorīdam (PVC) un alumīnijam. Nezināmu materiālu vai kritisku pielietojumu gadījumos ieteicams veikt adhēzijas testus vai sazināties ar mūsu tehnisko dienestu.

Uzglabāšana

12 mēneši no ražošanas datuma, uzglabājot neatvērtās, oriģinālajās tūbiņās, saunos apstākļos, pasargātu no tiešas saules gaismas, temperatūrā starp +10 °C un +25 °C..

Ķīmiskā izturība

Produkts nav ieteicams pielietojumiem, kur tas ir pastāvīgā saskarē ar ķīmiskām vielām vai ūdeni.

Lepakojums

Tūbiņa, 44 g

Krāsas

Caurspīdīgs

VESELĪBA UN DROŠĪBA

Pirms produkta lietošanas lūdzam skatīt attiecīgo produkta drošības datu lapu, kas ir pieejama pēc pieprasījuma.

ATBRĪVOŠANA

Informācija, kas sniegta šajā tehnisko datu lapā (TDS), tostarp ieteikumi par produkta lietošanu un pielietojumu, ir balstīta uz mūsu zināšanām un pieredzi par produktu šīs TDS datumā. Produktam var būt dažādi pielietojumi, kā arī dažādi lietojumi un darba apstākļi jūsu vidē, ko mēs nevaram kontrolēt. Tādēļ Henkel neuzņemas atbildību par mūsu izstrādājuma piemērotību ražošanas procesiem un apstākļiem, kādos jūs tos izmantojat, kā arī paredzētajiem lietojumiem un rezultātiem. Mēs ļoti iesakām jums pašiem veikt iepriekšējus izmēģinājumus, lai apstiprinātu mūsu produkta piemērotību.

Jebkāda atbildība attiecībā uz šajā tehnisko datu lapā sniegto informāciju vai jebkuru citu rakstiski vai mutiski dotu rekomendāciju (-ām) par saistīto produktu ir izslēgta, izņemot, ja nav tieši norunāts savādāk un izņemot attiecībā uz nāvi vai miesas bojājumiem, ko ir izraisījusi mūsu nolaidība, un jebkādu atbildību saskaņā ar jebkurām produktam obligāti piemērojamām saistību tiesībām.”

