



# SPECIALŪS KLIJAI ODAI „MOMENT“

2024.05

## Klijai odai

Pakuotė: 30 g

### SAVYBĖS

- Skaidrūs
- Elastingi
- Atsparumas senėjimui
- Geras pradinis sukibimas
- Plastifikatorius nemigruoja

### PASKIRTIS

- Odos ir gaminiams iš natūralios odos tarpusavyje klijuoti,
- Medienai ir dekoratyviniam laminatui, pvz., „Resopal®“, „Formica®“ ir kitoms kombinuotoms medžiagoms klijuoti su guma, oda, kamštiena, veltiniu, kietu PVC, minkštu plastikumu, metalu ir daugeliu kitų medžiagų,
- Itin stipriai prilimpa prie įvairių kietų ir minkštų plastikų (pvz., minkšto ir kieto PVC, polikarbonato, „Plexiglas®“, ABS, plastiko),
- Tinka klijuoti matomose vietose, peratomoms medžiagoms, popieriui ir kartonui,
- Netinka polietilenui, polipropilenui, putų polistireniui („Styropor®“), dirbtinei odai ir PTFE klijuoti.



### PAGRINDO PARUOŠIMAS

Klijuojama medžiaga turi būti sausa (pvz. medienos drėgnis ne daugiau 8–12 %), neriebaluota ir neapdulkėjusi. Laminuotus paviršius, metalą ir pan. paviršius nuvalykite tirpikliu (valymo benzinu). Sukibimas paprastai pagerėja papildomai pašiaušus paviršių. Prieš klijuojant medžiagas, jos turi būti laikomos šiltoje aplinkoje pagal gamintojo nurodymus. Medžiagas klijuokite tik prie neapdorotų paviršių (natūralaus pagrindo). Dažytus arba apdorotus paviršius pirmiausia reikia nuvalyti.

### DENGIMAS

Skystų klijų „Moment“ dantyta mentele (dideliems plotams) arba trumpų šerių šepetėliu gausiai ir tolygiai užtepkite ant abiejų klijuojamų paviršių, ypač prie kraštų. Prieš suklijuodami abi puses palaukite, kol išgaruos tirpikliai. Garavimo laikas normalioje kambario temperatūroje (18–25 °C) yra apie 5–10 minučių. Užtikrinkite nuolatinį vėdinimą. Praėjus garavimo laikui, paviršius galima suklijuoti per 60 minučių. Jei garavimo laikas per trumpas, ypač jei medžiagos yra neįgeriančios, pradinis sukibimo stipris gali būti mažesnis. Išgaravus tirpikliams ant paviršiaus turi likti vientisas klijų sluoksnis. Labai įgeriančias arba labai porėtas medžiagas gali reikėti ištepti keliais klijų sluoksniais. Prieš suklijuojant paviršius klijai liečiant turi būti sausi. Jie neturi prilipti prie piršto ar formuoti „siūlų“.

### ĮRANKIŲ VALYMAS

Įrankius iš karto po naudojimo nuvalykite tirpikliu arba acetonu.



## LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti sandariai uždarytą originalioje pakuotėje kambario temperatūroje. Venkite laikyti žemesnėje nei +5 °C ir aukštesnėje nei +50 °C temperatūroje.

## SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudodami produktą perskaitykite medžiagos saugos duomenų lapą, kurį galima gauti paprašius.

## TECHNINIAI DUOMENYS

Sudėtis	Poliuretanai
Tankis	Apie 0,87 g/cm <sup>3</sup>
Atsparumas karščiui	nuo -40 °C iki +70 °C
Apdorojimo laikas	60 min
Dirbti kai temperatūra	rekomenduojama naudoti temperatūroje nuo +18 °C iki +25 °C
Sąnaudos	250–350 g/m <sup>2</sup>
Galutinis sukibimo stipris (DIN EN 205)	Priklausomai nuo paviršiaus ir suspaudimo, pasiekiamas po 3 dienų
Sandėliavimo terminas	24 mėnesių
Garavimo laikas	5–10 min. kambario temperatūroje

## SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir užsakymo metu gautą saugos duomenų lapą.

„Šiame techninių duomenų lape (TDL) pateikta informacija, įskaitant gaminio naudojimo rekomendacijas, yra pagrįsta mūsų žiniomis ir patirtimi šio duomenų lapo išleidimo dieną. Dėl kitokio gaminio naudojimo būdo ir nuo mūsų nepriklausančių darbo sąlygų „Henkel“ neatsako už klijų tinkamumą tam tikrai paskirčiai bei už galutinį rezultatą. Rekomenduojame būtinai iš anksto išbandyti gaminį, kad įsitikintumėte, ar jis tinka numatytai paskirčiai. Neprisiimame jokios atsakomybės už šiame techniniame duomenų lape pateiktas arba kitas rašytines ar žodines rekomendacijas dėl šio gaminio, nebent būtų aiškiai susitarta kitaip arba jei dėl mūsų aplaidumo ištinka mirtis arba patiriama trauma, taip pat kai už gaminį esame atsakingi pagal galiojančius įstatymus.“

### „Henkel Balti OÜ“

Sõbra 61

50106 Tartu, Estija

Tel. (+372) 7305 800

Internete [www.moment-klizai.lt](http://www.moment-klizai.lt)

Tel. +370 612 09600

Darbo dienomis ir valandomis