Techninių duomenų lapas

10.2021

Moment Power Spray

Permanent

SAVYBĖS

- Koreguojamas purškimo būdas
- Geros savybės prieš senėjimą
- Didelis pradinis ir galutinis stiprumas
- Tinka naudoti ant akytųjų ir neakytųjų paviršių

NAUDOJIMO SRITYS

- Audinių, polieterio / poliesterio putų, porėtos gumos putų profilių, izoliacinių medžiagų, odos, veltinio, kartono su kartonu, gumos, metalo su mediena arba su poliesteriu klijavimui.
- Taip pat gerai sukimba su daugeliu PE plėvelių.Tinka klijuoti faneros juostas prie kraštų ir išlinkimų.
- Netinka klijuoti polistireninį putplastį, PE, PP ir plastifikuotą PVC.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Paviršiaus paruošimas

Klijuojama medžiaga turi būti sausa, be tepalų ir dulkių. Laminuotus, metalinius ir pan. paviršius nuvalykite tirpikliu (plovimui skirtu benzinu).

Naudojimas

Prieš tikrąjį naudojimą primygtinai rekomenduojama atlikti klijų tinkamumo su klijuojama medžiaga bandymus.

Prieš naudodami klijus, stipriai papurtykite flakoną.
Pasirinkite klijų purškimo plotį ir kiekį flakono antgalį pasukę iki norimų nustatymų.

Flakoną laikykite 20–25 cm atstumu nuo paviršiaus ir vienodai purkškite ant abiejų klijuojamų paviršių, ypač ant kraštų.

Prieš sujungdami dalis leiskite išgaruoti tirpikliams. Tirpiklių išgaravimo laikas įprastomis kambario temperatūros (18–25 °C) sąlygomis yra maždaug 10–15 min. (priklausomai nuo klijuojamos medžiagos, užpurkštų klijų storio ir darbo sąlygų). Užtikrinkite pastovų vėdinimą.

Pastaba: laukiant per ilgai arba per trumpai gali pakisti sukibimas. Klijuokite, kol klijai dar yra lipnūs. Atidžiai sulygiuokite dalis (veliau koreguoti nebebus galima) ir tvirtai jas suspauskite vieną su kita.

TECHNINIAI DUOMENYS

Sudėtis	Stireno-butadieno kaučiukas (SBR) tirpiklio pagrindu
Tankis	0,72 g/cm^3
Šiluminis atsparumas	Nuo -30 iki +70 °C
Laikas iki kietėjimo pradžios	Iki 10 min.
Naudoti, kai temperatūra	Nuo +10 iki +40 °C
Sąnaudos	Apie 150–250 g/m² (naudojant ant abiejų pusių, priklausomai nuo medžiagos ir klijų purškimo būdo)
Laikymo trukmė	12 mėn. vėsiomis sąlygomis
Išgaravimo laikas	10–15 min., priklausomai nuo paviršiaus savybių

APRIBOJIMAI

Įrankių valymas

Po naudojimo apverskite flakoną ir spauskite purškiamąjį antgalį, kol jame nebebus klijų.
Jei įmanoma, antgalį nuvalykite skiedikiu ar panašiais tirpikliais.

Laikymas

Flakoną laikykite sandariai uždarytą kambario temperatūroje. Venkite laikyti žemesnėse kaip +5 °C ir aukštesnėse kaip +50 °C temperatūrose.

SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudodami produktą peržiūrėkite atitinkamą Medžiagos saugos duomenų lapą, kuris pateikiamas pageidaujant.

„Šiame Techninių duomenų lape (TDL) pateikta informacija, įskaitant naudojimo rekomendacijas ir produkto taikymą, paremta mūsų žiniomis ir praktine produkto naudojimo patirtimi nuo šio TDL išleidimo datos. Produktą galima taikyti įvairiais tikslais, įvairiomis naudojimo ir darbo sąlygomis, kurių mes negalime kontroliuoti. Dėl šios priežasties „Henkel“ neprisiima atsakomybės dėl produkto tinkamumo naudoti jūsų srityse ir jūsų sąlygomis, taip pat dėl naudojimo paskirties ir rezultatų. Primygtinai rekomenduojame patiems atlikti bandymus, kad nustatytumėte produkto tinkamumą naudoti.

Neprisiimame atsakomybės už šio Techninio duomenų lapo turinį, taip pat su šiuo produktu susijusias rašytines ir žodines rekomendacijas, išskyrus, jei įvyko mirtis ar sužalojimas dėl mūsų aplaidumo ar bet kokio su produktu susijusio teisinio pažeidimo.“

Henkel Balti OÜ
Sõbra 61
50106 Tartu, Estonia
Tel. (+372) 7305 800

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-27T10:18:07.626Z