



Tehniline andmeleht
10.2021

MOMENT REPAIR EXPRESS 48 g

OMADUSED

- epoksüpahtel
- kahekomponentne, 1:1 segamissuhtega
- lahustivaba
- tahkunud materjali saab töödelda (lihvida, puurida) ja värvida

KASUTUSVALDKOND

Paljude materjalide nagu metallid, puit, keraamika, kivi, enamik plastmasse (välja arvatud PP, PE, Teflon® jms) täitmine, parandamine ja liimimine.

KASUTAMINE

Pinna ettevalmistamine

Liimitavad pinnad peavad olema kuivad ning tolmu- ja õlivabad. Parima tulemuse saamiseks tuleb pindu enne liimimist karestada.

Tööde käik

Eemaldage kile ja segage kaks komponenti ühtlase värvuse saamiseni omavahel läbi (umbes 1 minuti jooksul). Täitmine või taastamine: kandke pahtel prakku või auku ja vormige või siluge kätega soovitud kujuliseks. Liimimine: kandke pahtel ühele pinnale ja pange pinnad kokku. 3 minutit pärast ühtlase massi moodustumist hakkab pahtel kõvenema.



TEHNILISED ANDMED

Koostis	epoksüvaigust ja kõvendist moodustuv pahtlimass
Tihedus (komponent A, B)	2 g/ml, 2 g/ml
Temperatuurikindlus	-30 °C kuni 120 °C (koormatavate liidete puhul max 70 °C)
Avatud aeg	3 minutit
Värvus	valge ja beež (tahkudes muutub valgeks)
Tahkumisaeg	on 15 minutiga piisavalt tugev käitlemiseks ja



	töötlemiseks. Täieliku tugevuse saavutab 24 tunni pärast.
Lõplik tugevus (EN 1465, RTC)	kuni 6 N/mm ² (sõltuvalt aluspinnast)
Säilivus (20°C juures)	avamata pakendis 2 aastat tootmiskuupäevast

PIIRANGUD

Epoksüliim ei sobi kasutamiseks pehmete plastikute nagu PE, PP või Teflon®i puhul.

Tööriistade puhastamine

Tahkunud toote saab eemaldada mehhaaniliselt (lihvides, kraapides jne), tahkumata materjali etanooli või muu alkoholipõhise puhastusvahendiga.

Hoidmine

Hoidke toodet toatemperatuuril (+10°C kuni +30°C). Toode säilib kauem madalamal temperatuuril.

TERVISHOID JA OHUTUS

Enne toote kasutamist tutvuge ka tellimisel saadaoleva ohutuskaardiga.

“Käesoleval tehnilisel andmelehel (TDS) esitatud teave, sealhulgas toote kasutamise ja pealekandmise alased soovitused põhinevad meie teadmistel ja kogemustel andmelehe väljaandmise kuupäeva seisuga. Toote erineva kasutusotstarve ja meie kontrollile allumatute töötingimuste tõttu ei vastuta Henkel liimi konkreetse rakenduse jaoks sobivuse ega kavatsetud tulemuse saavutamise eest. Soovitame tungivalt toodet sobivuse kindlaksmääramiseks eelnevalt katsetada.

Igasugune vastutus käesoleval tehnilisel andmelehel esitatud või muude kirjalike või suuliste soovituste eest antud toote kohta on välistatud, välja arvatud juhul, kui pole selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud või tegemist on meiepoolsest hooletusest põhjustatud surmajuhtumi või kehavigastusega või kehtivast tootevastutuse alasest seadusandlusest tuleneva vastutusega.”

Henkel Balti OÜ

Sõbra 61

50106 Tartu, Eesti

Tel. (+372) 7305 800

Internet: www.moment-liimid.ee