04.2024

„MOMENT“ GUMOS KLIJAI

Gaminiams iš gumos klijuoti

Pakuotė: 30 g

SAVYBĖS

- Geras pradinis ir galutinis sukibimas
- Atsparūs vandeniui ir elastingi
- Geras atsparumas karščiui
- Atsparumas senėjimui

PASKIRTIS

- Gumai, odai, kamštienai, veltiniui, standžiam PVC, minkštam plastikui, medienai ir dekoratyviniam laminatui, pvz., „Resopal®“, „Formica®“ ir kitoms kombinuotoms medžiagoms, metalui ir daugeliui kitų medžiagų klijuoti.
- Guminiams botams, sportbačiams, šlepetėms ar sandalams klijuoti.
- Pripučiamoms guminėms valtims ir palapinėms klijuoti.
- Netinka polietilenui, polipropilenui, putų polistirenui, dirbtinei odai ir plastifikuotam PVC klijuoti.
- Garso, hidroizoliacinėms ir garsą izoliuojančioms plokštėms (išskyrus putų polistireną) arba tinkamoms plastikinėms plokštėms ir įvairių tipų sienų dangoms (išskyrus plastifikuotą PVC ar dirbtinę odą) tvirtinti prie sausų, stabilių paviršių.
- Faneruotės juostoms prie kraštų ir išlinkimų klijuoti.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Klijuojama medžiaga turi būti sausa (pvz. medienos drėgnis 8–12 %), neriebaluota ir neapdulkėjusi. Laminuotus paviršius, metalą ir pan. paviršius nuvalykite tirpikliu (valymo benzinu). Sukibimas paprastai pagerėja papildomai pašiurkštinus paviršių. Prieš klijuojant medžiagas, jos turi būti laikomos šiltoje aplinkoje pagal gamintojo nurodymus. Medžiagas klijuokite tik prie neapdorotų paviršių (natūralaus pagrindo). Dažytus arba apdorotus paviršius pirmiausia reikia nuvalyti.

DENGIMAS

Skystų kontaktinių klijų „Moment“ dantyta mentele (dideliems plotams) arba trumpų šerių šepetėliu gausiai ir tolygiai užtepkite ant abiejų klijuojamų paviršių, ypač prie kraštų. Prieš suklijuodami abi puses palaukite, kol išgaruos tirpikliai. Garavimo laikas kambario temperatūroje (18–25 °C) yra apie 10–15 minučių. Užtikrinkite nuolatinį vėdinimą. Praėjus garavimo laikui, paviršius galima suklijuoti per 2 valandas. Jei garavimo laikas per trumpas, ypač jei medžiagos yra neįgeriančios, pradinis sukibimo stipris gali būti mažesnis. Išgaravus tirpikliams ant paviršiaus turi likti vientisas klijų sluoksnis. Labai įgeriančias arba labai porėtas medžiagas gali reikėti ištepti keliais klijų sluoksniais. Prieš suklijuojant paviršius klijai liečiant turi būti sausi. Jie neturi prilipti prie pirštо ar formuoti „siūlų“.

SUKLIJAVIMAS/SUSPAUDIMAS

Pirmiausia atsargiai sulygiuokite klijuojamus paviršius, nes susilietus dviem klijų sluoksniams reguliuoti nebebus įmanoma. Tada greitai, bet stipriai suspauskite paviršius (slėgimo stipris 0,5 N/mm2 = 5 kp/cm2 ar daugiau). Atminkite, kad sukibimo stiprumas priklauso nuo spaudimo intensyvumo, o ne nuo trukmės. Pakanka spausti keletą sekundžių. Didesnius klijuojamus paviršius, pvz., laminuotas plokštes, metalus ir pan., reikia spausti su presu. Priklausomai nuo apdorojamos detalės, gali pakakti ir stipraus volavimo (slėginiu volu). Kad nesusidarytų oro burbuliukų, voluokite nuo vidurio kraštų link. Kruopščiai prispauskite prie kraštų. Tvirtus standžius paviršius smūgiuokite kietu plaktuku.

TOLESNIS APDOROJIMAS

Pradinis sukibimo stipris yra toks didelis, kad apdorojamą detalę iš karto po suspaudimo galima judinti toliau.

TECHNINIAI DUOMENYS

Sudėtis	Polichloroprenas
Tankis	0,89 g/cm3
Atsparumas karščiui	nuo –40 °C iki +110 °C
Darbinė temperatūra	Skystus kontaktinius klijus „Moment“ rekomenduojama naudoti kambario temperatūroje nuo +18 °C iki +25 °C
Sąnaudos	250–350 g/m2
Galutinis sukibimo stiprumas (LST EN 205)	Priklausomai nuo paviršiaus ir suspaudimo, pasiekiamas po 1-3 dienų
Sandėliavimo terminas	24 mėn., laikyti teigiamoje temperatūroje
Garavimo laikas	10–15 min. kambario temperatūroje

ĮRANKIŲ VALYMAS

Įrankius iš karto po naudojimo nuvalykite acetoniniu tirpikliu arba benzinu.

LAIKYMO SĄLYGOS

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą kambario temperatūroje. Venkite laikyti žemesnėje nei +5 °C ir aukštesnėje nei +50 °C temperatūroje. Šalti arba sušalę klijai (iki +5 °C) vėl tampa visiškai tinkami naudoti, jei jų temperatūra lėtai pakyla iki darbinės temperatūros (apie +20 °C). Gaminio kokybė dėl to nepablogėja. Kai klijai nenaudojami, pakuotę laikykite sandariai uždarytą, kad neišgaruotų tirpikliai.

SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudodami produktą peržiūrėkite atitinkamos Medžiagos saugos duomenų lapą, kuris pateikiamas pagal pageidavimą.

„Šiame techninių duomenų lape pateikiama informacija, taip pat rekomendacijos dėl produkto taikymo ir naudojimo yra pagrįstos mūsų žiniomis ir patirtimi, turėta šio techninių duomenų lapo išleidimo metu. Produktas gali būti naudojamas įvairiose srityse, įvairiais būdais ir skirtingomis jūsų aplinkos sąlygomis, kurių mes kontroliuoti negalime. Bendrovė „Henkel“ neatsako už savo produkto tinkamumą jūsų gamybos procesams ir sąlygoms, naudojimo paskirčiai ir už gautus rezultatus. Prieš naudojant rekomenduojame patiems atlikti bandymus, kad įsitikintumėte, jog produktas yra tinkamas.
Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su informacija, pateikta techninių duomenų lape, ar su bet kokiomis kitomis raštu ar žodžiu suteiktomis rekomendacijomis dėl šio produkto, išskyrus atvejus, kai yra aiškiai susitarta kitaip, ir atvejus, susijusius su mirtimi ar kūno sužalojimu dėl mūsų aplaidumo, taip pat išskyrus atsakomybę už gaminius, numatomą teisės aktais.

Henkel Balti OÜ
Sõbra 61
50106Tartu, Estonia
Tel. (+372) 7305 800
Internet: www.moment-klijai.lt

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-27T10:19:32.941Z