

MOMENT UNIVERSAL CLASSIC

Adeziv universal de contact



REZISTENȚĂ LA CONDIȚII EXTREME

CARACTERISTICI

- putere mare de lipire
- rezistență la umiditate și temperaturi extreme, (-40°C - +110°C)
- flexibilitate ridicată
- durabilitate în timp

DOMENII DE UTILIZARE:

- ideal pentru lipirea combinată al materialelor lemnoase cu : folie de tip melamina decorativa , cauciuc , piele , păsă , plută , dur PVC , metal, material expandat spongios
- lipire furnir pe canturi, mici reparații mobilă
- fixarea panourilor de izolare fonică și acustică (cu excepția polistirenului expandat) al diferitelor tipuri de tapet (cu excepția celor din piele sintetică și PVC plastifiat) pe suprafețe uscate și stabile.
- Nu este recomandat pentru PP, PE, polistiren expandat, PVC plastifiat , piele sintetică.

AMBALARE:

- cutie din metal 800 ml, 12 buc. / bax
- tub din metal 120 ml, 30 buc. / bax
- tub din metal 50 ml, 40 buc. / bax



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Suprafețele trebuie să fie uscate, degresate și desprăfuite. Plăcile laminate, metalele etc. se vor curăța cu solvenți uzuali (neofalină). Suprafețele metalice se pot sabla pentru o mai mare aderență. Înaintea lipirii, materialele vor fi acclimatizate conform indicațiilor firmelor producătoare, iar suprafețele lăcuite se vor șlefui. Pe materialele cu pori mari sau cele absorbante adezivul se va aplica de mai multe ori.

MOD DE APLICARE

Adezivul se aplică omogen cu șpaclul pe ambele suprafețe de lipit, mai ales pe margini. Adezivul nu se va dilua. Se așteaptă până la uscarea peliculei de adeziv (nu trebuie să fie lipicioasă la atingerea cu mâna), cca. 15 minute și se presează puternic. Timpul deschis (timpul în care încă se mai poate efectua lipirea după aplicare): max. 60 minute. Se potrivesc exact părțile de lipit. După aplicarea adezivului și îmbinarea suprafețelor, corectarea nu mai este posibilă. Acționează imediat. Pentru o lipire sigură nu este importantă durata ci presiunea apăsării. Se va apăsa începând cu mijlocul pentru a evita formarea unor incluziuni de bule de aer. Rezistența finală se atinge după 3 zile. Presiunea minimă de apăsare este de 0,5 N/mm².

DATE TEHNICE

Bază	policloropren
Densitate	0,89 g/cm ³
Culoare	alb-crem
Timp de evaporare	10 - 15 min. la t. camerei
Temperatură de prelucrare	> + 5°C
Consum	250 - 350 g/m ²

DEPOZITARE

A se depozita în zone răcoase bine ventilate, ferit de surse de căldură sau foc. Produsul este rezistent la îngheț. Se recomandă totuși depozitarea la temperaturi pozitive +5°C max +50°C. Adezivul rece sau înghețat (sub + 5°C) va deveni din nou complet utilizabil dacă este acclimatizat lent până la temperatura de lucru (aprox.20°C).Termen de valabilitate: 24 de luni de la data fabricației.

RECOMANDĂRI

Se va lucra la o temperatură a încăperii de +18°C până la +25°C. Temperaturile ridicate grăbesc, cele scăzute încetinesc evaporarea solventului. Rezistent până la temperaturi de +110°C. În timpul pauzelor de lucru , recipientul trebuie bine închis pentru a prevenii evaporarea solventilor.Curățați uneltele cu benzină sau alcool. Nu este recomandat pentru polistiren, polietilenă, polipropilenă. După folosire, ambalajele trebuie închise. Resturile de material nu se aruncă în rețeaua de canalizare. Produsul conține solvent care poate forma un amestec inflamabil de vapori. Inhalarea pe timp îndelungat poate duce la probleme respiratorii.

În timpul aplicării adezivului este interzisă efectuarea unor operațiuni care produc scântei și flacără (de ex. sudare, fumat, utilizarea instalațiilor electrice). Adezivul este foarte inflamabil! A nu se lăsa la îndemâna copiilor! Inspirația îndelungată a vaporilor adezivului poate dăuna sănătății. Se poate folosi doar în încăperi bine aerisite, respectiv în aer liber. Conține colofoniu. Poate declanșa o reacție alergică.