

МОМЕН ЕРОХУ

Прозрачно, 2-компонентно,
бързотвърдяващо се епоксидно лепило в спринцовка



Характеристики

- Бързо епоксидно лепило (5 минути)
- Двуконентно, съотношение на смесване 1:1
- Без разтворители
- След твърдяване, материалът може да се обработва машинно (шкури, пробива) и да се боядисва.

Област на приложение

Залепване и поправяне на повечето материали като метали, дърво, керамика, камък, повечето пластмаси (с изключение на полипропилен (PP), полиетилен (PE), тефлон (PTFE) и еквивалентни)

Инструкции за употреба

Подготовка на повърхността

Повърхностите, които ще се лепят, трябва да са сухи, почистени, без прах, мазнини и мазла. За най-добър резултат повърхностите трябва да се направят грапави преди залепване.

Нанасяне

Отстранете защитната пластмасова капачка от спринцовката. Поставете един от двата смесителни апликатора на мястото на защитната капачка. Изтласкайте продукта, като натиснете буталото на спринцовката. Двата компонента се смесват равномерно в апликатора. Нанесете залепващата смес върху една от повърхностите и завършете залепването незабавно. В рамките на 1 минута от смесването, продуктът започва да се твърдява.

Технически данни

Състав	Система от епоксидна смола и твърдител
Плътност (Част А, В)	1,16 g/ml, 1,10 g/ml
Топлоустойчивост	-30°C до 150°C (макс. 70°C за товароносещите връзки)
Отворено време	1 минута
Цвят при твърдяване	Прозрачен
Време за твърдяване	30 минути до достигане на работна якост за обработка. Функционална якост след 24 часа
Окончателна якост (EN 1465, RTC)	До 16 N/mm ² (в зависимост от основата)
Срок на годност (при 20°C)	18 месеца, неотворено, от датата на производство

Ограничения

Епоксидното лепило не е подходящо за използване върху меки пластмаси като полиетилен (PE), полипропилен (PP) или тефлон (PTFE).



Почистване на инструментите

След твърдяване смолата може да се отстрани само механично (шлайфане, шкурене, изстъргване и т.н.). Невтвърденият материал може да се отстрани с етанол или друг почистващ препарат с алкохолен разтворител.

Съхранение

Продуктът трябва да се съхранява при стайна температура (10°C – 30°C). За максимален срок на годност, моля, съхранявайте продукта при долна граница на температурния диапазон.

Опаковка

6 мл

Здраве и безопасност

Преди да използвате продукта, моля да се запознаете с Информационния лист за безопасност. Прочетете информационния лист за безопасност на уебсайта www.mymsds.henkel.com.

Предоставената в настоящия информационен лист с технически данни (ИЛТД) информация, включително препоръките за употребата и приложението на продукта, се основава на нашите познания и опит по отношение на продукта към датата на настоящия ИЛТД. Продуктът може да се използва за най-различни приложения и в най-различни условия на средата, върху които нямаме контрол. Затова Henkel не носи отговорност за годността на продукта за производствените процеси и условията, в които ги използвате, както и за съответните приложения и резултати. Силно препоръчваме да извършите самостоятелно предварителни изпитвания, за да проверите дали нашият продукт е подходящ за тях. Всякаква отговорност по отношение на информацията в информационния лист с технически данни или други писмени или устни препоръки по отношение на съответния продукт се изключва, освен при изрична договореност и по отношение на смърт или наранявания, причинени от небрежност от наша страна, както и при отговорност по действащ закон за задължителна отговорност за продуктите.

Хенкел България ЕООД

Бизнес Парк София, сгр.2, ет.4,

Тел.: 02/806 39 00, henkel.lepila@bg.henkel.com, www.moment.bg