



MOMENT WOOD EXPRESS

Adeziv cu lipire rapidă pentru lemn



TIMP DE ÎNTĂRIRE SCURT

CARACTERISTICI


- se uscă transparent
- fără solvent
- nu decolorează lemnul (nici chiar esențele tari)
- monocomponent, gata preparat
- ușor de utilizat

DOMENII DE UTILIZARE

- aplicații de lipire prin asamblare
- îmbinări cu dibluri de lemn, nut și feder
- îmbinări de caneluri, lemn masiv
- înclieirea de furnir și canturi
- înclieirea de suprafețe mari

AMBALARE

- tuburi din plastic 750 g, 12 buc. / bax
- tuburi din plastic 250 g, 12 buc. / bax



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Suprafețele pe care se aplică produsul trebuie să fie curate, degresate și desprăfuite. Lemnul cu conținut ridicat de ulei sau tanin, cum ar fi de ex. tec, nuc, salcâm, castan etc. trebuie șters cu o soluție degresantă înainte de aplicarea adezivului. Umiditatea lemnului trebuie să fie de 8 până la 12% CM. O umiditate mai mare prelungeste timpul de întărire.

MOD DE APLICARE

Moment Wood Express se aplică într-un strat subțire pe lemn cu ajutorul unor ustensile din material plastic precum: pieptene/rolă/mașină de aplicare adeziv. În cazul unui lemn de esență tare, este indicat să se aplice adezivul pe ambele părți. Moment Wood Express nu trebuie să vină în contact cu uneltele ce conțin fier (pericol de decolorare). Cantitatea de aplicare depinde de capacitatea de absorbție a suprafeței, cca. 150 g/m². Timpul deschis depinde de temperatura aerului din încăpere și de umiditatea lemnului. La o temperatură a camerei de +20°C, Moment Wood Express are timpul deschis de maximum 10 minute. Părțile se lipesc atât timp cât adezivul este umed.

RECOMANDĂRI

Valoarea pH-ului pentru Moment Wood Express este de 3,5. În cazul lemnului care conține ulei sau tanin este puțin probabilă decolorarea dacă nu se folosesc uneltele ce conțin fier în timpul aplicării adezivului. Decolorările lemnului se pot îndepărta cu soluție apoasă de acid oxalic: 2 – 3%. Sculele de lucru se curăță cu apă rece, imediat după folosire. Adezivul uscat se îndepărtează prin spălare repetată.

DATE TEHNICE

Compoziție	polivinil acetat
Îmbinare	elastică
Durabilitate la înclieiere	la infiltrări de apă îndeplinește condițiile conform DIN EN 204 D1 și D2
Rezistență finală	în general mai mare decât ce a lemnului.
Densitate	cca. 1,1 g/cm ³
Temperatură de lucru	nu se prelucrează sub +3°C. Această indicație este valabilă atât pentru temperatura camerei, cât și în special pentru temperatura materialului ce trebuie lipit și adezivul în sine.
Utilizare	cantitatea de aplicare a adezivului se face după capacitatea de absorbție a suprafeței de bază aprox. 150 g/m ²
Timp deschis	maxim 10 minute

DEPOZITARE

Moment Wood Express se depozitează într-un loc uscat, ferit de îngheț și închis ermetic. La o depozitare corectă, Moment Wood Express poate fi păstrat timp de 12 luni.