



MOMENT WOOD WATERPROOF

Adeziv pentru lemn

REZISTENT LA APĂ

CARACTERISTICI


- se usucă transparent
- lipitura obținută este de tip elastic
- monocomponent, gata preparat
- fără solvent
- rezistență deosebită în timp

DOMENII DE UTILIZARE

- lipirea lemnului și a materialelor asemănătoare lemnului care sunt expuse umidității aerului sau influenței de scurtă durată a apei
- toate încheierile la uși și ferestre în exterior

AMBALARE

- tuburi din plastic 750 g, 12 buc. / bax
- tuburi din plastic 250 g, 12 buc. / bax



SE USUCA
TRANSPARENT

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără substanțe care ar putea împiedica aderența.

MOD DE APLICARE

Se aplică cu pensula, spatula de plastic sau cu rola pe suprafață. Se aplică pe o singură parte și se presează în cursul timpului de acționare (max. 20 minute). Rezistența finală se obține după 24 h. A nu se folosi sub +7°C. Umiditatea lemnului trebuie să fie între 8 - 12% CM.

RECOMANDĂRI

A se feri de îngheț.
A se depozita și transporta la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C.

DATE TEHNICE

Adeziv pe bază de dispersie de poliacetat de vinil

Densitate	1,1 g/cm ³
Aderență	foarte bună
Testat pentru rezistența la căldură	Watt 91 > 7 N/mm ²
Timp deschis	12 min.
pH	3
Consum	aprox. 150 g/m ²
Timp de presare:	
Lemn	la 10°C între 25 min. – 30 min. la 20°C între 15 min. – 20 min.
Plăci lemn	la 20°C 40 min. la 40°C 25 min. la 60°C 15 min.

DEPOZITARE

În locuri uscate și răcoroase pe o durată de max. 12 luni de la data de fabricație.