



百得环保型熊猫白胶

706B 708B 709B

产品特性

- 卓效环保配方（不含 DBP）
- 粘结性能优异
- 超效快干



产品介绍

本品绿色环保不易燃，由醋酸乙烯酯乳化聚合而成的优质粘合剂，具有粘结性能好，成膜透明等优良性能。

应用范围

木材粘合、家居制作、纸张加工、无线装订、皮革粘合及印染，涂料上的固着剂等，亦可用作批墙及墙纸粘贴的添加剂。

是家庭装潢、建筑工程、广告、家具及板材加工、包装纸业等用胶的理想选择。

使用介绍

施工前预处理

- 1) 粘合表面必须干净，干燥，无灰尘、油污等附着物
- 2) 木质材料的含水率应在 8% - 12% 范围内。

使用方法

- 1) 将白胶搅拌均匀，薄涂于粘结物的一面。
- 2) 将两粘结物面粘合、压紧、可用夹子，

技术说明书

发布日期: 30.6.2024



- 胶带或重物帮助施压，特别注意边缘部分的施压。施压时间至少 2 小时。
- 3) 对于需承受压力的粘结，应适当提高施压压力及延长施压时间

工具清洗

施工工具及盛白胶的器皿使用后，立即以清水洗净即可。结皮的胶水或干胶残留物需要浸泡数天进行清洗。

产品参数

类目	参数
外观	乳白色乳液，干后无色透明
粘度	$\geq 5,000 \text{ mPa}\cdot\text{S}$
pH 值	3 – 8.5
固含量	$\geq 43\%$
最低成膜温度	$\leq 4^{\circ}\text{C}$
压缩剪切强度:	
- 干强度	$\geq 8.0 \text{ MPa}$
- 湿强度	$\geq 2.0 \text{ MPa}$

以上测试结果是在温度为 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，湿度为 $50\pm 5\%$ 条件下获得。

本产品符合国家标准 GB 18583 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》及 GB 33372 《胶粘剂挥发性有机化合物限量要求》中相关要求。

通过国家标准 GB18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》

项目	指标
游离甲醛/(g/kg)	≤ 1

苯/(g/kg)	≤ 0.20
甲苯 + 二甲苯/(g/kg)	≤ 10
总挥发性有机物/(g/L)	≤ 110

注意事项

- 1) 应避免与聚氨酯类的油漆同时施工。
- 2) 对于大面积及特殊环境、材质的粘结，应先进行局部的产品适用性测试。
- 3) 为保证优质施工质量，使用温度低于 10°C 或湿度高于 75% ，请征求专业技术意见。
- 4) 使用完毕后请将桶盖密封，容器必须密闭，以防止其水分挥发掉。
- 5) 必须放置在儿童接触不到的地方。
- 6) 本公司仅对产品质量负责。

储存及运输

- 1) 贮存和运输的温度须在 5°C 到 35°C 。
- 2) 若未一次性使用完，施工后请加盖密封并注意防冻。

执行标准

- Q/0601LCTS15
- GB18583
- GB33372

包装规格

3.5 公斤，9 公斤，18 公斤塑料桶装



技术说明书

发布日期: 30.6.2024



保质期限

24 个月（原包装存放于室内 5°C - 35°C 干燥通风处）

在使用产品之前，请参阅相关的材料安全数据表（可应要求提供）。

健康与安全

“本技术说明书所示之信息，包括对产品使用及应用的建议，均基于我司在制作本表之时所掌握的与产品相关的知识及经验而获得。产品可能有多种用途、并因用途变化及不受我司掌控的贵司操作条件的变化而变化。因此，汉高对产品是否适用于贵司使用的工艺流程及施工条件、预期用途及结果不承担责任。我司强烈建议贵司在使用产品前进行测试以确定该产品的适用性。

非经另行明示约定，我司对与本表中的信息以及其他与所涉产品相关的口头或书面建议不承担责任，因我司过失导致的人身伤亡责任及应适用的产品责任法中强制性规则所规定的责任不在此列。”