



# Pattex Akrylový tmel PREMIUM

## CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Pattex Akrylový tmel Premium je vysoko elastická výplňová hmota na disperznej báze.

## VLASTNOSTI

- vynikajúca odolnosť proti UV žiareniu
  - vysoce elastický
  - vhodný na hrubé povrchy
  - pretierateľný\*
  - pre interiér aj exteriér
- \*venujte pozornosť pokynom v technickom listu

## OBLASTI POUŽITIA

Na použitie v interiéri aj exteriéri. Môže byť použitý ako pretierateľný akryl na praskliny v stenách, škáry medzi sadrokartónmi, škáry okolo okien a dverí. Veľmi dobre priľne k väčšine stavebných materiálov ako sú omietky, drevo, kameň a pod. Vhodný aj na vlhké a porézne materiály. Nie je vhodný na PE, PP, EPDM, PTFE, prírodný kameň a pod. Pred použitím skontrolujte citlivosť materiálov. Produkt je určený na použitie v domácnostiach.

## PRÍPRAVA POVRCHU

Škáry musia byť čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a všetkého, čo by mohlo brániť správnemu priľnutiu. Škáry rozšírte pomocou vhodného nástroja a skontrolujte ich prídržnosť. Penetračný náter nie je nutný.

## SPRACOVANIE

Odrežte špičku kartuše nad závitom a trysku naskrutkujte na kar-tušu. Špičku trysky je nutné zrezať podľa šírky škáry/spoja. Kartušu zasunúť do aplikačnej pištole. Tmel nanášajte do škár rovnomerne. Povrch tmelu vyhladte vlhkým drevkom alebo šká-rovacou stierkou navlhčenou v čistej vode. Chráňte pred dažďom, kým silikón na povrchu nezaschne. Spoj je pretierateľný najskôr nasledujúci deň po aplikácii v závislosti od hrúbky škáry.

## NEPŘEHLÉDNĚTE

Materiál spracovávajúte pri teplote prostredia od +5 °C do +40 °C. Počas aplikácie a v dobe vytvrdzovania chráňte akrylát pred mrazom. Ihneď po dokončení práce s tmelom očistite pracovné nára-die a znečistené plochy vodou, skôr ako dôjde k úplnému vytvrd-nutiu.



Vytvrdnutý materiál je možné odstrániť iba mechanicky. Tmel nie je možné odstrániť rozpúšťadlom. Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené obcou na uklada-nie odpadu. Nevytvrdnutý obsah odložte na miesto určené obcou na ukladanie zvláštneho/nebezpečného odpadu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Kód druhu odpadu: 080410. Základné vlastnosti výrobku sú uvedené v príslušnom prehlásení o parametroch. Bližšie informácie o produkte nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetríte regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachuj-te pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte lekára.

## SKLADOVANIE

18 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní v originálnom, uzavretom balení na suchom a chladnom mieste. Chráňte pred teplotami nižšími ako +5 °C a vyššími ako +25 °C.

## BALENIE

Kartuša: 280 ml

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### NEVYTVRDNUTÝ PRODUKT

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Báza                    | polymér – disperzia   |
| Hustota                 | 1,5 g/cm <sup>3</sup> |
| Doba zavädnutia*        | max. 30 min           |
| Rýchlosť vytvrdzovania* | 0,5 mm/24 hod.        |

### VYTVRDNUTÝ PRODUKT

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Tepelná odolnosť                   | cca od -20 °C do +80 °C |
| Farba                              | biela                   |
| Pretierateľný po                   | 1-3 dny                 |
| Max. priepustná celková deformácia | 10 %                    |
| Pohybová schopnosť                 | 20 %                    |
| Štruktúra povrchu                  | ľahko štruktúrovaný     |
| 5m škára (6x6 mm)                  | cca 100 ml              |
| Obsah VOC                          | 0,13 kg/kg              |

\*V závislosti od klimatických podmienok a od materiálu

#### UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a ne-priaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

#### DISTRIBUTÉR

Henkel Slovensko, spol. s r.o.  
Mlynské nivy 55  
821 08 Bratislava  
Tel.: 02/333 19 113  
Fax: 02/50 246 384  
e-mail: lepidla@sk.henkel.com  
www.pattex.sk