



百得无甲醛建筑用胶

CG80

产品特性

- 无甲醛配方
- 粘结力优异
- 适用范围广
- 施工性优异



产品介绍

百得无甲醛建筑用胶 CG80 是原聚乙烯醇缩甲醛的换代产品, 具有环保、无毒无味、无 APEO 添加、0°C 储存时不易冻结、粘结强度高的突出性能, 是一款环保的建筑用胶。

应用范围

- 1) 本产品作为添加剂, 主要用于水泥砂浆的水泥改性和腻子的配制, 抹灰, 同时也可用于各种纸张、布等多孔性材料的粘结。

使用介绍

施工步骤

- 1) 可根据需要将百得无甲醛建筑用胶 CG80 加入水泥砂浆中, 用于改变水泥脆性, 提高粘结力和内聚性, 如用于普通水泥砂浆粘贴高吸水率陶瓷砖和普通内墙抹灰砂浆。建议添加量为水泥用量的 10~20%。
- 2) 可与填料掺和制作建筑内墙腻子, 具有很好的附着力和施工性。因各个厂家制作内墙腻子时使用不同的填料, 所以百得无甲醛建筑用胶 CG80 的掺

技术说明书

发布日期: 30.03.2025



入量也不一样, 建议在使用前试验其适用性及掺入量。建议配合百得熟胶粉 MFA50B 使用, 使用时, 先将熟胶粉用水化开, 再按比例混合建筑胶、物料, 搅匀后放置 5 分钟, 再次搅拌均匀, 即可开始批墙。

举例:
配合比: 400 克百得熟胶粉混合 16 升水、9 公斤百得建筑胶和 60 公斤滑石粉或双飞粉。

- 3) 也可以直接用于粘接纸张、织物等多孔性材料。
- 4) 使用前将产品搅拌均匀。对于大面积及特殊环境、材质的粘接, 应先进行局部的产品适用性测试。本公司仅对产品本身质量负责。盛胶的器具使用后, 立即用清水洗净即可。

产品参数

类目	参数
外观	乳白色粘稠胶液
pH 值	5.0-8.0
稳定性 (0°C, 24h)	室温下恢复到流动状态
调配腻子时粘结强度*	≥ 0.5 MPa

以上测试结果是在温度为 23±2 °C, 湿度为 50±5% 条件下获得。

* 粘结强度依据 JC/T 438 测试

注意事项

- 1) 百得无甲醛建筑用胶只适合在 +5°C 至 +35°C 的气温下使用。
- 2) 本品属非危险品, 运输符合非危险品

运输规则, 运输和储存过程中注意防冻、防止雨淋和阳光暴晒等必要的防护措施。

- 3) 请采取适当的皮肤和眼睛防护措施。一旦接触皮肤, 应用清水冲洗, 若接触到眼睛, 应立即用大量清水冲洗并及时就医。
- 4) 本产品应存放在儿童不易接触的地方。
- 5) 请勿吞食。

执行标准

- Q/0601LCTS18
- GB 18583
- GB 33372

包装规格

18kg 塑料桶

保质期限

12 个月 (原包装存放于室内 5°C - 35°C 干燥通风处)

健康与安全

在使用产品之前, 请参阅相关的材料安全数据表 (可应要求提供)。



技术说明书

发布日期: 30.03.2025



“本技术说明书所示之信息，包括对产品使用及应用的建议，均基于我司在制作本表之时所掌握的与产品相关的知识及经验而获得。产品可能有多种用途、并因用途变化及不受我司掌控的贵司操作条件的变化而变化。因此，汉高对产品是否适用于贵司使用的工艺流程及施工条件、预期用途及结果不承担责任。我司强烈建议贵司在使用产品前进行测试以确定该产品的适用性。

非经另行明示约定，我司对与本表中的信息以及其他与所涉产品相关的口头或书面建议不承担责任，因我司过失导致的人身伤亡责任及应适用的产品责任法中强制性规则所规定的责任不在此列。”

