Ose te lancer

PATTEX COLLE MURALE PVC

Colle en dispersion aqueuse de résines synthétiques renforcée avec des composants organiques et minéraux

DESTINATIONS

- Colle pour revêtements PVC sur fond normalement absorbant ou bloqué.
- Formule en dispersion aqueuse de résines synthétiques renforcée avec des composants organiques et minéraux
- Collage sur murs de lames ou dalles décoratives en PVC de lambris sur plâtre, placo plâtre, bois, ciment...

BÉNÉFICES

- **Colle pour revêtements PVC sur fond normalement absorbant ou bloqué pose de lames et dalles en PVC**
- **Tack élevé**

- Colle prête à emploi, facile d'utilisation
- Séchage : praticable après 24h

CARACTERISTIQUES

Conditionnement	Seau : 1kg, 5kg
Couleur	Beige
Formule / Consistance	Colle en dispersion aqueuse de résines synthétiques renforcées avec des composants organiques et minéraux Consistance pâteuse
Consommation	250 à 350 g/m²
Température de travail optimale	De 15°C à 25°C
Temps de gommage	5 à 10 mn sur fond absorbant 10 à 20 mn sur fond non absorbant
Temps ouvert	1 h – 1h30*
Praticable après	Environ 24 heures
Résistance finale après	Environ 72 heures
Stockage	12 mois au frais et à l'abri du gel
Résistance à la température de la colle	De 0 à 50°C

MISE EN OEUVRE

Préparation des murs

- Les fonds doivent être sains, lisses, propres, secs, solides, plans, normalement absorbants et non exposés à des remontées d'humidité.
- Enlever les anciens papiers peints et les badigeons avec **Metylan Décolleur Actif**.
- Poncer ou gratter si nécessaire, puis dépoussiérer.
- Eliminer toutes salissures et contaminations chimiques ou biologiques.
- Supprimer les coups de crayon, traits de niveau, graffitis, etc.
- Reboucher les trous et les fissures avec un enduit approprié.
- Pour le collage sur fonds trop absorbants ou pulvérulents (plaques de plâtre encartonnées enduits …), utiliser une impression peinture dilué de 20 a 30%
- Dans le cas de murs en plâtres friables, utiliser le durcisseur de plâtre.
- Eviter l'utilisation d'impressions riches, nourrissantes et imperméables ou de mélanges susceptibles de bloquer les fonds.
- Remédier aux disparités du subjectile ne présentant pas une uniformité de teinte par l'application d'une impression maigre.
- Laisser sécher avant de commencer la pose.

Pose

Revêtements collés en Plein

- Encoller suffisamment et uniformément le support sur une surface correspondant à un lé, à l'aide d'un rouleau à peindre ou d'une spatule finement dentelée (A1 ou A3) en travaillant de bas en haut.
- Laisser gommer la colle pendant 5 à 10 mn sur fonds absorbants et 10 à 20 mn sur fonds non absorbants.
- Après avoir laissé gommer, afficher la première lame ou dalle PVC, positionner et emboîter.
- Appuyer sur toute la surface avec un chiffon.
- Vous disposez de 20 à 30 minutes pour poser et rectifier la pose si nécessaire.

- Maroufler soigneusement de haut en bas du milieu vers l'extérieur, afin de favoriser le transfert de colle et pour chasser l'air emprisonné à l'aide d'une spatule plastique ou d'un rouleau maroufleur, sans faire ressortir la colle au joint.
- Araser au ras du plafond et des plinthes ou contre les montants des portes et fenêtres avec un cutter à lame fine.
- Prise définitive : 24 à 48 heures

Note COV :

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site http://mysds.henkel.com

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la règlementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et règlementation locale.
La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France
161, rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-27T10:42:35.247Z