

Pattex Cipőragasztó

Bőr- és sportcipők, valamint egyéb bőr, textil, műanyag felületek ragasztására



JELLEMZŐI

- Átlátszóra szárad
- Vízálló
- Öregedésálló
- Ellenáll híg savaknak és lúgoknak
- Rugalmas kötést biztosít
- Lágyműanyagok ragasztására is használható (pl. lágy PVC)

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Ideális cipők (bőrcipők és sportcipők) és egyéb bőrúruk (bőrtáskák), ill. átlátszó anyagok ragasztására. Különösen erősen ragaszt össze különböző kemény és lágy műanyagokat (lágy PVC, ABS). Alkalmas a legkülönbözőbb anyagok ragasztására: fa, fém, gumi, bőr, parafa, filc, szövet, lágy habok, stb., kivéve: polietilén, polipropilén, teflon és hasonló anyagok.

ALKALMAZÁS

A ragasztandó felületek szárazak, por- és zsírintesek legyenek. Zsírtalanításra és a felesleges, friss ragasztó eltávolítására a PATTEX Lemosó és Higítót ajánljuk. A munka megkezdése előtt célszerű a látható felületeket ragasztószalaggal leragasztani (védelem a kinyomódott ragasztótól). A PATTEX Cipőragasztót mindkét ragasztási felületre fel kell hordani és egyenletesen eloszlatni. Kb. 10-15 perc várakozás után, amikor a ragasztó felülete száraznak tűnik, az összeragasztandó darabokat néhány másodpercig erőteljesen össze kell nyomni. A ragasztás szilárdsága a nyomás nagyságától (nem időtartamától) függ! A ragasztó a végszilárdságát kb. 24 óra elteltével éri el.

A ragasztást zárt térben végezzük, akkor megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell! Tartsuk távol a gyúlékony anyagoktól! Minőségét megőrzi a gyártástól számított 2 évig. Gyártási dátumot lásd a tubus alján (ÉÉHHNNXX - ahol É - év, H - hónap, N - nap, X - sarzs)

HOGYAN KELL RAGASZTANI?



KISZERELÉS: 50 ML

FONTOS TUDNIVALÓK

Ha a ragasztást zárt térben végezzük, akkor megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell! Tartsuk távol a gyúlékony anyagoktól! Minőségét megőrzi a gyártástól számított 2 évig. Gyártási dátumot lásd a tubus alján (ÉÉHHNNXX - ahol É - év, H - hónap, N - nap, X - sarzs)

MŰSZAKI ADATOK

Szín:	Színtelen, átlátszó
Szárazanyag-tartalom:	16-18%
Viszkozitás:	3000-5000 mPa ^s
Sűrűség:	0.89 g/cm ³
Ragasztási erősség:	Ragasztott anyagoktól és a nyomás erősségétől függ
Nyitott idő:	60-120 perc
Hőállóság:	60°C
Kiadósság:	250-350 g/m ² (mindkét oldalra felveve a ragasztót)





**Ha ragasztás,
akkor Pattex**

KISZERELÉS

Csomagolás: 50 ml-es fémtubus akasztható
karton dobozban
Gyűjtőcsomagolás: 40 db/karton

ÖSSZETÉTEL

Poliuretán alapú ragasztóanyag. Oldószerek: etil-acetát
< 15 %, acetón < 75 %.

MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS

☎ 06 30/190-1268

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.