



Pattex 补墙膏

Crack Filler

产品特性

- 环保配方
- 细腻均匀
- 轻松修补



产品介绍

Pattex 补墙膏是水性树脂配以填料、助剂制成的膏状产品，本产品开盖即用，施工方便。产品细腻洁白，与基面粘接力牢固，表面易打磨、上漆，能够很好的修复修补墙面细微裂缝、细小孔洞等并不留痕迹。该产品不含溶剂和重金属，无毒无害。

应用范围

Pattex 补墙膏适用于修补室内墙面出现的钉眼、小范围的细微裂缝、细小孔洞、刮痕、

起皮、涂鸦墙、旧墙等墙面的修饰修补。

使用介绍

施工前预处理

- 1) 修补前，应确保基层应坚实，干净，平整，干燥无空鼓、无油污、粉尘及其他疏松物等隔离层。
- 2) 如基层吸收性过高，应预先使用界面处理剂处理基层，如百得墙体界面剂 MI30。旧涂鸦墙面修复应使用水砂纸稍微打磨，并清洁干净。特殊墙面或基层处理，请咨询本公司技术部门。

技术说明书

发布日期: 30.5.2026



施工步骤

- 1) 将补墙膏挤到需要修补的区域, 孔洞、裂缝处, 使用配套工具方便填塞。
- 2) 如修补位置过厚, 应分次进行批刮, 推荐单道批刮厚度最大不超过 1mm, 以 0.5mm 为宜, 干固后方可批刮下一道。
- 3) 重复以上操作批刮到表面平整光滑为止。
- 4) 必须完全固化后, 方可进行打磨和涂料施工。

工具清洗

使用完毕后, 立即清洗使用的工具和设备。固化后只能机械去除。

产品参数

类目	参数
外观	白色均匀膏状物
表干时间	< 2 小时
打磨性	手工可打磨
粘接强度*	>0.3 MPa

*基于 JG/T 298 测试

以上数据是在温度为 23±2 °C, 湿度为 50±5% 条件下获得。

注意事项

- 1) 施工环境及基层温度应介于 5°C~35°C 之间, 且固化过程温度也不宜低于 5°C。环境相对湿度 75% 以下。
- 2) 本产品可修补墙面腻子层不超过 2mm 的稳定裂缝, 细小孔洞直径不宜超过 5mm, 深度 5mm 以内。
- 3) 为避免补墙膏收缩过大, 出现开裂、空鼓和脱落, 一次批刮不要太厚, 厚度控

制在 0.5~1.0mm 为宜。总厚度不宜超过 5mm。

- 4) 本产品开盖使用后请尽快用完, 已固化的补墙膏请不要再使用, 应废弃。
- 5) 没有用完的请盖紧盖子, 存放于阴凉干燥处, 避免孩童接触。
- 6) 存放时注意防霜冻。
- 7) 在通风良好的环境下使用。
- 8) 避免接触皮肤、眼睛和口鼻, 若不慎触及眼睛, 请立即用水冲洗并及时就医。欲获得进一步建议, 请阅读本产品的安全数据表。

执行标准

- JG/T 298
- GB 30981.1

包装规格

250g 塑料管

保质期

12 个月 (原包装存放于室内 5°C - 35°C 干燥通风处)

健康与安全

在使用产品之前, 请参阅相关的材料安全数据表 (可应要求提供)。

技术说明书

发布日期: 30.5.2026



“本技术说明书所示之信息，包括对产品使用及应用的建议，均基于我司在制作本表之时所掌握的与产品相关的知识及经验而获得。产品可能有多种用途、并因用途变化及不受我司掌控的贵司操作条件的变化而变化。因此，汉高对产品是否适用于贵司使用的工艺流程及施工条件、预期用途及结果不承担责任。我司强烈建议贵司在使用产品前进行测试以确定该产品的适用性。

非经另行明示约定，我司对与本表中的信息以及其他与所涉产品相关的口头或书面建议不承担责任，因我司过失导致的人身伤亡责任及应适用的产品责任法中强制性规则所规定的责任不在此列。”

