



Τεχνικό Φυλλάδιο



Τεχνικό Φυλλάδιο
Έκδοση: 2
Ημερομηνία: 22/01/2014
Σελίδες: 1/2

5 minutes epoxy σύριγγα

Περιγραφή προϊόντος: 5 λεπτών, διάφανη, 2 συστατικών, εποξική κόλλα σε σύριγγα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- γρήγορο (5 λεπτά), επισκευαστικό συγκολλητικό
- διάφανο
- 2 συστατικών, αναλογία ανάμιξης 1:1
- χωρίς διαλύτες
- το σκληρυμένο προϊόν μπορεί να επεξεργαστεί με γυαλόχαρτο, να σιλιβωθεί, να τρυπηθεί με δράπανο, να επεξεργαστεί με μηχανικό τρόπο και να επικαλυφθεί
- με ικανότητα γεφύρωσης διακένων

ΧΡΗΣΕΙΣ

Γρήγορη συγκόλληση και αποκατάσταση πολλών υποστρωμάτων.

Το προϊόν προσφύεται σε πολλά υλικά όπως μέταλλα, ξύλο, γυαλί, κεραμικά, πλαστικά (εκτός από πλαστικά όπως PP, PE, PTFE (Teflon®), πέτρα, κλπ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι προς συγκόλληση επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές από σκόνες ή έλαια/λίπη. Επεξεργαστείτε τις επιφάνειες με γυαλόχαρτο όποτε αυτό είναι δυνατό.

Τα 2 συστατικά εξέρχονται από τη σύριγγα στη σωστή αναλογία ανάμιξης 1:1.

Στην συσκευασία Instant mix, μπορείτε, εφόσον κρίνετε σκόπιμο, για μεγάλες επιφάνειες ή εφαρμογές ακριβείας, να χρησιμοποιήσετε το ειδικό ρύγχος ανάμιξης που περιέχετε στην συσκευασία. Απλά τοποθετήστε τον αναμικτήρα στην έξοδο των συστατικών A και B και η ανάμιξη θα γίνει αυτόματα μέσα στον αναμικτήρα, επιτρέποντάς σας, την ακριβή εφαρμογή της κόλλας στα σημεία που απαιτείται χωρίς αστοχίες ή πλεονάζον υλικό.

Απλώστε το μίγμα (με την σπάτουλα) σε μια από τις δυο επιφάνειες και ενώστε τα κομμάτια. Μέγιστος χρόνος εφαρμογής μετά την ανάμιξη των δυο συστατικών είναι 4 λεπτά (στους 20-25°C).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνθεση	εποξικό σύστημα δυο συστατικών
Χρώμα (Μέρος A, Μέρος B)	διάφανο
Πυκνότητα (Μέρος A, Μέρος B)	1,16 g/ml, 1,10 g/ml
Ανοιχτός χρόνος	3 λεπτά
Χρόνος σκλήρυνσης	Αρχική σκλήρυνση μετά από 30 λεπτά. (Ολική σκλήρυνση μετά από 24 ώρες).
Χρώμα μετά την σκλήρυνση	διαφανές
Αντοχή σε διάτμηση	έως 24N/mm ² , ανάλογα με τα υλικά και την προετοιμασία της επιφάνειας (EN 1465, 24 ώρες, 23°C)
Αντοχή σε θερμοκρασία	-30°C έως +150°C. Συγκολλήσεις που δέχονται υψηλά φορτία, δεν πρέπει να εκτίθενται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από +70°C.



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Οι εποξικές κόλλες δεν συνιστώνται για χρήση με μαλακά πλαστικά όπως PP, PE, PTFE (Teflon®).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ +10°C έως +25°C. Χρόνος αποθήκευσης: 18 μήνες κλειστό στην αρχική του συσκευασία και στις παραπάνω αναφερθείσες θερμοκρασίες.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Χρησιμοποιήστε αιθανόλη ή άλλον κοινό διαλύτη για να καθαρίσετε τα υπολείμματα της κόλλας πριν στεγνώσει. Μετά την σκλήρυνση μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με μηχανικό τρόπο. Τα άδεια υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος στο <http://mysds.henkel.com>.



Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Δεδομένων (ΦΤΔ), στο οποίο περιλαμβάνονται και οι συστάσεις μας για τη χρήση και εφαρμογή του προϊόντος, βασίζονται στη γνώση και εμπειρία μας για το προϊόν κατά την ημερομηνία που φέρει το παρόν Φύλλο. Το προϊόν επιδέχεται πολλαπλές διαφορετικές εφαρμογές καθώς και ενδέχεται να χρησιμοποιείται υπό διάφορες συνθήκες εφαρμογής και επεξεργασίας στο περιβάλλον σας, οι οποίες εκφεύγουν του ελέγχου μας. Ως εκ τούτου, η Henkel δεν φέρει καμία ευθύνη για την καταλληλότητα του προϊόντος μας και για τις διεργασίες και τις συνθήκες υπό τις οποίες το χρησιμοποιείτε, καθώς και για τις σκοπούμενες εφαρμογές και αποτελέσματα αυτού. Συνιστάται η προηγούμενη δοκιμή του προϊόντος μας από εσάς προκειμένου να διαπιστώσετε την καταλληλότητά του.

Αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με τις πληροφορίες που διατίθενται στο Φύλλο Τεχνικών Δεδομένων ή σε σχέση με οποιοσδήποτε άλλες προφορικές ή έγγραφες συστάσεις σε σχέση με το εν λόγω προϊόν, εκτός εάν άλλως ρητά έχει συμφωνηθεί και εξαιρουμένης επίσης της ευθύνης που οφείλεται σε αμέλεια μας εξαιτίας της οποίας προκλήθηκε θάνατος ή τραυματισμός, καθώς και οποιασδήποτε άλλης ευθύνης που τυχόν προβλέπεται από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου σε σχέση με την ευθύνη από πώληση προϊόντων.

HENKEL ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

Κύπρου 23, 18346 Μοσχάτο

Τηλ. 2104897215

Internet: www.henkel.gr