

Pattex Szaniter Expressz szilikon



Gombásodás- és penészálló szaniter szilikon

Jellemzői:

- 2 óra elteltével ellenáll a vízpermetnek
- Speciális formulájának köszönhetően rendkívül gyorsan köt
- Kül- és beltéri felhasználásra
- Gombásodás- és penészálló
- Ecetsavasan térhálósodik
- UV-, időjárás és vízálló
- Fehér és transzparens színben

Alkalmazási terület:

A Pattex Szaniter Expressz szilikon egykomponensű, felhasználásra kész, szilikon bázisú, gyors kötésű, nedvesség hatására kötő, szigetelő- és tömítőanyag, gombák megtelepedését megakadályozó adalékkal. A legtöbb anyaghoz alkalmazható. Egyedülálló formulájának köszönhetően már **2 óra** eltelte után vízpermet biztossá válik a tömítés. Jellemző alkalmazási területek: hidegburkolattal ellátott felületek csatlakozási fugáinak és tágulási hézagainak, szaniterek, fürdőszoba kerámiák, mosdóláb, mosdókagyló, öntött vas-, akril kád hézagztömítésére fürdőszobában, ill. vizes helyiségekben, lépcsőburkolatok valamint lábazatok készítésénél. További alkalmazási lehetőségek: tágulási, ill. dilatációs hézagok tömítése, élvédő ragasztása, kádpáraván, kádszegély tömítése, stb. A penészesedéssel szembeni hosszantartó védőképességét a megemelt hatóanyag fokozatos kibocsátása révén éri el. Ecetsavasan térhálósodik, ezért nem alkalmazható fémfelületek (elszíneződés veszélye) valamint cement- és mésztartalmú építőanyagok tömítésére (lúgos kémhatás).

A felület előkészítése:

A fugákat és a csatlakozási hézagokat meg kell tisztítani a portól és egyéb tapadást gátló anyagoktól (pl. olaj, zsiradék stb.). El kell távolítani a laza, puhán tapadó részeket és meg kell győződni, hogy az érintkezési felületek megfelelően szárazak. Az előzőleg a felületen maradt szilikon maradványokat el kell távolítani.



Felhordás:

Vágja le az adagolócsonk tetejét a menetes rész felett. Tekerje rá az adagolócsórt, vágja le annak hegyét a megfelelő szögben és helyezze a kartust a kinyomópisztolyba. A felületek megfelelő előkészítése után egyenletes vastagságban hordja fel a szilikon tömítőanyagot a helyére. Szükség esetén használjon ragasztószalagot az esztétikus fuga kialakítása érdekében.

A kinyomott massa – kb. 10 percig – mosószeres vízbe mártott spatulával vagy ujjal formázható. Ezt követően az esetlegesen felhasznált ragasztószalagot azonnal el kell távolítani. A még meg nem kötött tömítőanyag Pattex Lemosó és Higítóval vagy más oldószerral eltávolítható. A megkötött anyag már csak mechanikus úton távolítható el.

A fugatömítés legfontosabb szabályai:

- 10 mm fugaszélességig a kinyomott tömítőanyag szélessége és vastagsága legyen egyforma, míg ennél szélesebb fuga esetén ez az arány 2:1 (szélesség : vastagság) legyen.
- Kerülni kell a háromoldalú feltapadást, mert az a tömítőanyag szakadásához vezethet. Ezért célszerű pl. rugalmas fugakitöltő zsinór behelyezése a részbe a tömítő szilikon alkalmazása előtt, különösen a sarkoknál.

Fontos tudnivalók:

A Pattex Szaniter Expressz szilikon a kötéséhez szükséges nedvességet a levegőből nyeri. Mivel az alacsony páratartalom lassítja a száradást, ezért zárt térben való alkalmazáskor ügyeljen a megfelelő légáramlásra. A Pattex Szaniter Expressz szilikon nem alkalmas természetes, elszíneződésre hajlamos kőburkoló lapokhoz (pl. márvány, gránit), bitumenhez, korrózióra érzékeny fémekhez, gumifelületre. Nem ajánlott akvárium ragasztására/tömítésére. Nem alkalmas tükör ragasztására, sem pedig víz alatti tömítéshez. Nem átfesthető. Nem érintkezhet étellel, gyógyszerekkel és gyógyászati alapanyagokkal. A szemmel és bőrrel történő érintkezést kerülni kell! Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni! Gyerekek elől elzárva tartandó!

Kiszerezés:

280 ml műanyag kartusban.

Tárolás:

Száraz, hűvös, jól szellőztetett helyen.

Felhasználható:

Előírt tárolási feltételek mellett a gyártás napjától számított 18 hónapig eltartható.

Egyéb információk:

A tömítőmaradványt nem szabad a szennyvízhálózatba és természetes vizekbe juttatni! A göngyöleget csak akkor tegye a hulladékgyűjtőbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A munkakörülmények és az anyagok sokfélesége miatt, a munka megkezdése előtt célszerű próbatömítést végezni.

Műszaki adatok:

Tömítő típusa	Acetoxi-bázisú szilikon
Sűrűség	1,02 g/ml
Alkalmazási hőmérséklet	+ 5 °C és + 40 °C között
Bőrösödési idő (+ 23°C és 50%-os páratartalom)	~ 14 perc
Kötési idő	3,0 mm/24 óra
Szín	fehér, transzparens
Kötés utáni hőmérséklet ellenállás	- 30 °C és + 120 °C között
Szakadási nyúlás	160%

A műszaki adatok átlagos hőmérsékleti viszonyokra (+ 23 °C és 50% relatív páratartalom) vonatkoznak.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: (+36-30) 190-1268

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/b.
Tel.: 06-1-372-5555 www.pattex.hu

