

PATTEX FIX EXPRESS

Монтажний клей

ВЛАСТИВОСТІ

- Миттєве склеювання на основі розчинників
- Працює у вологих умовах: Не потребує випаровування розчинників
- Для пористих і не пористих поверхонь
- Для застосування всередині і зовні приміщень
- Водостійкий
- Фарбується після висихання*
- Просте нанесення при низьких температурах -10°C
- Незначний запах

*Оскільки існує багато типів фарб потребує попереднього тестування

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Pattex FIX Express є сумісним з широким діапазоном матеріалів включаючи цеглу, кераміку, бетон, оргаліт, штукатурна плита, фанера, камінь, МДФ, ПВХ, більшість пластиків**

** Проведіть попередні тести для пластику та фарбованих поверхонь для визначення відповідності приклеювання та сумісності. Не підходить для поліетилену, поліпропілену і стиродуру.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Підготовка основи

Підходять всі абсорбуючі і не абсорбуючі основи, за винятком ПЕ, ПП, ПТФЕ, акрилового скла і тощо. Для поверхонь з покриттям необхідна перевірка придатності продукту або професійна консультація.

Не рекомендований для використання під постійним впливом води.

Поверхні, що склеюються мають бути чистими, не містити пилу, жиру або мастил. Поверхні не повинні бути постійно вологими. Основа має бути міцною. Видаліть бруд за допомогою відповідного розчинника або зачистить поверхню шліфувальним папером після чого видаліть пил. У разі необхідності перед нанесенням захистить прилягаючі поверхні стрічкою або фольгою.

Одна поверхня має бути пористою, оскільки розчинник повинен випаровуватися.

Пофарбовані поверхні повинні бути зачищені заздалегідь.

Нанесення

Відріжте наконечник картриджу вище різьби. Накрутіть пластикову насадку і відріжте її кінець під кутом. Встановіть картридж у пістолет, наприклад у пістолет, що складається або шприц для швів.

Положення елемента, що приклеюється можна корегувати протягом 5 - 10 хвилин. Нанесіть клей на одну по-



верхню: 1) в окремих місцях для вирівнювання поверхонь, 2) хвилеподібними рухами для більш високої початкової адгезії на широких поверхнях або 3) прямими лініями на невеликих поверхнях. При застосуванні зовні приміщень нанесіть вертикальні лінії.

Відпускайте гачок пістолету після кожного нанесення для того, щоб запобігти витіканню клею – не стосується пістолету, що складається.

Видаліть залишки клею ганчіркою поки клей не висох. **Pattex FIX Express** був спеціально розроблений для того, щоб мінімізувати необхідність у механічній фіксації протягом процесу висихання. В залежності від поверхні, для більш важких елементів може виникнути необхідність у фіксації.

Для двох непористих поверхонь нанесіть **Pattex FIX Express** вертикальними стрічками так, щоб розчинник мав можливість випаровуватися. Мінімальна температура для нанесення -10°C

Для забезпечення надійного склеювання, ретельно притисніть поверхні так, щоб вся поверхня мала контакт із клеєм.

Для забезпечення належної адгезії залиште деталі для висихання протягом ночі. Клей повністю висихає через 48 годин.

ОБМЕЖЕННЯ

Чищення інструментів

Чищення проводиться за допомогою сухої ганчірки одразу після використання, а потім із застосуванням Етилацетату, ацетону.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати у прохолодному, сухому місці в закритому стані. Зберігати на відстані від джерел тепла, вогню та іскор в прохолодному місці. Продукт не пошкоджується у разі заморожування, але його не рекомендовано заморожувати. Зберігати у місці недоступному для дітей. Після відкриття не забувайте зачиняти картридж і використовуйте його протягом короткого часу після відкриття.

СТРОК ПРИДАТНОСТІ

18 місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

Перед застосуванням продукту ознайомтеся з відповідним паспортом безпеки, який надається за запитом.

УПАКОВКА

Pattex FIX Express фасується у картридж 375 г.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сировина	Гума, розчинник
Щільність	прибл. 1,25 г/см ³
Температурна стійкість	Від -20°C до +80°C, після повного твердіння
Час застосування	прибл. 10 хв.
Температура нанесення	Від -10°C до +35°C
Здатність зв'язування отворів	10-14 г/см ³ макс. 10 мм
Початкова адгезія	10-12 г/см ²
Кінцева міцність (DIN EN 205)	5 до 6 Н/мм ²
Час затвердіння	48 годин
Споживання на плоских поверхнях	прибл. 300 г/см ³
Усадка	прибл. 25%
Зберігання	18 місяців у прохолодному місці

Інформація, що надається у даному Технічному описі (TDS) включаючи рекомендації до застосування продукту, базується на наших знаннях та досвіді станом на дату видачі цього опису. Продукт може мати багато різних варіантів застосування, а також умов використання, які не можуть бути проконтрольовані нами. Таким чином Henkel не несе відповідальність щодо відповідності продукту умовам виконання робіт, а також призначення і результатів застосування. Ми наполегливо рекомендуємо провести попереднє власне тестування для того, щоб підтвердити відповідне застосування нашого продукту. Будь-яка відповідальність щодо інформації у цьому Технічному описі або інших письмових або усних рекомендаціях відносно відповідного продукту не приймається, за винятком випадків, коли інше прямо узгоджено, а також смертельних випадків або тілесних ушкоджень, що були викликані нашою недбалістю і будь-якої відповідальності за чинним законодавством щодо обов'язкової відповідальності за якість продукції.